



Manual Técnico

Linha de Produtos
2015/16

MC para Infraestrutura & Indústria



CAPA

Parque Eólico Trairi - Proteção do Concreto

O Parque Eólico do Trairi, localizado no litoral cearense, foi concluído no final de 2013 e tem capacidade para produzir até 25,4MW de potência, colaborando assim para o incremento da matriz energética do Brasil. Com 50 torres com mais de 80 metros cada uma, contou com diversas soluções MC, com destaque para os sistemas para consolidação das peças pré-moldadas e proteção das torres concreto, fator crucial que determina a vida útil e durabilidade dessas grandiosas estruturas.



CONSTRUIR É CUIDAR

Um simples produto pode ter papel crucial no sucesso da construção ou recuperação de um projeto. Sua má utilização ou especificação podem provocar problemas para a estrutura e sobretudo para as vidas envolvidas. É por isso que cuidamos para que no final tudo dê certo. Estamos sempre ao seu lado desenvolvendo soluções especiais com o mais alto padrão de qualidade, proporcionando assessoria, treinamento e suporte.

Porque para nós construir é coisa séria. **MC. Construir é cuidar.**



A MC, multinacional alemã com mais de 55 anos de experiência e atuação em 35 países, é um dos maiores e mais conceituados fabricantes de produtos químicos para construção. No Brasil desde 2001 a empresa está presente nos principais projetos de infraestrutura do país, com soluções para construção, recuperação e proteção de estruturas.

www.mc-bauchemie.com.br

Para atender as mais diferentes necessidades a MC conta com quatro unidades que oferecem produtos de altíssima qualidade com um suporte técnico e equipe exclusiva. Seja para a construção de grandes projetos de infraestrutura, para fabricantes de concreto, para projetos de edificação ou residenciais, nós cuidaremos para que no final tudo de certo. Neste material você irá encontrar as soluções **MC para Infraestrutura & Indústria**.

MC para Indústria do Concreto

- Aditivos para Concreto
- Concrete Finish
- Produtos de Obra

MC para Infraestrutura & Indústria

- Concrete Finish
- Impermeabilização e Proteção
- Produtos de Obra
- Recuperação do Concreto
- Revestimento para Pisos
- Sistemas de Injeção

MC para Edificações

- Assentamento & Rejuntamento
- Impermeabilização e Proteção
- Produtos de Obra
- Recuperação do Concreto

MC para Consumidor

- Assentamento & Rejuntamento
- Impermeabilização e Proteção



**Expertise
Fields**

Ao longo dos últimos 55 anos a MC vem oferecendo soluções customizadas para diversos segmentos e tipos de estrutura. Precisa de uma solução especial para algum destes segmentos ou estrutura? Conte conosco.

Aeroportos
Barragens
Edifícios comerciais & residenciais
Estruturas Subterrâneas e Tubulações
Fabricantes de Concreto Usinado
Indústria de Concreto Pré-Moldado

Indústrias
Pontes
Portos
Saneamento
Torres Eólicas
Túneis

Guias e Sistemas MC para Infraestrutura & Indústria

Página

Recuperação, proteção e Impermeabilização do concreto	8 – 15
Sistemas de Injeção	16 – 23
Revestimento pra Pisos	24 – 29
Produtos de Obra	30 – 33
Concrete Finish	34 – 39

Ficha Técnica de Produtos

Página

40 – 223

Concrete Finish

MC-Powertop F	Argamassa fina monocomponente para acabamento em concreto aparente	166
MC-Quicktop	Argamassa fina para regularização e acabamento de concreto	168

Impermeabilização e Proteção

Alkorplan D	Manta de PVC homogênea para impermeabilização de coberturas nos detalhes construtivos	42
Alkorplan F	Manta de PVC reforçada com malha de poliéster para impermeabilização de coberturas e superfícies expostas aos raios solares	44
Alkorplan L	Manta de PVC reforçada com fibra de vidro para impermeabilização (sob proteção mecânica) de pisos, coberturas e superfícies planas	46
Alkorplan SA - AP	Manta de PVC homogênea para impermeabilização de reservatório de água potável	48
Alkorplan TSS	Manta de PVC homogênea para impermeabilização de túneis e obras subterrâneas	50
Betonflair Uniprimer	Primer para substrato de base mineral	52
EmceColor-flex E / S	Sistema de proteção flexível pigmentado	56
Emcephob NanoPerm P	Sistema de proteção de superfície pigmentado, com proteção anti-grafite	72
Emcephob NanoPerm T	Sistema de proteção de superfície transparente, com proteção anti-grafite	74
Emcephob W-AC	Verniz acrílico disperso em água para proteção e acabamento de superfícies	76
Emcephob W-SX	Hidrofugante disperso em água à base de silano / siloxano	78
MC-DF 8	Membrana altamente flexível de acrilatos puros	84
MC-FLEX 2098	Revestimento flexível de poliuretano de alta resistência química	132
MC-FLEX 2099	Revestimento flexível de poliuretano de alta resistência química	134
MC-Hydro 100	Revestimento impermeável rígido	144
MC-Hydro 500	Revestimento impermeável flexível	146
MC-RIM F	Revestimento mineral de alta resistência química para impermeabilização e proteção de estruturas	174
MC-RIM H	Revestimento mineral de alta resistência química para impermeabilização e proteção de superfícies horizontais ou com baixa declividade	176

Impermeabilização e Proteção

		Página
MC-Water Stop	Perfil hidroexpansivo para vedação de juntas de concretagem	180
Xypex Admix C-500	Aditivo para impermeabilização e proteção do concreto	194
Xypex Admix C-500 NF	Aditivo para impermeabilização e proteção do concreto	196
Xypex Concentrado	Impermeabilização e proteção de concreto	198
Xypex Concentrado DS-1	Impermeabilização e proteção de concreto	200
Xypex Gamma Cure	Agente de cura química para o sistema Xypex	202
Xypex Modificado	Impermeabilização e proteção de concreto	204
Xypex Patch'n Plug	Argamassa de pega rápida para tamponamentos e reparos de concreto	206

Produtos de Obra

Emcoril AC	Agente de cura química a base de resina acrílica	80
Emcoril S	Agente de cura química a base de parafina	82
MC-Flex 450 SP	Selante tixotrópico bicomponente a base de poliuretano modificado	136
MC-Flex 450 VE	Selante autonivelante bicomponente à base de poliuretano modificado	138
MC-Flex 488 MS	Selante flexível monocomponente tixotrópico à base de polímero MS	140
MC-Flex PU 25/40	Selante flexível monocomponente tixotrópico à base de poliuretano	142
MC-Junta Elástica	Perfil pré-moldado flexível de PVC para juntas em estruturas de concreto	164
MC-Reinigungsmittel U	Agente de limpeza de uso universal	172
MC-SR	Retardador de pega superficial para concreto	178
Murafan 38	Adesivo copolímero a base de PVA para chapiscos e argamassas	182
Murafan 39	Adesivo polimérico de base acrílica	184
Ortolan SEP 771	Desmoldante ecológico em emulsão	186
Ortolan SEP 791	Desmoldante em pasta para formas lisas	188
Ortolan SEP SR	Retardador de pega superficial para concreto aplicado na forma	190
Quickset	Endurecedor de superfície	192

Recuperação do Concreto

Emcekrete 40	Graute não retrátil de alto desempenho	60
Emcekrete 50	Microconcreto fluido de alto desempenho	62
Emcekrete 50 Plus	Microconcreto fluido com agente inibidor de corrosão integrado	64
Emcekrete 80	Graute fluido não retrátil de alta precisão e resistência	66
Emcekrete EP	Graute epóxi de alto desempenho	68
Emcekrete UW	Graute subaquático de alto desempenho	70

Recuperação do Concreto

		Página
MC-DUR 1209	Resina de laminação para reforço estrutural com manta de fibra de carbono	90
MC-DUR 1209 TX	Adesivo tixotrópico para reforço estrutural com manta de fibra de carbono	92
MC-DUR 1280	Adesivo estrutural para lâminas de fibra de carbono ou chapas de aço para reforço estrutural em obras civis	96
MC-DUR 1300	Adesivo estrutural a base de epóxi	98
MC-DUR 1300 Plus	Adesivo estrutural tixotrópico a base de epóxi	100
MC-DUR 1300 TX	Adesivo estrutural a base de epóxi	102
MC-DUR CF-Sheets	Manta de fibra de carbono para reforço estrutural	126
MC-DUR CFK	Lâminas de fibra de carbono aderidas ou embutidas para reforço estrutural	128
MC-DUR Under Water PRO	Argamassa epoxídica para aplicações subaquáticas	130
MC-ReALC	Solução realcalinizadora de concretos carbonatados por absorção e difusão	170
Zentrifix CR	Argamassa polimérica monocomponente para reparos em concreto com agente adesivo integrado	208
Zentrifix DP	Argamassa seca do tipo Dry-Pack	210
Zentrifix FS	Argamassa fluida monocomponente não retrátil para reparos estruturais rápidos	212
Zentrifix GM 2	Argamassa polimérica monocomponente para reparos em concreto	214
Zentrifix KM 130	Sistema de recomposição de concretos sujeitos a carregamento dinâmico	216
Zentrifix KM 250	Argamassa polimérica monocomponente para reparos em concreto	218
Zentrifix KM 250 HS	Argamassa polimérica monocomponente para reparos em concreto resistente a sulfatos	220
Zentrifix KMH	Revestimento mineral utilizado como ponte de aderência e proteção anticorrosiva para reparos em concreto	222

Revestimento para Pisos

Colusal VS	Primer anticorrosivo para superfícies metálicas	54
Emcefloor PCC	Revestimento cimentício autonivelante aberto à difusão de vapor	58
MC-DUR 1177 WV-A	Primer epóxi a base d'água aberto a difusão de vapor de água	86
MC-DUR 1200 VK	Primer epóxi para superfícies secas	88
MC-DUR 1252	Resina epóxi flexível para revestimento de pisos	94
MC-DUR 1365 HBF	Primer epóxi para superfícies úmidas e oleosas	104
MC-DUR 1800 FF	Resina epóxi com alta resistência química	106
MC-DUR 2052 UVB	Resina de poliuretano flexível para revestimento de pisos	108
MC-DUR 2095 ESD	Verniz de poliuretano para sistemas condutivos – ESD (Eletr Static Discharge)	110
MC-DUR 2095 F	Verniz de poliuretano a base d'água pigmentado	112
MC-DUR 2095 G/M	Verniz de poliuretano a base d'água transparente semi-brilho	114
MC-DUR 2496 CTP	Resina de poliuretano modificado de alta resistência química e mecânica	116
MC-DUR 2500	Revestimento a base de poliuretano modificado de alta resistência química	118

Revestimento para Pisos

Página

MC-DUR 2500 KS	Revestimento autonivelante a base de poliuretano modificado de alta resistência química	120
MC-DUR 2500 TX	Revestimento a base de poliuretano modificado tixotrópico	122
MC-DUR 3500 KH	Argamassa de acrilato especial de cura rápida para temperaturas negativas	124

Sistemas de Injeção

MC-I 510	Bomba monocomponente para injeção de resinas	148
MC-I 700	Bomba bicomponente para injeção de resinas	150
MC-Injekt 1264 compact	Resina de epóxi para injeção e reparo estrutural de trincas	152
MC-Injekt 1264 TF-TR	Resina de epóxi para injeção e reparo estrutural de trincas	154
MC-Injekt 2033	Espuma de poliuretano hidroativada para injeção e tamponamento provisório de infiltrações	156
MC-Injekt 2300 NV	Gel de poliuretano bicomponente para injeção e selamento de trincas com movimentação	158
MC-Injekt 2700	Poliuretano rígido para injeção estrutural	160
MC-Injekt GL-95 TX	Gel acrílico polimérico de baixa viscosidade para o selamento de estruturas	162



Reparo, Proteção e Impermeabilização

Soluções especiais para recuperação, proteção e impermeabilização

A deterioração do concreto é provocada por diversos fatores, sejam de caráter atmosférico - como a chuva ácida e os gases, bem como por falhas durante a execução - ou até mesmo no detalhamento do projeto das estruturas. Diante disto, é cada vez mais comum a necessidade de recuperar as estruturas de concreto.

A MC-Bauchemie apresenta uma linha completa de produtos para a recuperação, proteção e impermeabilização do concreto, com sistemas modernos e inovadores.

Reparo do Concreto

- Argamassas Poliméricas
- Adesivos Epoxídicos
- Estucamento
- Grautes
- Ponte de Aderência
- Proteção Anticorrosiva
- Reforço Estrutural com Fibra de Carbono

Impermeabilizantes

- Argamassas poliméricas
- Cristalizantes
- Mantas de PVC
- Sistemas Resinados
- Sistemas base Mineral

Proteção de Estruturas

- Hidrofugantes
- Sistemas base Epóxi
- Sistemas base Poliuretano
- Sistemas base Poliuretano Modificado
- Sistemas base Acrílica

Guia de Reparo e Proteção do Concreto

Guia de Reparo e Proteção do Concreto

Reparo do Concreto



A deterioração do concreto é provocada por diversos fatores, sejam de caráter atmosférico, como a chuva ácida e os gases, por falhas durante a execução ou até mesmo no detalhamento do projeto das estruturas. Diante disto, é cada vez mais comum a necessidade de recuperar as estruturas de concreto.

Para que haja sucesso na recuperação das estruturas, é fundamental conhecer todas as suas etapas e que as atividades sejam realizadas por profissionais habilitados e que sejam aplicados produtos de alta qualidade. Pensando nisto, a MC-Bauchemie apresenta uma linha completa de produtos para recuperação do concreto, com sistemas modernos e inovadores.

O sistema convencional de reparo deve conter os seguintes passos:



O sistema inovador de reparo da MC reduz tempo e custo:

Vantagens:


- Fácil aplicação
- Redução do tempo de trabalho
- Diminuição das etapas de recuperação
- Ganho de produtividade
- Sistemas diferenciados para cada situação
- Acabamento superficial em diversas cores
- Sistemas testados e certificados por diferentes laboratórios





Guia de Reparo e Proteção do Concreto

Guia de Reparo e Proteção do Concreto

Sistema convencional para reparo de concreto:



Sistema convencional para reparo de pisos de concreto:



Sistema diferenciado para reparo de concreto:



Reforço estrutural com fibra de carbono



Atualmente, os sistemas de reforço com fibras de carbono vêm sendo muito utilizados devido à sua ampla área de aplicação e às suas inúmeras vantagens. Este método de reforço é adotado pelos projetistas estruturais nos casos de aumento da sobrecarga atuante na estrutura devido à mudança de utilização, erros de dimensionamento, falhas na execução e mudanças no sistema estrutural.



Para atender a todas as necessidades, a MC-Bauchemie possui dois sistemas de reforço com fibras de carbono: manta de fibra de carbono, denominada MC-DUR CF-Sheets, e lâminas de fibra de carbono, denominadas MC-DUR CFK.

Propriedades técnicas dos sistemas

Características	Sistema MC-DUR CF-Sheets (manta)	Sistema MC-DUR CFK (lâmina)
Espessura (mm)	0,166	1,2
Largura (mm)	500	50
Gramatura (g/m ²)	300	1400
Resistência à tração (MPa)	4.900	2800
Módulo de Elasticidade (GPa)	230	260
Alongamento na ruptura (%)	2,1	1,7

Lâmina de Fibra de Carbono


- MC-DUR 1280 - ponte de aderência
- MC-DUR CFK - lâmina de fibra de carbono



Lâmina de fibra de carbono

Manta de Fibra de Carbono

- MC-DUR 1209 TX ponte de aderência
- MC-DUR CF-Sheets manta de fibra de carbono
- MC-DUR 1209 resina de saturação



Manta de fibra de carbono

Etapas de aplicação




Ponte de Aderência



Aplicação da fibra de carbono



Resina de saturação



Sistemas de Injeção

Soluções para impermeabilização e reparo de estruturas

A durabilidade das estruturas de concreto continua sendo um tema bastante discutido. Pesquisas, simpósios, publicações periódicas e livros têm como assuntos as manifestações patológicas e as metodologias de reparo e proteção das estruturas de concreto.

A tecnologia de injeção surgiu como sistema diferenciado para tratamento de trincas e fissuras. O que era considerado um problema praticamente irreversível, com soluções provisórias, tornou-se, a partir dos sistemas de injeção, uma solução definitiva. Um sistema único que combina: resinas especiais, bombas pneumáticas e acessórios de aplicação.

- Resinas para Injeção
- Equipamentos

Sistemas de Injeção MC



Nas últimas décadas, a preocupação com a durabilidade das estruturas de concreto tem se tornado um tema bastante discutido. Várias pesquisas, simpósios, publicações periódicas e livros têm como assunto as patologias e metodologias de reparo e proteção das estruturas de concreto.

A tecnologia de injeção também tem acompanhado essa evolução e novos sistemas foram se desenvolvendo para atender às condições de trabalho e da obra. Além da preocupação com o tratamento estrutural, a tecnologia de injeção também é uma solução para outros problemas encontrados em estruturas já em operação.

A MC-Bauchemie é líder mundial no desenvolvimento da tecnologia dos sistemas de injeção e conta com soluções diferenciadas para cada caso.

Tipos de tratamento



Tratamento Estrutural



Selamento de Fissuras



Impermeabilização

Resina Epóxi

- Rígidas: devem ser aplicadas em fissuras passivas
- Altas resistências mecânicas à compressão, à tração e cisalhamento
- Baixa viscosidade: penetram em fissuras $\geq 0,1\text{mm}$
- Isentas de solvente: tem estabilidade volumétrica após a cura
- Excelente aderência ao substrato de concreto: hoje há resina para fissuras com umidade
- Grande durabilidade: superam 100 anos em estruturas de concreto
- **Produtos:** MC-Injekt 1264 compact, MC-Injekt 1264 TF-TR

Resina de Poliuretano Rígido

- Rígidas: devem ser aplicadas em fissuras passivas secas, úmidas e com fluxo de água
- Altas resistências mecânicas à compressão, à tração e cisalhamento
- Baixa viscosidade: penetram em fissuras $\geq 0,2\text{mm}$
- Isentas de solvente: tem estabilidade volumétrica após a cura
- Excelente aderência ao substrato de concreto mesmo estando úmido
- Grande durabilidade: superam 100 anos em estruturas de concreto
- Disponível em versão para aplicação subaquática.
- **Produtos:** MC-Injekt 2700

Resina de Poliuretano Flexível

- Flexíveis: podem ser aplicadas em fissuras passivas e ativas secas, úmidas e com fluxo de água
- Baixa viscosidade: penetram em fissuras $> 0,1\text{mm}$
- Isentas de solvente: tem estabilidade volumétrica após a cura
- Excelente aderência ao substrato de concreto, mesmo com a presença de água
- Grande durabilidade: superam 100 anos em estruturas de concreto
- **Produtos:** MC-Injekt 2300 NV, MC-Injekt 2033

Gel Acrílico

- Flexíveis: podem ser aplicados atrás da estrutura para formar uma membrana impermeabilizante
- Baixa viscosidade: percolam com extrema facilidade no solo
- Hidroestrutural: podem ser aplicadas mesmo contra fluxo d'água
- Excelente aderência ao substrato de concreto, mesmo com fluxo d'água
- Grande durabilidade: superam 100 anos em estruturas de concreto
- **Produtos:** MC-Injekt GL-95 TX

Guia de Injeção

	Equipamento	Tipo	Informações adicionais
	MC-I 510	Bomba Monocomponente	Para injeção de resinas de poliuretano e epóxi Compressor: 8 PCM MC-Injekt 1264 compact / MC-Injekt 1264 TF-TR MC-Injekt 2033 / MC-Injekt 2300 NV
	MC-I 700	Bomba Bicomponente	Para injeção de resinas de poliuretano e gel acrílico Compressor: 20 PCM MC-Injekt 2700 MC-Injekt GL-95 TX
	Bicos de Adesão	Bico de adesão para injeção	Para injeção de trincas secas em elementos de concreto com espessura menor que 10cm. Pressão Máx: 60 bar
	Bicos de Perfuração	Bico de perfuração para injeção	Para injeção em trincas úmidas e com a presença de água. Pressão Máx: 200 bar

Guia de Injeção

Produto	Descrição/Material	Bomba	Viscosidade	Embalagens
MC-Injekt 2033	Espuma de poliuretano hidroativa para injeção e tamponamento provisório	MC-I 510	400 mPa.s	Kit 10 litros
MC-Injekt 2300 NV	Resina de poliuretano de baixa viscosidade para injeção e selamento de trincas com movimentação	MC-I 510	100 mPa.s	Kit 10 litros
MC-Injekt GL-95 TX	Gel acrílico polimérico para o selamento e impermeabilização de estruturas	MC-I 700	30 mPa.s	Kit 55,5 kg
MC-Injekt 2700	Resina de poliuretano rígido para injeção estrutural	MC-I 700	200 mPa.s	Kit 40 litros
MC-Injekt 1264 compact	Resina epóxi bicomponente para injeção e reparo estrutural de trincas	MC-I 510	300 mPa.s	Kit com 6 latas de 1 kg
MC-Injekt 1264 TF-TR	Resina epóxi ultrafina para injeção e reparo estrutural de trincas secas e úmidas	MC-I 510	145 mPa.s	Kit 10 litros



Guia de Injeção

Sistemas de Injeção		
	Estrutural	Selamento
Resina Epóxi	MC-Injekt 1264 compact MC-Injekt 1264 TF-TR	*
Resina de Poliuretano	MC-Injekt 2700	MC-Injekt 2300 NV
Gel Acrílico	*	*



Guia de Injeção

Estrutural	Selamento	Selamento	Impermeabilização
MC-Injekt 1264 compact MC-Injekt 1264 TF-TR	*	*	*
MC-Injekt 2700	MC-Injekt 2300 NV	MC-Injekt 2033 + ou MC-Injekt 2300 NV	*
*	*	*	MC-Injekt GL-95 TX



Revestimento para Pisos

Sistemas especiais para revestimentos de pisos


Para garantir a total durabilidade e funcionalidade de um sistema de pisos, diversos fatores devem ser levados em consideração, desde aspectos químicos e físicos até estéticos e ambientais.

Atualmente, o mercado de pisos industriais atende esta demanda, entretanto, nenhum sistema é capaz de atender a todos os setores da indústria, o que levou a MC-Bauchemie a desenvolver diversas soluções que atendessem a todas as necessidades:


- Endurecedor de superfícies
- Primers
- Reparo de pisos
- Sistemas Cimentícios
- Sistemas para Estacionamentos
- Sistemas para Indústria Química
- Sistemas para Indústria de Alimentos
- Sistemas para Indústria Automobilística
- Sistemas para Indústria Eletrônica
- Sistemas para Indústria Farmacêutica
- Sistemas para Indústria de Metais/Siderúrgica

Os sistemas de pisos MC são divididos em quatro tipos: Sistema de Pintura, Revestimento Multicamadas, Revestimento Argamassado e Revestimento Autonivelante. São combinados com os diversos produtos disponíveis.

Sistema de pintura




Revestimento multicamadas




Os revestimentos citados acima estão disponíveis nas versões antiderrapante, condutiva e podem ser adaptados de acordo com cada situação. Para maiores informações consulte um representante MC.

Revestimento argamassado



Revestimento autonivelante



Os revestimentos citados acima estão disponíveis nas versões antiderrapante, condutiva e podem ser adaptados de acordo com cada situação. Para maiores informações consulte um representante MC.



Informações complementares:

Normas: Os produtos MC estão em conformidade com as principais normas nacionais e internacionais (NBR 14050, EN 1504, EN 13815 e REACH).

Resistência Química e Mecânica: Todos os produtos MC são testados internamente e em laboratórios independentes garantindo maior segurança para nossos clientes.

Aplicação: A MC conta com diversos parceiros especializados na aplicação de revestimentos e são devidamente auxiliados por nossos profissionais antes, durante e após aplicação.

Treinamento: Durante o ano a MC oferece treinamentos para credenciamento de empresas na aplicação das mais diversas linhas de produtos, entre elas os sistemas de piso.

Cores: Os sistemas de piso MC seguem o padrão de cor da cartela RAL e a disponibilidade de cores está sujeita a consulta.





Produtos de Obra

Soluções para o dia-a-dia da obra

A MC possui uma linha completa de produtos químicos para construção, com soluções para todas as áreas e etapas das obras. Entre os produtos, existe uma linha específica para produtos do dia a dia, chamados “produtos de obra”, tais como:

- Adesivos
- Agentes de cura
- Desmoldantes
- Retardador de pega superficial
- Selantes

Segue abaixo a lista com as linhas de produtos e suas respectivas características


Desmoldantes	Ortolan SEP Desmoldantes para fôrmas de madeira, plástico ou metálicas. Proporciona um melhor acabamento do concreto e reaproveitamento de fôrmas.
Retardadores de pega superficial	Ortolan SEP SR / MC-SR Retardadores de pega superficial para corte verde químico do concreto em superfícies horizontais e verticais. Evita o apicoamento manual e proporciona a monolitidez das concretagens de 2ª fase.
Agentes de cura química	Emcoril Linha de agentes de cura química e redutor de evaporação. Proporciona uma melhor condição de cura prevenindo o aparecimento de fissuras de retração. Testada de acordo com a norma ASTM C 309.
Selantes	MC-Flex Linha de selantes para juntas em concreto
Adesivo polimérico	Murafan Adesivos poliméricos para melhorar a aderência de argamassas. Pode ser utilizado para aditivar argamassas de reparo.
Adesivo Epóxi	MC-DUR 1300 / MC-DUR 1300 TX / MC-DUR 1300 Plus Adesivo epóxico de alto desempenho para chumbamento de barras de aço e colagem de insertos metálicos. Disponível nas versões fluida e tixotrópica.

Dicas técnicas para a aplicação dos desmoldantes:

- Normalmente o desmoldante não deve ser diluído em água.
- As fôrmas devem estar limpas e secas antes da aplicação.
- Deve ser aplicado de maneira uniforme e regular, sem excessos.
- O concreto pode ser lançado imediatamente após a aplicação do agente desmoldante.
- A aplicação do agente desmoldante pode ocorrer até um dia antes da concretagem, desde que a fôrma seja protegida de impurezas do ambiente.
- A fôrma não pode ser exposta à chuva após a aplicação. Caso aconteça, promover nova aplicação do agente desmoldante.

Dicas técnicas para aplicação de agentes de cura:

- O agente de cura não deve ser diluído em água.
- Deve ser aplicado com a observação do consumo mínimo.
- Recomenda-se aplicar o agente de cura após a água de exsudação desaparecer da superfície.
- Este fator depende muito da condição climática.





Concrete Finish

Sistemas especiais para acabamento do concreto

A linha especial da MC para concreto oferece soluções completas para nichos de concretagens, furos de ancoragem, poros, bolhas e outros problemas causados na desforma, concretagem ou transporte; um ótimo acabamento para qualquer imperfeição.


A linha especial de Concrete Finish oferece várias cores, que podem ser misturadas e são fáceis de aplicar. Um ótimo acabamento para qualquer imperfeição. Nós temos a solução.

- Primers
- Acabamento
- Reparo

Concrete Finish


Solução completa para acabamento de superfícies de concreto

Peças pré-moldadas e estruturas em geral sofrem em razão de vários fatores com mal acabamento, sejam por problemas de lançamento, desforma, variação de cor ou transporte. A solução é o uso de produtos especiais para correção e recuperação de cantos quebrados, nichos de concretagem, bolhas, entre outros problemas comuns em superfícies.



Primer

Para um reparo eficiente a superfície deve ser devidamente preparada através de um primer.



Argamassa

A escolha da argamassa depende da patologia encontrada na superfície, a MC oferece completa linha de argamassas para um acabamento perfeito.



Acabamento

Para uma superfície perfeita o acabamento deve ser feito com ferramentas especiais. A MC conta com as melhores ferramentas.

Concrete Finish

Quadro de soluções

Produto	Tipo	Aplicação
MC-Top Primer	Primer monocomponente	Preparo da superfície para reparos com MC-Powertop G
MC-Powertop G Rápido	Argamassa monocomponente de pega rápida	Reparos profundos ou de superfícies com contornos de peças como cantos quebrados
MC-Powertop F	Argamassa fina monocomponente	Acabamento de superfícies de concreto e concreto aparente
MC-Quicktop	Argamassa monocomponente	Revestimento e acabamento de superfícies de concreto e concreto aparente

Concrete Finish

Confira abaixo os principais problemas encontrados e as diferentes soluções MC.

Segregação e agregados expostos

Solução: MC-Quicktop

Aplicação:

- Limpar a superfície previamente.
- Umedecer e aplicar MC-Quicktop nivelando com desempenadeira.
- A aplicação com o MC-Top Rubber (despenadeira de borracha) é apropriada para melhor acabamento do concreto sem desperdício do material.



Poros e bolhas

Solução: MC-Powertop F

Aplicação:

- Limpar a superfície previamente.
- Umedecer e aplicar MC-Powertop F nivelando com desempenadeira.
- A aplicação com o MC-Top Rubber (despenadeira de borracha) é apropriada para melhor acabamento do concreto sem desperdício do material.



Furos de ancoragem

Solução: MC-Powertop G Rápido

Aplicação:

- Preencher o furo previamente umedecido com MC-Powertop G Rápido e remover o excesso
- Finalizar acabamento com o MC-Top Sponge (esponja)



Concrete Finish

Juntas

Solução: MC-Quicktop

Aplicação:

- Umedecer previamente a área e aplicar camada profunda de MC-Quicktop e fazer o acabamento do produto no início da secagem da superfície.
- Finalizar acabamento com o MC-Top Sponge (esponja).



Cantos sem carregamento mecânico

Solução: MC-Powertop G Rápido

Aplicação:

- Escovar e limpar a superfície e aplicar o MC-Top Primer sobre substrato previamente úmido.
- Aplicar o MC-Powertop G Rápido diretamente sobre o MC-Top Primer levemente úmido.
- Pode ser feito acabamento com o MC-Top Sponge (esponja) ou aplicação de MC-Powertop F ou MC-Quicktop





Fichas Técnicas

Consulte também as fichas técnicas dos produtos
em nosso site: www.mc-bauchemie.com.br



Propriedades

- Manta homogênea de Policloreto de Vinil Flexível (PVC-P)
- Elevada capacidade de adaptação às irregularidades ou deformação da superfície, graças à sua flexibilidade e elevada resistência das emendas através de termo fusão
- Elevada resistência de punção
- Elevada durabilidade

Áreas de aplicação

- Adequada para impermeabilização de coberturas nos detalhes construtivos (ralos, quinas, para-raios, etc)

Aplicação

Aplicação

A união entre mantas realiza-se pela termo fusão e deverá ser verificada mediante uma vareta metálica que se deslocará em todo perímetro de sua sobreposição.

A qualidade da termo fusão na obra está influenciada pelas condições atmosféricas (temperatura e umidade), condições da solda (temperatura do soprador, velocidade de aplicação e pressão exercida) e pelo estado superficial da manta (limpeza e umidade).

Para obter uma perfeita união, deverá ajustar o soprador (temperatura e velocidade).

Se a base de apoio/superfície apresentar rugosidade ou pontas perfurantes, deve-se instalar uma camada de geotêxtil como proteção contra a punção.

A manta pode ser colocada sobre uma base betuminosa somente se for utilizada uma camada de separação e proteção com um geotêxtil adequado.

Dados Técnicos — Alkorplan D

Característica	Unidade	Valor Nominal	Valor da Norma	Observações
Espessura	mm	1,5	-	outras espessuras mediante consulta
Largura	m	1,05	-	
Comprimento	m	20	-	outros comprimentos mediante consulta
Resistência à tração	MPa	L ≥ 16,5 T ≥ 15,5	L ≥ 15 T ≥ 15	UNE 104302 4.3 UNE EN ISO 527
Alongamento na ruptura	%	L ≥ 250 T ≥ 250	L ≥ 250 T ≥ 255	UNE 104302 4.3 UNE EN ISO 527
Resistência ao arranque	N	L ≥ 70	L ≥ 60	UNE 104302 4.4
Aderência entre camadas (delaminação)	N/50mm	≥ 90	≥ 90	UNE 104302 4.5
Resistência ao impacto dinâmico (diâm. do objeto 10 mm)	°C	≥ 700	≥ 500	UNE 104302 4.6
Dobragem a baixa temperatura	%	a - 20 sem fissuras	a - 20 sem fissuras	UNE 104302 4.7
Estabilidade dimensional (6 horas / 80 °C)		L ≤ 2 T ≤ 0,5	L ≤ 2 T ≤ 2	UNE 104302 4.8
Envelhecimento térmico:				
■Variação de massa	%	≤ 1	≤ 1	UNE 104303 4.9
■Variação de alargamento		≤ 20	≤ 10	
Resistência à perfuração				
■Percorrido pelo perfurador antes da perfuração	N/mm	≥ 350	≥ 350	UNE 104303 4.10
Envelhecimento acelerado:	mm	≥ 20	≥ 20	
■Variação de alargamento	%	≤ 10	≤ 10	UNE 104303 4.11
Comportamento à água:				
■Absorção à 24 horas		≤ 1	≤ 2	
■Absorção à 6 dias	%	≤ 2	≤ 4	UNE 104303 4.12
■Extração à 24 horas		≤ 0,2	≤ 0,2	
■Extração à 6 dias		≤ 0,3	≤ 0,3	
Coefficiente de resistência à transmissão de vapor de água	-	≤ 20.000	≤ 30.000	UNE 104303 4.16

Modo de armazenamento: aconselha-se armazenamento dos rolos em lugar seco e protegido do calor. Devem estar em posições horizontais, paralelas entre si (nunca cruzado) e dentro de sua embalagem original.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Manta de Policloreto de Vinil Flexível (PVC-P), reforçada com malha de poliéster
- Possui excelente estabilidade contra raios UV
- Elevada Durabilidade
- Elevada capacidade de adaptação às irregularidades ou deformação da superfície, graças à sua flexibilidade e elevada resistência das emendas através de termo fusão
- Elevada resistência de punção
- Excelente estabilidade dimensional
- Excelente soldagem ao ar quente
- Material não propagador de chamas (auto extingüível)

Áreas de aplicação

- Adequada para impermeabilização de coberturas metálicas (galpões metálicas) e de concreto (lajes de cobertura)

Aplicação

Aplicação

A instalação das mantas de PVC na base existente se dará por uma fixação mecânica que ocorre ao longo da sobreposição lateral das mantas. A quantidade e espaçamento dos fixadores serão calculados e definidos de acordo com o local de instalação (posição geográfica, altura e situação no terreno) de acordo com as Normas Brasileiras.

Os tipos de fixação (parafusos, pinos e rebites) são definidos conforme tipo ou condições do material da base.

A quantidade da fixações/m² é calculada após estudo das características da estrutura, localização e influência do vento.

Todas as fixações mecânicas ocorrerão sob as sobreposições laterais e as soldagens a quente.

Recomendamos executar testes de arrancamento nas superfícies das bases (telhas metálicas ou laje de concreto).

A união entre mantas realiza-se por solda quente manual ou mecânica.

A qualidade da termo fusão na obra está influenciada pelas condições atmosféricas (temperatura e umidade), condições da solda (temperatura do soprador, velocidade de aplicação e pressão exercida) e pelo estado superficial da manta (limpeza e umidade).

Para obter uma perfeita união, deverá ajustar o soprador (temperatura e velocidade).

Antes de iniciar os serviços de soldagem, recomendamos executar testes em amostras para verificar se os ajustes feitos estão corretos para uma aplicação conforme recomendações.

Se a base de apoio/superfície apresentar rugosidade ou pontas perfurantes, deve-se instalar uma camada de geotêxtil como proteção contra a punção.

Dados Técnicos — Alkorplan F

Característica	Unidade	Valor Nominal	Valor da Norma	Observações
Espessura	mm	1,2	-	outras espessuras mediante consulta
Largura	m	1,05	-	
Comprimento	m	25	-	outros comprimentos mediante consulta
Densidade	g/cm ³	1,56	-	
Resistência à tração	N/50mm	L = 1286 T = 1270	L ≥ 800 T ≥ 800	EN 12311-2 (A)
Alongamento na ruptura	%	L = 18 T = 21	L ≥ 15 T ≥ 15	EN 12311-2 (A)
Estabilidade dimensional (6 horas / 80 °C)	N	≤ 0,15	≤ 0,15	EN 1107-2
Dobragem a baixa temperatura	°C	- 25 °C	- 20°C	EN 495-5
Resistência à perfuração	N	247	-	EN 12310-2
Rasgamento pela fixação	N	543	≥ 150	EN 12310-1
Resistência à perfuração estática	kg	L 20	-	EN 12730
Aderência entre camadas (delaminação)		T ≤ 0,5	≥ 80	EN 12316-2
Resistência ao impacto dinâmico (diâm. do objeto 10 mm)	≥ 700 mm	sem perfuração	sem perfuração	EN 12691
Permeabilidade ao vapor de água	μ	≤ 15.000	≤ 30.000	EN 1931
Resistência ao fogo	-	M3	-	LNEC E 365 - 1990
Envelhecimento térmico:				
•Variação de massa	%	≤ 1	≤ 1	UNE 104303 4.9
•Variação de alargamento		≤ 20	≤ 10	
Envelhecimento acelerado:				
•Variação de alargamento	%	≤ 10	≤ 10	UNE 104303 4.11

Modo de armazenamento: aconselha-se armazenamento dos rolos em lugar seco e protegido do calor. Devem estar em posições horizontais, paralelas entre si (nunca cruzado) e dentro de sua embalagem original.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Manta de Policloreto de Vinil Flexível (PVC-P), reforçada com fibra de vidro
- Possui excelente estabilidade dimensional
- Elevada durabilidade
- Produção certificada ISO 9001
- Elevada capacidade de adaptação às irregularidades ou deformação da superfície, graças à sua flexibilidade e elevada resistência das emendas através de termo fusão
- Elevada resistência de punção
- Excelente soldagem ao ar quente
- Material não propagador de chamas (auto extingüível)

Áreas de aplicação

- Adequada para impermeabilização de pisos, lajes e coberturas aplicadas sob lastro ou proteção mecânica

Aplicação

Aplicação

A instalação das mantas de PVC na base existente se dará por uma fixação mecânica apenas nos perímetros da área, através de perfis metálicos colaminados previamente fixados na alvenaria ou suporte latelar. Nas áreas centrais do piso, as mantas deverão estar soltas da base e ficarão presas a ela através do peso do lastro (piso ou concreto).

A união entre mantas realiza-se por solda quente manual ou mecânica.

A qualidade da termo fusão na obra está influenciada pelas condições atmosféricas (temperatura e umidade), condições da solda (temperatura do soprador, velocidade de aplicação e pressão

exercida) e pelo estado superficial da manta (limpeza e umidade).

Para obter uma perfeita união, deverá ajustar o soprador (temperatura e velocidade).

Antes de iniciar os serviços de soldagem, recomendamos executar testes em amostras para verificar se os ajustes feitos estão corretos para uma aplicação conforme recomendações.

Se a base de apoio/superfície apresentar rugosidade ou pontas perfurantes, deve-se instalar uma camada de geotêxtil como proteção contra a punção.

Dados Técnicos — Alkorplan L

Característica	Unidade	Valor Nominal	Valor da Norma	Observações
Espessura	mm	1,2	-	outras espessuras mediante consulta
Largura	m	1,60	-	outras larguras mediante consulta
Comprimento	m	20	-	outros comprimentos mediante consulta
Densidade	g/cm ³	1,56	-	
Resistência à tração	N/50mm	L = 694 T = 660	L ≥ 500 T ≥ 500	EN 12311-2 (A)
Alongamento na ruptura	%	L = 243 T = 232	L ≥ 200 T ≥ 200	EN 12311-2 (A)
Estabilidade dimensional (6 horas / 80 °C)	%	≤ 0,02	-	EN 1107-2
Dobragem a baixa temperatura	°C	- 25 °C	- 20°C	EN 495-5
Resistência à perfuração	N	200	≥ 150	EN 12310-2
Deformação à perfuração por pregos	N	543	≥ 150	EN 12310-1
Resistência à perfuração estática	kg	L 20	L 20	EN 12730
Aderência entre camadas (delaminação)	N/50mm	142	≥ 80	EN 12316-2
Resistência ao impacto dinâmico (diâm. do objeto 10 mm)	≥ 500 mm	≥ 700	sem perfuração	UNE 104302 4.6
Permeabilidade ao vapor de água	μ	≤ 15.000	≤ 30.000	EN 1931
Resistência ao fogo	-	M3	-	LNEC E 365 - 1990
Envelhecimento térmico:				
•Variação de massa	%	≤ 1	≤ 1	UNE 104303 4.9
•Variação de alargamento		≤ 10	≤ 20	
Envelhecimento acelerado:				
•Variação de alargamento	%	≤ 10	≤ 10	UNE 104303 4.11
Comportamento à água:				
•Absorção à 24 horas		≤ 1	≤ 2	
•Absorção à 6 dias	%	≤ 2	≤ 4	
Migração de plastificante:				
•Variação de massa a 30 dias a 70 °C ± 1	%	0 *	≤ 10	UNE EN ISO 177:2001 CEDEX * N° 49880

Modo de armazenamento: aconselha-se armazenamento dos rolos em lugar seco e protegido do calor. Devem estar em posições horizontais, paralelas entre si (nunca cruzado) e dentro de sua embalagem original.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Manta homogênea de Policloreto de Vinil Flexível (PVC-P)
- Em conformidade com as especificações da norma EN 13361
- Membrana certificada para armazenagem de água potável de acordo com a norma EN 1186 (teste de imigração)
- Elevada capacidade de adaptação às irregularidades ou deformação da superfície, graças à sua flexibilidade e elevada resistência das emendas através de termo fusão
- Elevada resistência de punção
- Elevada durabilidade
- Excelente soldagem ao ar quente

Áreas de aplicação

- Adequada para armazenamento de água potável em indústrias alimentícias diversas, indústrias de cosméticos, indústrias farmacêuticas, agroindústria e armazenagem de água para consumo geral da população

Aplicação

Aplicação

A união entre mantas realiza-se por solda quente manual ou mecânica.

A qualidade da termo fusão na obra está influenciada pelas condições atmosféricas (temperatura e umidade), condições da solda (temperatura do soprador, velocidade de aplicação e pressão exercida) e pelo estado superficial da manta (limpeza e umidade).

Para obter uma perfeita união, deverá ajustar o soprador (temperatura e velocidade).

A base da estrutura deverá estar em boas condições, limpa e desinfetada.

Se a base de apoio/superfície apresentar rugosidade ou pontas perfurantes, deve-se instalar uma camada de geotêxtil como proteção contra a punção, com gramatura mínima de 250 g/m². Ou

caso seja em superfície rochosa, deverá haver uma camada de sacrifício com o próprio material. A manta pode ser colocada sobre uma base betuminosa somente se for utilizada uma camada de separação e proteção com um geotêxtil (poliéster ou polipropileno) com gramatura mínima de 250 g/m².

A manta deve ser fixada linearmente ao longo do perímetro do reservatório e ao redor dos detalhes (colunas, tubos e ralos) a fim de resistir um valor de arrancamento mínimo de 2.700 N/ml.

A fixação se dará por soldagem a quente nos perfis colaminados instalados previamente nas paredes do reservatório. As distâncias entre os perfis serão definidas por projeto específico.

Dados Técnicos — Alkorplan SA - AP

Característica	Unidade	Valor Nominal	Observações
Espessura	mm	1,2	outras espessuras mediante consulta
Largura	m	2,05	-
Comprimento	m	25	outros comprimentos mediante consulta
Densidade	g/cm³	1,24	ISO 1183-87 / ASTM D 792
Resistência à tração	N/mm²	L ≥ 16	ISO R 527
Resistência à punção estática (CBR)	kN	1,80	EN 12236
Alongamento na ruptura	%	L ≥ 280	ISO R 527
		T ≥ 280	
Resistência à delaminação	kN/mm	≥ 40	ISO 34
Deformação biaxial	-	sem ruptura	P 84 - 503
Estabilidade dimensional após testes acelerados (6 horas / 80 °C)	%	≥ 40	EN ISO 1107-2
Comportamento após testes de longo período (56 dias / 50 °C)			
Aparência geral	-	sem bolhas	-
Estabilidade dimensional, L & T	%	≤ 2	EN 14415
Variação da força de tensão	%	< ± 10	EN 14415
Variação do alongamento na ruptura	%	< ± 10	EN 14415
Dobras sob temperatura de - 20°C	%	sem quebras	EN 14415
Resistência ao desgaste artificial	%	< 25	EN 12224
Resistência sob pressão hidrostática (durante 72 horas)	bar	≥ 6	DIN 16726
Permeabilidade à água	m³/m²/dia	10 ⁻⁶	EN 14150
Ruptura por stress	-	sem relevância	ASTM D 5397-99
Resistência a raízes	-	sem penetração	DIN 16726

Modo de armazenamento: aconselha-se armazenamento dos rolos em lugar seco e protegido do calor. Devem estar em posições horizontais, paralelas entre si (nunca cruzado) e dentro de sua embalagem original.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Manta homogênea de Policloreto de Vinil Flexível (PVC-P), bicolor preta e amarela
- Em conformidade com as especificações da norma DIN 16938
- Elevada durabilidade
- Elevada capacidade de adaptação às irregularidades ou deformação da superfície, graças à sua flexibilidade e elevada resistência das emendas através de termo fusão
- Elevada resistência de punção
- Excelente estabilidade dimensional
- Excelente soldagem ao ar quente
- Tecnologia Bioproof

Áreas de aplicação

- Adequada para impermeabilização de túneis, poços subterrâneos e canais
- O emprego da manta com uma fina camada superficial sinalizadora de cor clara (amarela), permite, em relação às mantas opacas:
 - Uma melhor iluminação do túnel pela reflexão da luz artificial;
 - A detecção de danos causados na manta durante a instalação ou durante as etapas sucessivas. Caso a manta sofra algum dano, este se tornará visível pela camada inferior, que é de cor preta
- Camada superficial sinalizadora de espessura nominal a partir de 0,15 mm

Aplicação

Aplicação

A união entre mantas realiza-se por solda quente manual ou mecânica.

A qualidade da termo fusão na obra está influenciada pelas condições atmosféricas (temperatura e umidade), condições da solda (temperatura do soprador, velocidade de aplicação e pressão exercida) e pelo estado superficial da manta (limpeza e umidade).

Para obter uma perfeita união, deverá ajustar o soprador (temperatura e velocidade). Se a base de apoio/superfície apresentar rugosidade ou pontas perfurantes, deve-se instalar uma camada de geotêxtil como proteção contra a punção.

A manta pode ser colocada sobre uma base betuminosa somente se for utilizada uma camada de separação e proteção com um geotêxtil adequado.

Recomenda-se a soldagem dupla para que seja possível efetuar o teste de estanqueidade através de ar comprimido.

Dados Técnicos — Alkorplan D

Característica	Unidade	Valor Nominal	Valores Mínimos ** espessura > 1 mm	Observações
Espessura	mm	3,0	-	outras espessuras mediante consulta
Largura	m	2,05	-	
Comprimento	m	25	-	outros comprimentos mediante consulta
Densidade	g/cm³	1,31 ± 0,02	-	ISO 1183-87 / DIN 53479 / ASTM D 792
Resistência à tração	N/mm²	L = 18,4 T = 17,3	L ≥ 16 T ≥ 17	ISSO R 527 / DIN 53455 / NFT 54102 / ASTM D 882
Alongamento na ruptura	%	L = 316 T = 325	L ≥ 275 T ≥ 2275	ISO R 527 / DIN 53455 / NFT 54102 / ASTM D 882
Resistência ao arranque	N/mm	L = 115 T = 126	L ≥ 80 T ≥ 80	DIN 53363 NFT 54108
Dureza	Shore A 10s	70	≥ 70	ISO 868-85 / DIN 53505 / NFT 54109
Resistência à compressão	N/mm²	2,5	≥ 2,5	DIN 53454
Deformação na compressão	%	5	< 5	DIN 53517
Resistência à perfuração	mm	750	≥ 750	DIN 16726
Resistência sob pressão hidrostática (durante 72 horas)	bar	5	≥ 5	DIN 16726
Resistência ao impacto (peso descendente de 33 mm)	-	sem penetração	sem penetração	DIN 16726
Permeabilidade ao vapor de água	μ	30.000	≤ 30.000	DIN 16726
Resistência a raízes	-	sem penetração	sem penetração	DIN 16726
Manutenção ao frio	°C	20	mín. - 20 °C (sem fissura)	NFT 54105 / DIN 53372
Estabilidade dimensional (6 horas / 80 °C)	%	L = 1,2 T = 0,4	< 2	
Permeabilidade à água	m/s	-	< 10 ⁻¹⁴	CEMAGREF
Resistência ao fogo	-	-	B2	DIN 4102/1
				Önom 3800/1

Modo de armazenamento: aconselha-se armazenamento dos rolos em lugar seco e protegido do calor. Devem estar em posições horizontais, paralelas entre si (nunca cruzado) e dentro de sua embalagem original.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Betonflair Uniprimer

Primer para substrato de base mineral



Propriedades

- Dispersão de copolímero, base água
- Acabamento transparente quando seco
- Selamento de substratos altamente porosos, impregnação anti-pó
- Aberto à difusão de vapor de água
- Rápida secagem, isento de solvente
- Resistente aos raios UV, intempéries e álcalis
- Aplicação por rolo, pincel ou equipamento de airless
- Certificado de acordo com EN 1504 parte 2

Áreas de aplicação

- Primer para substratos de base mineral
- Adequado para substratos de base alcalina ou neutra
- Adequado para uso conjunto com sistema EmceColor-flex
- Adequado para uso em revestimentos antigos
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato com água periódico; inalação periódica, aplicação
- Princípio 1; Procedimento 1.2 (EN 1504-9)

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleo e outros agentes contaminantes. Nata de cimento deve ser removido da superfície. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa.

Aplicação

Betonflair Uniprimer já vem pronto para uso e deve ser completamente agitado na embalagem antes da aplicação. A aplicação deve ser realizada de maneira contínua e ininterrupta com rolo, pincel ou com equipamento airless. Não se deve aplicar o produto durante chuva e/ou locais com alta umidade relativa do ar. A camada recém-aplicada deve ser protegida contra chuva, orvalho e neblina.

Tempo entre demãos, resistência à chuva

Consulte a tabela de dados técnicos.

Informações gerais

O consumo e espessura do sistema dependem da condição do substrato e deve-se levar em conta uma ligeira variação, para mais ou para menos.

Betonflair Uniprimer não deve ser aplicado durante chuva e com temperatura abaixo de 8 °C.

Betonflair Uniprimer é um primer e, portanto, deve ser usado em conjunto com sistemas de proteção de superfície. Indicado para sistema EmceColor-flex.



Dados Técnicos — Betonflair Uniprimer

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	1,0	
Viscosidade	mPa.s	400 – 600	
Secagem ao toque	hora	aprox. 1	
Tempo entre demãos	hora	aprox. 1	superfícies muito porosas
	horas	aprox. 4	superfícies pouco porosas
Consumo **	ml/m ²	100 – 150	
Teor de sólidos	%	aprox. 15	
Resistência à chuva	horas	4 – 6	
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	acima do ponto de orvalho
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — Betonflair Uniprimer

Tipo de produto	Copolímero
Estado	Líquido
Cor	Azul
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Balde de 18 litros Tambor de 200 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU 2004/42	RL2004/42/EG AII/j (30 g/l) máx. 20 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 23 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Resina epóxi bicomponente dispersa em solvente
- Pintura pigmentada para proteção anticorrosiva

Áreas de aplicação

- Primer com ação anticorrosiva para revestimentos base epóxi isentos ou não de solvente
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato periódico com água, inalação periódica, aplicação

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície metálica deve ser preparada com o objetivo de atender o padrão SA 2 ½ denominado metal quase branco, segunda a DIN EN ISO 12944-4.

A superfície deve estar seca, livre dos filmes de ferrugens e outros agentes separadores ou corrosivos. O jateamento de granalha é um método recomendado para a limpeza deste tipo de superfície.

Mistura

Colusal VS consiste em dois componentes, base e endurecedor, os quais são fornecidos em embalagens pré-dosadas. Antes da aplicação, ambos os componentes são misturados usando um equipamento de baixa rotação (300 – 400 rpm) até a completa homogeneização.

Aplicação

Colusal VS é aplicado imediatamente após a preparação do substrato com utilização de rolo, trincha ou equipamento airless.

Se o revestimento de acabamento de resina epóxi for isento de solvente, então será necessário respeitar o intervalo de 24 horas entre as camadas.

Informações importantes

O rendimento, tempos de aplicação, resistência ao tráfego e os tempos até a cura total são determinadas em função das condições da umidade e temperatura do ar e do substrato no local da obra.

Deve-se assegurar a mistura completa de todos os componentes da base e do endurecedor. Sendo obrigatório verter toda a mistura em um novo recipiente limpo, e proceder novamente uma segunda mistura (re-potting).

A exposição do produto a químicos e raios UV, pode causar mudanças de coloração, que não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas à agressões mecânicas e químicas estão sujeitas ao desgaste. Recomenda-se que sejam adotados procedimentos de manutenção regulares (check-ups). Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilização em larga escala.

Dados Técnicos — Colusal VS

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em peso	4 : 1	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm ³	aprox. 1,29	
Pot Life	horas	12	
Aplicação de revestimento após	horas	24	
Resistência total	dias	7	
Teor de sólidos	%	aprox. 48	do volume
	%	aprox. 63	do peso
Consumo **	kg/m ²	0,2	por demão
Condições de aplicação	°C	≥ 10; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — Colusal VS

Agente de limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Vermelho
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Lata de 12 kg (comp. A: 9,6 kg + comp. B: 2,4 kg)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU 2004/42	RL2004/42/EG AII/j (550/500 g/l) máx. 492 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Base acrílico
- Resistência aos raios UV
- Resistência a carbonatação
- Aberto a difusão de vapor de água
- Aplicação por rolo ou por equipamento airless
- Resistência a mudanças de temperatura e ciclos de gelo e degelo
- Testado e aprovado de acordo com a ZTV-ING parte 3, parágrafo 4 como sistema OS-DII
- Certificado de acordo com EN 1504 parte 2

Áreas de aplicação

- Sistema de proteção do concreto para áreas de grande agressividade
- Proteção de superfície para áreas não acessíveis e áreas externas não trafegáveis
- Design colorido e arquitetônico para estruturas de concreto
- Adequado para áreas com ciclos de gelo e degelo
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato com água periódico; inalação periódica; aplicação
- Princípio 1, 2 e 8; Procedimento 1.2, 2.2 e 8.1 (EN 1504-9)

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleo e outros agentes contaminantes. Nata de cimento deve ser removido da superfície. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa. O substrato deve estar seco antes da aplicação do EmceColor-flex.

Aplicação

O sistema de proteção EmceColor-flex consiste nos produtos EmceColor-flex E e EmceColor-flex S. Todos os produtos EmceColor-flex estão prontos para uso e devem ser completamente misturados antes de usar.

Aplicação pode ser por rolo ou com equipamento airless.

Para aplicação por airless consultar o departamento técnico.

Não se deve aplicar o produto durante chuva e/ou locais com alta umidade relativa do ar. A camada recém-aplicada deve ser protegida contra chuva, orvalho e neblina.

Sistema convencional

O sistema EmceColor-flex é aplicado em duas demãos, sendo a primeira demão com o EmceColor-

flex E e a segunda demão com o EmceColor-flex S. Caso o substrato apresente excessiva porosidade o mesmo deve ser estucado com argamassa polimérica fina, denominada MC-Quicktop.

Sistema especial

Em alguns tipos de substrato é necessária a aplicação do primer Betonflair Uniprimer para depois se aplicar o EmceColor-flex de acordo com o sistema convencional.

Tempo entre demãos, resistência à chuva

Consulte a tabela de dados técnicos.

Informações gerais

O consumo e espessura do sistema dependem da condição do substrato e deve-se levar em conta um maior ou menor consumo.

A coloração do sistema depende de diversos fatores, ex: luz, perspectiva, arredores e condições do substrato. Portanto o efeito de coloração poderá ser alvo de análise. Recomendamos que seja realizada uma amostra com a cor escolhida.

Diferentes tons, ex: amarelo brilhante e vermelho brilhante, podem ter diferenças de brilho. Caso isso ocorra é necessário a aplicação de uma segunda demão.

Dados Técnicos — EmceColor-flex E / S

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	1,00	Betonflair Uniprimer
		1,40	EmceColor-flex E e S
Tempo de secagem	horas	aprox. 1	Betonflair Uniprimer
	horas	aprox. 4	EmceColor-flex E e S
Tempo entre demãos	horas	aprox. 1 – 4	Betonflair Uniprimer
			Betonflair Uniprimer / EmceColor-flex E
	horas	aprox. 12	EmceColor-flex E e S
Resistência à difusão de vapor de água	m	0,58	com 300 µm de espessura seca
Resistência à difusão de dióxido de carbono	m	> 500	com 300 µm de espessura seca
Categoria de elasticidade		Ir	com 300 µm de espessura seca
Consumo **	ml/m ²	aprox. 100 – 150	Betonflair Uniprimer
	ml/m ²	aprox. 280	EmceColor-flex E e S (por demão)
Teor de sólidos	%	55	EmceColor-flex E e S
Resistência à chuva	horas	aprox. 24	EmceColor-flex E e S
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — EmceColor-flex E / S

Cor	RAL 7032 e RAL 9010, demais cores mediante consulta
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	EmceColor-flex E e EmceColor-flex S: Balde de 18 litros e Tambor de 200 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU 2004/42	EmceColor-flex E: RL2004/42/EG AII/j (75/40 g/l) máx. 18 g/l VOC EmceColor-flex S: RL2004/42/EG AII/j (75/40 g/l) máx. 18 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 23 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Monocomponente, autonivelante aberto à difusão de vapor
- Espessura 2 – 20 mm
- Elevada resistência à abrasão e à compressão

Áreas de aplicação

- Aplicável em superfícies minerais e planas
- Revestimento de piso sobre superfícies minerais rugosas
- Revestimento de piso para locais com influência do efeito osmose e umidade ascendente

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada por intermédio de jateamento captivo ou fresamento, seguido por aspiração à vácuo. Pó e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleo ou graxa podem ser removidos com desengraxante.

Primer

Para superfícies sujeitas à umidade ascendente, utilizar o primer MC-DUR 1177 WV-A (aprox. 300 – 400 g/m²). Para substratos porosos será necessária uma segunda aplicação do primer. Após 1 a 2 horas Emcefloor PCC é aplicado sobre o primer ainda no estado fresco. Se o Emcefloor PCC for aplicado no dia seguinte, então deverá ser reaplicada uma nova camada de primer MC-DUR 1177 WV-A. Emcefloor PCC possui boa aderência e em casos específicos pode ser aplicado sem o primer. Favor consultar o departamento técnico da MC-Bauchemie Brasil.

Mistura

Emcefloor PCC consiste em componente pó, no qual deve ser misturado com 20% de água (em peso). O material é misturado por 3 a 4 minutos até sua homogeneização. A mistura deve ser feita com misturadores mecânicos de baixa rotação (300 – 400 rpm).

Aplicação

Emcefloor PCC é aplicado com auxílio de desempenadeira metálica lisa/dentada ou rodo especial. Após o espalhamento do Emcefloor PCC, deve-se utilizar o rolo quebra-bolhas em sua superfície. O revestimento deve ficar protegido contra chuvas ou incidência do sol por no mínimo 24 horas.

Após 48 a 72 horas, Emcefloor PCC poderá ser revestido com sistema MC-DUR. Contudo, a superfície deverá receber o primer MC-DUR 1177 WV-A (aprox. de 200 g/m²). O primer ainda fresco é levemente aspergido (aprox. 1 – 2 kg/m²) com quartzo especial (0,1 – 0,3 mm). Após uma espera de no mínimo 12 horas, a superfície poderá receber o revestimento.

Informações gerais

Cobertura, tempos de aplicações, resistências para trânsito de pessoas até atingir sua total resistência são determinadas pelas condições e temperatura do local.

Exposições químicas e de raios UV podem causar mudança de cor do produto, no qual não afetam as propriedades de desempenho e utilização do revestimento.

Superfícies expostas mecanicamente e quimicamente estão sujeitas aos desgastes, riscos ou arrancamentos. Favor consultar equipe técnica sobre conservação e manutenção do revestimento.

Dados Técnicos — Emcefloor PCC

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	peso	100 : 20	pó : água
Densidade	g/cm³	2,1	argamassa fresca
Tempo de trabalhabilidade	minutos	40	
Resistência para trânsito de pedestres	horas	aprox. 12	
Resistência total	dias	7	
Condições de aplicação	°C	≥ 10; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	kg/m²/mm	1,7	
Espessura	mm	2 – 20	
Resistência à compressão	MPa	aprox. 40	28 dias
Resistência à tração na flexão	MPa	aprox. 10	28 dias

Características — Emcefloor PCC

Tipo de produto	Argamassa fluida
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.hhh

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.



Propriedades

- Bom fluxo com baixo teor de água
- Excelentes resistências iniciais e finais
- Excelente aderência
- Contém matérias primas selecionadas que garantem um alto desempenho
- Pronto para utilização, basta a adição de água
- Permite a execução de instalações e reparos rápidos de máquinas e equipamentos
- Permite o trabalho em áreas de difícil acesso
- Baixa permeabilidade

Áreas de aplicação

- Fixação de placas de base de máquinas, turbinas, compressores e equipamentos
- Fixação de trilhos, monovias e pontes rolantes
- Ancoragem de tirantes e chumbadores
- Grauteamento de painéis, vigas e elementos pré-fabricados
- Grauteamento em áreas de difícil acesso
- Reparos de defeitos em estruturas de concreto

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Recomendamos que o substrato seja umedecido até estar saturado, porém durante a aplicação todo o excesso de água deve ser removido.

Mistura

Emckrete 40 é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea. O produto deve ser misturado em função da fluidez desejada.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. O produto deve ser misturado por 5 minutos.

Proporção de mistura

Para 1 saco de 25 kg de Emckrete 40 são necessários de 2,5 a 3,0 litros de água, dependendo da consistência.

Para volumes maiores de preenchimento, pode-se adicionar até 30 % de pedrisco lavado, em peso.

Aplicação

O misturador deve ser colocado o mais próximo possível do local da aplicação.

A estanqueidade das formas é fundamental para permitir o fácil escoamento e o preenchimento contínuo dos espaços a serem grauteados.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Emckrete 40 depende das condições climáticas. Temperaturas altas diminuem o tempo de trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o aumentam.

Durante a aplicação, a temperatura do substrato e do meio ambiente deve estar entre 5 °C e 35 °C.

Cura

Deve-se prevenir a rápida secagem do Emckrete 40 protegendo-o da incidência direta de sol e vento através de meios adequados.

Recomendamos que a cura seja feita com panos molhados, lonas plásticas ou agentes de cura.

Dados Técnicos — Emckrete 40

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	2	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,30	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m³	2.000	
Resistência à compressão (teor de água 12%) NBR 15961-2/11	MPa	≥40,0	1 dia
	MPa	≥60,0	7 dias
	MPa	≥70,0	28 dias
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	100	máxima total
Proporção de mistura	partes em	100	Emckrete 40
	peso	10 – 12	água
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Características — Emckrete 40

Tipo de produto	Graute
Estado	Pó
Cor	Cinza
Embalagens	Saco de 25 kg
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.



Propriedades

- Bom fluxo com baixo teor de água que garantem um alto desempenho
- Excelentes resistências iniciais e finais
- Excelente aderência
- Contém matérias primas selecionadas e compensadores de retração
- Pronto para utilização, basta a adição de água
- Permite a execução de instalações e reparos rápidos de máquinas e equipamentos
- Permite o trabalho em áreas de difícil acesso
- Baixa permeabilidade

Áreas de aplicação

- Execução de reparos com espessuras entre 30 e 300 mm
- Fixação de placas de base de máquinas, turbinas, compressores e equipamentos
- Fixação de trilhos, monovias e pontes rolantes
- Ancoragem de tirantes e chumbadores
- Grauteamento de painéis, vigas e elementos pré-fabricados
- Grauteamento em áreas de difícil acesso
- Reparos de defeitos em estruturas de concreto

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Recomendamos que o substrato seja umedecido até estar saturado, porém durante a aplicação todo o excesso de água deve ser removido.

Mistura

Emckrete 50 deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea. O produto deve ser misturado em função da fluidez desejada.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. O produto deve ser misturado por 5 minutos.

Proporção de mistura

Para 25 kg de Emckrete 50 são necessários aproximadamente 2,5 a 2,75 litros de água.

Aplicação

O misturador deve ser colocado o mais próximo possível do local da aplicação. A estanqueidade das formas é fundamental para permitir o fácil es-

coamento e o preenchimento contínuo dos espaços a serem grauteados.

Emckrete 50 é fornecido pré dosado e não se recomenda a adição de nenhuma carga mineral, já que poderá alterar as características do produto.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Emckrete 50 depende das condições climáticas.

Temperaturas altas diminuem o tempo de trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o aumentam.

Durante a aplicação, a temperatura do substrato e do meio ambiente deve estar entre 5 °C e 35 °C.

Cura

Deve-se prevenir a rápida secagem do Emckrete 50 protegendo-o da incidência direta de sol e vento através de meios adequados.

Recomendamos que a cura seja feita com panos molhados, lonas plásticas ou agentes de cura.

Dados Técnicos — Emckrete 50

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	8	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,30	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m³	2.000	
Resistência à compressão NBR 5739:2007	MPa	36,0	1 dia
	MPa	61,0	7 dias
	MPa	63,0	28 dias
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	300	máxima total
Proporção de mistura	partes em peso	100	Emckrete 50
		10 – 11	água
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Características — Emckrete 50

Tipo de produto	Microconcreto
Estado	Pó
Cor	Cinza
Embalagens	Saco de 25 kg
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Emckrete 50 Plus



Microconcreto fluido com agente inibidor de corrosão integrado

Propriedades

- Não requer protetor contra corrosão
- Bom fluxo com baixo teor de água
- Excelente aderência
- Contém matérias primas selecionadas
- Pronto para utilização, basta a adição de água
- Permite o trabalho em áreas de difícil acesso

Áreas de aplicação

- Execução de reparos com espessuras entre 30 e 300 mm
- Grauteamento de painéis, vigas e elementos pré-fabricados
- Reparos de defeitos em estruturas de concreto

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Recomendamos que o substrato seja umedecido até estar saturado, porém durante a aplicação todo o excesso de água deve ser removido.

Armadura

A armadura deve ser preparada conforme o padrão SA 2 ½ e estar livre de oxidação, agentes contaminantes ou produtos originados da corrosão. A armadura deve ser tratada através do jateamento de materiais abrasivos (jateamento de areia ou outra técnica adequada).

Mistura

Emckrete 50 Plus deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea. O produto deve ser misturado em função da fluidez desejada.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. O produto deve ser misturado por 5 minutos.

Proporção de mistura

Para 25 kg de Emckrete 50 Plus são necessários aproximadamente 3,0 a 3,25 litros de água.

Aplicação

O misturador deve ser colocado o mais próximo possível do local da aplicação.

A estanqueidade das formas é fundamental para permitir o fácil escoamento e o preenchimento contínuo dos espaços a serem grauteados.

Emckrete 50 Plus é fornecido pré dosado e não se recomenda a adição de nenhuma carga mineral, já que poderá alterar as características do produto.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Emckrete 50 Plus depende das condições climáticas.

Temperaturas altas diminuem o tempo de trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o aumentam.

Durante a aplicação, a temperatura do substrato e do meio ambiente deve estar entre 5 °C e 35 °C.

Cura

Deve-se prevenir a rápida secagem do Emckrete 50 Plus protegendo-o da incidência direta de sol e vento através de meios adequados.

Recomendamos que a cura seja feita com panos molhados, lonas plásticas ou agentes de cura.

Dados Técnicos — Emckrete 50 Plus

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	8	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,25	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m³	1.980	
Resistência à compressão NBR 5739:2007	MPa	12,0	1 dia
	MPa	25,0	7 dias
	MPa	35,0	28 dias
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	23 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	300	máxima total
Proporção de mistura	partes em peso	100	Emckrete 50 Plus
		12 – 13	água
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Características — Emckrete 50 Plus

Tipo de produto	Microconcreto
Estado	Pó
Cor	Cinza
Embalagens	Saco de 25 kg
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Boa fluidez com baixo teor de água
- Excelentes resistências iniciais e finais
- Excelente aderência
- Contém matérias primas selecionadas que garantem um alto desempenho
- Pronto para utilização, basta a adição de água
- Permite a execução de instalações e reparos rápidos de máquinas e equipamentos
- Permite o trabalho em áreas de difícil acesso
- Baixa permeabilidade

Áreas de aplicação

- Fixação de placas de base de máquinas, turbinas, compressores e equipamentos
- Fixação de trilhos, monovias e pontes rolantes
- Ancoragem de tirantes e chumbadores
- Grauteamento de painéis, vigas e elementos pré-fabricados
- Grauteamento em áreas de difícil acesso
- Reparos de defeitos em estruturas de concreto
- Serviços que exigem elevada precisão e altas resistências

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Recomendamos que o substrato seja umedecido até estar saturado, porém durante a aplicação todo o excesso de água deve ser removido.

Mistura

Emckrete 80 é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea. O produto deve ser misturado em função da fluidez desejada.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. O produto deve ser misturado por 5 minutos.

Proporção de mistura

Para 1 saco de 25 kg de Emckrete 80 são necessários de 4,0 a 4,25 litros de água, dependendo da consistência e do espalhamento (Flow >760 mm).

Aplicação

O misturador deve ser colocado o mais próximo possível do local da aplicação.

A estanqueidade das formas é fundamental para permitir o fácil escoamento e o preenchimento contínuo dos espaços a serem grauteados.

Quando utilizado como argamassa de reparo, pode receber a adição de até 30 % de pedrisco limpo e lavado.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Emckrete 80 depende das condições climáticas.

Temperaturas altas diminuem o tempo de trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o aumentam.

Durante a aplicação, a temperatura do substrato e do meio ambiente deve estar entre 5 °C e 35 °C.

Cura

Deve-se prevenir a rápida secagem do Emckrete 80 protegendo-o da incidência direta de sol e vento através de meios adequados.

Recomendamos que a cura seja feita com panos molhados, lonas plásticas ou agentes de cura.

Dados Técnicos — Emckrete 80

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	2	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,18	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m³	1.810	
Resistência à compressão teor de água 17% NBR 13279:2005	MPa	≥40,0	1 dia
	MPa	≥70,0	7 dias
	MPa	≥80,0	28 dias
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	100	máxima total
Proporção de mistura	partes em peso	100	Emckrete 80
		16 – 17	água
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Características — Emckrete 80

Tipo de produto	Graute
Estado	Pó
Cor	Cinza
Embalagens	Saco de 25 kg
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.



Propriedades

- Bom fluxo
- Excelentes resistências iniciais e finais
- Excelente aderência
- Contém matérias primas selecionadas que garantem um alto desempenho
- Tri-componente
- Permite a execução de instalações e reparos rápidos de máquinas e equipamentos
- Permite o trabalho em áreas de difícil acesso
- Impermeável

Áreas de aplicação

- Fixação de placas de base de máquinas, turbinas, compressores e equipamentos
- Fixação de trilhos, monovias e pontes rolantes
- Ancoragem de tirantes e chumbadores
- Grauteamento de painéis, vigas e elementos pré-fabricados
- Grauteamento em áreas de difícil acesso
- Reparos de defeitos em estruturas de concreto
- Serviços que exigem elevada precisão e altas resistências

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Recomendamos que o substrato esteja seco durante a aplicação.

Mistura

Emckrete EP possui 3 componentes fornecidos pré-dosados. Devem ser misturados a base e o catalisador antes da adição do pó. O produto deve ser misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. Misturar lentamente para evitar a incorporação de ar.

Aplicação

O misturador deve ser colocado o mais próximo possível do local da aplicação.

A estanqueidade das formas é fundamental para permitir o fácil escoamento e o preenchimento contínuo dos espaços a serem grauteados.

Emckrete EP é fornecido pré-dosado e não se recomenda a adição de nenhuma carga mineral, já que poderá alterar as características do produto.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Emckrete EP depende das condições climáticas.

Temperaturas altas diminuem o tempo de trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o aumentam.

Durante a aplicação, a temperatura do substrato e do meio ambiente deve estar entre 5 °C e 35 °C.

Dados Técnicos — Emckrete EP

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	2	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,10	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m³	2.100	
Resistência à compressão ASTM C579/06	MPa	90,0	1 dia
	MPa	100,0	7 dias
	MPa	115,0	28 dias
Tempo de trabalhabilidade	minutos	60	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	10 – 100	
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — Emckrete EP

Tipo de produto	Graute epóxi
Estado	Pó + líquido
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Comp. A - Galão de 3,10 kg Comp. B - Galão de 1,30 kg Comp. C - Saco de 20,60 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Excelente fluidez com baixo teor de água que garantem um alto desempenho em bombeamento subaquático
- Contém matérias primas selecionadas, aditivos antisegregantes e compensadores de retração
- Pronto para utilização, basta a adição de água
- Permite a execução de instalações e reparos rápidos em condições subaquáticas
- Permite o trabalho em áreas de difícil acesso
- Baixa permeabilidade

Áreas de aplicação

- Grauteamento em áreas submersas, como atracadouros, galerias e pontes
- Reparos de defeitos em estruturas marítimas de concreto
- Serviços subaquáticos que exigem elevada precisão e altas resistências

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar rugoso para a aplicação. Recomendamos que o substrato seja limpo com turbojateamento.

Mistura

Emckrete UW é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea. O produto deve ser misturado em função da fluidez desejada.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação de hélice duplas. O produto deve ser misturado por 3 a 5 minutos.

Proporção de mistura

Para 1 saco de 25 kg de Emckrete UW são necessários de 4,35 a 4,65 litros de água, dependendo da consistência.

O Emckrete UW é fornecido pré-dosado e não se recomenda a adição de nenhuma carga mineral, já que poderá alterar as características do produto.

Aplicação

O misturador deve ser colocado o mais próximo possível do local da aplicação.

A estanqueidade das formas é fundamental para permitir o fácil escoamento e o preenchimento contínuo dos espaços a serem grauteados.

Bombeamento

Emckrete UW é formulado para garantir seu bombeamento uniforme sem segregação em formas submersas confinadas e estanques, onde devem ser instalados bicos injetores no ponto mais baixo da forma, e purgadores para evitar o aprisionamento da água dentro da forma.

A aplicação por bombeamento é conduzida utilizando uma bomba de argamassa tipo B40 da Betomaq ou S5 da Putzmeister. Favor solicitar a assessoria do Dept. Técnico. Recomenda-se que o misturador deva ser acoplado a bomba de argamassa.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Emckrete UW depende das condições climáticas.

Temperaturas altas diminuem o tempo de trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o aumentam.

Durante a aplicação, a temperatura do substrato e do meio ambiente deve estar entre 5 °C e 35 °C.

Dados Técnicos — Emckrete UW

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	2	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,30	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m³	2.100	
Resistência à compressão (teor de água 18,5%) NBR 13279:2005	MPa	≥ 15,0	24 horas
	MPa	≥ 28,0	7 dias
	MPa	≥ 40,0	28 dias
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	60	
Proporção de mistura	partes em peso	100	Emckrete UW
		17,5 – 18,5	água
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Características — Emckrete UW

Tipo de produto	Graute subaquático
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Emcephob NanoPerm P



Sistema de proteção de superfície pigmentado, com proteção anti-grafite

Propriedades

- Poliuretano bicomponente, base água
- Repelente a sujeira e a água (hidrorepelente)
- Resistente às intempéries e aos raios UV: não fica amarelo
- Resistente à abrasão
- Resistente ao ataque de cloreto
- Elevada resistência à carbonatação; 523 cm de cobrimento equivalente (C30/37)
- Aberto à difusão de vapor
- Aplicado por rolo ou pulverização
- Protege contra pichação
- Certificado e aprovado de acordo com DIN V 18026 como sistema OS2 e OS4
- Certificado e aprovado de acordo com DIN 4104-1, classe B1; A2 s1, d0 de acordo com DIN EN 13501-1
- Certificado de acordo com EN 1504 parte 2

Áreas de aplicação

- Sistema de proteção de superfície compatível com os procedimentos de reparo de concreto
- Proteção preventiva e acabamento de superfícies de concreto
- Proteção contra pichação de estruturas, fachadas, etc.
- Além do concreto, também é recomendado para alvenaria, texturas, superfícies metálicas pintadas, sobre pinturas antigas (consultar departamento técnico), etc.
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato periódico com água, inalação periódica
- Atende aos princípios 1, 2, 5 e 8; procedimentos 1.2, 2.2, 5.1 e 8.2 (EN 1504-9)

Aplicação

Preparação da superfície

Todos os substratos mencionados devem estar limpos e livres de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque de acordo com as regulamentações técnicas. Vapor ou jato d'água de alta pressão são métodos permitidos para preparação da superfície.

O substrato deve estar seco antes da aplicação do Emcephob NanoPerm P.

Aplicação

Emcephob NanoPerm P consiste de dois componentes, base e endurecedor, os quais são fornecidos em embalagens pré-dosadas. Antes da aplicação, ambos os componentes são misturados usando um equipamento de baixa rotação até a completa homogeneização. Após a mistura, Emcephob NanoPerm P é vertido em um recipiente limpo e misturado novamente.

Após a completa mistura, Emcephob NanoPerm P é aplicado com rolo ou por pulverização, sobre o substrato. Sempre em duas demãos.

Emcephob NanoPerm P não deve ser aplicado sob ou na iminência de chuva e com umidade elevada. Pinturas frescas devem ser protegidas da pichação durante 7 dias.

Emcephob Nanoperm P deve ser sempre aplicado em duas demãos. Se a segunda demão for aplicada fora do tempo recomendado, a primeira demão deverá ser lixada. Se Emcephob Nanoperm P for aplicado em combinação com MC-Quicktop, o mesmo deve ser aplicado em uma sequência diária.

Remoção da pichação

A pichação é removida até as primeiras 48 horas de ela ter ocorrida, com o agente de limpeza Emcephob Cleaner.

Informações gerais

Nenhum sistema anti-grafite oferece completa proteção contra todos os tipos de pichação.



Dados Técnicos — Emcephob NanoPerm P

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	1,41	
Teor de sólidos	Volume (%)	52	
Proporção de mistura	em peso	10 : 3,5	base : endurecedor
Pot life	horas	1,0	
Tempo de secagem	horas	aprox. 4	secagem ao toque
	dias	aprox. 7	resistência - limpeza da pichação
Consumo **	g/m ²	150 – 200 por demão	são necessárias 2 demãos: base e acabamento
Resistência à difusão de CO ₂	m	3.628	
Resistência à difusão de vapor de água	m	1,25	
Resistência à chuva	h	aprox. 6 – 8	
Condições para aplicação	°C	≥ 8; ≤ 30	temperatura do ar e substrato
	°C	≥ 15; ≤ 25	Emcephob NanoPerm P
	%	≤ 80	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho
Tempo entre demãos	horas	mínimo 8	20 °C
		máximo 72	20 °C
		mínimo 4	30 °C
		máximo 12	30 °C

Características — Emcephob NanoPerm P

Tipo de produto	Sistema de proteção de superfície pigmentada
Estado	Líquido
Cor	RAL 7032 (cinza) e RAL 9010 (branco), demais cores mediante consulta
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Conjunto de 10 kg: comp. A = balde de 7,4 kg comp. B = lata de 2,6 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Emcephob NanoPerm T

Sistema de proteção de superfície transparente, com proteção anti-grafite



Propriedades

- Poliuretano bi-componente, base água
- Repelente a sujeira e a água (hidrorepelente)
- Resistente às intempéries e aos raios UV: não fica amarelo
- Resistente à abrasão
- Resistente ao ataque de cloreto
- Elevada resistência à carbonatação; 103 cm de cobrimento equivalente (C30/37)
- Aberto à difusão de vapor
- Aplicado por rolo ou pulverização
- Protege contra pichação

Áreas de aplicação

- Sistema de proteção superficial compatível com a linha de reparo da MC
- Proteção preventiva e acabamento de superfícies de concreto
- Proteção contra pichação de estruturas, fachadas, etc
- Além do concreto, também é recomendado para alvenaria, texturas, superfícies metálicas pintadas, sobre pinturas antigas (consultar departamento técnico), pedras naturais e etc.

Aplicação

Preparação da superfície

Todos os substratos mencionados devem estar limpos e livres de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque de acordo com as regulamentações técnicas. Vapor ou jato d'água de alta pressão são métodos permitidos para preparação superficial.

O substrato deve estar seco antes da aplicação do Emcephob NanoPerm T.

Aplicação

Emcephob NanoPerm T consiste de dois componentes, base e endurecedor, os quais são fornecidos em embalagens pré-dosadas. Antes da aplicação, ambos os componentes são misturados usando um equipamento de baixa rotação até a completa homogeneização. Após a mistura, Emcephob NanoPerm T é vertido em um recipiente limpo e misturado novamente.

Após a completa mistura, Emcephob NanoPerm T é aplicado com rolo ou por pulverização, sobre o substrato. Sempre em duas demãos.

Emcephob NanoPerm T não deve ser aplicado na iminência de chuva e com umidade elevada. Pinturas frescas devem ser protegidas da pichação durante 7 dias. Emcephob NanoPerm T deve ser sempre aplicado em duas demãos. Se a segunda demão for aplicada fora do tempo recomendado, a primeira demão deverá ser lixada. Se Emcephob NanoPerm T for aplicado em combinação com MC-Quicktop, o mesmo deve ser aplicado em uma sequência diária.

Remoção da pichação

A pichação é removida até as primeiras 48 horas de ela ter ocorrida, com o agente de limpeza Emcephob Cleaner.

Informações gerais

Nenhum sistema anti-grafite oferece completa proteção contra todos os tipos de pichação.

Dados Técnicos — Emcephob NanoPerm T

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	1,08	
Teor de sólidos	volume (%)	47	
Proporção de mistura	em peso	10 : 3,5	base : endurecedor
Pot life	horas	1,0	
Tempo de secagem	horas	aprox. 4	secagem ao toque
	dias	aprox. 7	resistência - limpeza da pichação
Consumo **	g/m ²	150 – 200 por demão	são necessárias 2 demãos: base e acabamento
Resistência à difusão de CO ₂	m	824	
Resistência à difusão de vapor de água	m	0,4	
Resistência à chuva	h	aprox. 4 – 6	
Condições para aplicação	°C	≥ 8; ≤ 30	temperatura do ar e substrato
	°C	≥ 15; ≤ 25	Emcephob NanoPerm T
	%	≤ 80	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	ponto de orvalho
Tempo entre demãos	horas	mínimo 8	20 °C
		máximo 72	20 °C
		mínimo 4	30 °C
		máximo 12	30 °C

Características — Emcephob NanoPerm T

Tipo de produto	Sistema de proteção de superfície transparente
Estado	Líquido
Cor	Transparente
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Conjunto de 10 kg: comp. A = balde de 7,4 kg comp. B = lata de 2,6 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Emcephob W-AC



Verniz acrílico disperso em água para proteção e acabamento de superfícies

Propriedades

- Verniz acrílico base água
- Pronto para o uso
- Proporciona um acabamento semi-brilho
- Melhora a durabilidade
- Protege a superfície contra a ação de chuvas e raios ultravioletas
- Evita manchas, eflorescências e envelhecimento de fachadas
- Forma uma película incolor
- Conserva a beleza natural da superfície

Áreas de aplicação

- Áreas internas ou externas (fachadas)
- Concreto aparente
- Superfícies de base mineral tais como tijolos, pedras naturais, cerâmica, etc

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes.

Para aplicação a superfície deve estar seca e isenta de imperfeições.

Aplicação

O produto deve ser agitado na embalagem antes da aplicação.

Emcephob W-AC deve ser aplicado com rolo de lã de carneiro, trincha, ou pulverizador do tipo "airless".

No caso de substratos porosos, recomenda-se a aplicação de uma segunda camada.

Para superfícies verticais, recomenda-se trabalhar sempre de baixo para cima.

Consumo

O consumo aproximado de Emcephob W-AC é de 100 a 200 ml/m² por demão.

Para se determinar o consumo exato, recomendamos a execução de ensaios no local de aplicação.

Limpeza

A limpeza dos equipamentos e ferramentas deve ser feita com água.



Dados Técnicos — Emcephob W-AC

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	1,02	
Consumo **	ml/m ²	100 – 200	por demão
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato

Características — Emcephob W-AC

Tipo de produto	Verniz acrílico
Estado	Líquido
Cor	Branco
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Balde de 18 litros Tambor de 200 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Emcephob W-SX

Hidrofugante disperso em água à base de silano / siloxano



Propriedades

- Dispersão aquosa à base de silano / siloxano
- Para ser usado em substratos alcalinos e neutros, tais como concreto, tijolo e pedra
- Não contém solventes
- Excelente propriedade de repelência à água
- Não forma película
- Protege as superfícies
- Evita manchas e eflorescência

Áreas de aplicação

- Áreas internas ou externas (fachadas)
- Concreto aparente
- Superfícies de base mineral tais como tijolos, pedras naturais, cerâmica, etc

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes.

Para aplicação, a superfície deve estar seca e isenta de imperfeições.

Aplicação

O produto deve ser agitado na embalagem antes da aplicação.

Emcephob W-SX pode ser aplicado com rolo, trincha, ou pulverizador do tipo "airless".

Para superfícies verticais, recomenda-se aplicar sempre de baixo para cima.

Emcephob W-SX deve ser aplicado até o substrato ficar saturado com o produto.

Aplicação em várias camadas aumenta a penetração do produto no substrato e melhora a propriedade de repelência à água.

No caso de substratos muito porosos, recomenda-se a aplicação de uma segunda ou mais camadas.

Consumo

O consumo aproximado de Emcephob W-SX é de 200 – 400 ml/m².

Para se determinar o consumo exato, recomendamos a execução de ensaios no local de aplicação.

Informações adicionais

A propriedade de repelência à água é temporária e o tratamento deve ser renovado de acordo com a agressividade ambiente e as condições climáticas do local.

Limpeza

A limpeza dos equipamentos e ferramentas deve ser feita com água.

Dados Técnicos — Emcephob W-SX

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	1,00	
Consumo **	ml/m ²	200 – 400	
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho
Resistência contra chuva	horas	4	após a aplicação

Características — Emcephob W-SX

Tipo de produto	Hidrofugante
Estado	Líquido
Cor	Branco
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Balde de 18 litros Tambor de 200 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.



Propriedades

- Pronto para o uso
- Sem solventes
- Pode ser aplicado manualmente ou através de equipamento de spray
- Evita a retração e a formação de trincas

Áreas de aplicação

- Áreas internas
- Áreas que receberão outros revestimentos

Aplicação

Informações gerais

O concreto é atualmente o material de construção mais versátil e utilizado no mundo. Entretanto, além da correta preparação e dosagem, é essencial que seja executada a cura correta para se obter todas as qualidades do concreto.

A evaporação da água do concreto irá provocar além da perda da água necessária à hidratação do cimento, a formação de poros e capilaridades bem como a diminuição da resistência e o desenvolvimento de trincas na superfície do concreto.

Emcoril AC é uma membrana líquida de cura baseada no princípio de que o concreto tem água suficiente para uma hidratação ininterrupta. Esta membrana permite a respiração do concreto ao mesmo tempo em que previne a evaporação da água.

Propriedades

Emcoril AC protege o concreto fresco contra a evaporação da água e também à superfície do concreto ainda fresco contra os fortes efeitos da radiação solar.

Emcoril AC previne de maneira eficaz a formação de trincas de retração e outros danos causados pela secagem rápida.

Emcoril AC evita os problemas causados por outros meios de cura que necessitam manter o concreto úmido durante as primeiras semanas após a produção.

Emcoril AC é econômico pois reduz o consumo de água bem como gastos extras com mão de obra.

Emcoril AC ajuda a evitar todos os danos descritos devido à excessiva perda de água com um baixo custo.

A membrana formada pelo produto se desintegra após algum tempo. Este tempo varia de acordo com as condições climáticas.

Antes da aplicação de uma pintura ou outro revestimento, devem-se remover eventuais sobras da membrana. Superdosagens podem aumentar o tempo para a desintegração da película.

Aplicação

Emcoril AC pode ser utilizado para todos os tipos de construções, seja em superfícies verticais ou horizontais. Sua aplicação é recomendada para rodovias, canais, barragens, tubulações, etc.

Preparação e uso

Antes da aplicação, agitar o produto em sua embalagem.

Recomendamos que a aplicação do produto seja feita através de equipamentos de spray.

Durante a aplicação com equipamento de spray, a distância entre o bico do equipamento e o concreto deve ser aprox. 80 cm, garantindo assim uma distribuição uniforme.

Emcoril AC deve ser aplicado após o acabamento final do concreto e imediatamente após o desaparecimento da água existente sobre a superfície do concreto. O produto não deve ser aplicado na presença de água sobre a superfície.

Emcoril AC não contém substâncias que possam causar danos ao concreto e é fisiologicamente inofensivo. Portanto todas as ferramentas e equipamentos devem ser limpos com água limpa após a aplicação.

Dados Técnicos — Emcoril AC

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	1,01	
Condições para aplicação	°C	≥ 5 ; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
Consumo **	g/m ²	150 a 200	aproximadamente
Tempo de secagem	horas	3	

Características — Emcoril AC

Tipo de produto	Agente de cura
Estado	Líquido
Cor	Branco – após a aplicação, o filme protetor é incolor
Base	Resinas modificadas
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagens (<i>peso líquido</i>)	Balde de 18 kg Tambor de 200 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Pronto para o uso
- Sem solventes
- Pode ser aplicado manualmente ou através de equipamento de spray
- Alto fator de retenção de água
- Evita a retração e a formação de trincas

Áreas de aplicação

- Agente de cura química para concreto

Aplicação

Informações gerais

O concreto é atualmente o material de construção mais versátil e utilizado no mundo. Entretanto, além da correta preparação e dosagem são essenciais que seja executada a cura correta para se obter todas as qualidades do concreto.

A evaporação da água do concreto irá provocar além da perda da água necessária à hidratação do cimento, a formação de poros e capilaridades bem como a diminuição da resistência e o desenvolvimento de trincas na superfície do concreto.

Emcoril S é uma membrana líquida de cura baseada no princípio de que o concreto tem água suficiente para uma hidratação ininterrupta. Esta membrana permite a respiração do concreto ao mesmo tempo em que previne a evaporação da água.

Propriedades

Emcoril S protege o concreto fresco contra a evaporação da água e também a superfície do concreto ainda fresco contra os fortes efeitos da radiação solar.

Emcoril S previne de maneira eficaz a formação de trincas de retração e outros danos causados pela secagem rápida.

Emcoril S evita os problemas causados por outros meios de cura que necessitam manter o concreto úmido durante as primeiras semanas após a produção.

Emcoril S é econômico pois reduz o consumo de água bem como gastos extras com mão de obra.

Emcoril S ajuda a evitar todos os danos descritos devido à excessiva perda de água com um baixo custo.

A membrana formada pelo produto se desintegra após algum tempo. Este tempo varia de acordo com as condições climáticas.

Antes da aplicação de uma pintura ou outro revestimento, devem-se remover eventuais sobras da membrana.

Superdosagens podem aumentar o tempo para a desintegração da película.

Aplicação

Emcoril S pode ser utilizado para todos os tipos de construções, seja em superfícies verticais ou horizontais. Sua aplicação é recomendada para rodovias, canais, barragens, tubulações, etc.

Preparação e uso

Antes da aplicação, agitar o produto em sua embalagem.

Recomendamos que a aplicação do produto seja feita através de equipamentos de spray.

Durante a aplicação com equipamento de spray, a distância entre o bico do equipamento e o concreto deve ser aprox. 80 cm, garantindo assim uma distribuição uniforme.

Emcoril S deve ser aplicado após o acabamento final do concreto e imediatamente após o desaparecimento da água existente sobre a superfície do concreto. O produto não deve ser aplicado na presença de água sobre a superfície.

Emcoril S não contém substâncias que possam causar danos ao concreto e é fisiologicamente inofensivo. Portanto todas as ferramentas e equipamentos devem ser limpos com água limpa após a aplicação.

Dados Técnicos — Emcoril S

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	0,99	
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
Consumo**	g/m ²	300 a 400	aproximadamente
Tempo de secagem	horas	3	

Características — Emcoril S

Tipo de produto	Agente de cura
Estado	Líquido
Cor	Branco
Base	Dispersão de cera
Armazenagem	Armazenar os tambores em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagens (peso líquido)	Balde de 18 kg Tambor de 200 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Membrana altamente flexível de acrilatos puros

Propriedades do equipamento

- Dispersão aquosa de acrilatos puros altamente flexível pronto para o uso
- Resistente aos raios UV, podendo ficar exposto ao tempo e ao tráfego eventual de pessoas
- Aberto a difusão de vapor de água e proteção contra a carbonatação
- Resistência ao aparecimento de novas fissuras de até 1,8 mm (espessura seca de 1,0 mm)

Áreas de aplicação

- Lajes de cobertura
- Proteção de superfície para áreas não acessíveis e áreas externas não trafegáveis
- Impermeabilização de Juntas e frisos de fachadas.
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato com água periódico; inalação periódica

Aplicação

Propriedades e aplicações

MC-DF 8 é uma membrana de dispersão aquosa de acrilatos puros altamente flexível pronto para o uso. Recomendado para a impermeabilização de paredes e lajes em contato com água de chuva. É também um revestimento impermeável para terraços, fachadas e baldrame. Ótima aderência à argamassa flexível ACII ou ACIII de assentamento de revestimentos cerâmicos, eliminando assim a necessidade de proteção mecânica. Resistente ao UV, podendo ficar exposto ao tempo e ao tráfego eventual de pessoas.

Preparo da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros contaminantes. O substrato deve estar rugoso e seco para a aplicação. Caso necessário, a preparação deve ser feita através de meios mecânicos.

Mistura

MC-DF 8 é fornecido pronto para o uso e deve ser cuidadosamente misturado até a completa homogeneização antes de sua aplicação. Recomendamos a utilização de misturadores mecânicos de baixa rotação. Pode ser aplicado com rolo ou trincha.

Aplicação

MC-DF 8 é aplicado em duas demãos. Em substratos porosos de concreto ou alvenaria, MC-DF 8 é diluído em até 10% de água como uma demão seladora na primeira demão.

Na segunda camada, aplicar o MC-DF 8 com um intervalo entre demãos de aproximadamente 4 horas, podendo variar de acordo com as condições da aplicação.

Antes da aplicação, todas as trincas maiores que 1,0 mm devem ser reparadas.

Cura

A cura total do MC-DF 8 ocorrerá após 28 dias da aplicação, porém em caso de testes de estanqueidade o mesmo poderá ser realizado após 7 dias do término da aplicação.

Limpeza

A limpeza dos equipamentos e ferramentas deve ser feita com água.

Segurança

Verifique sempre as informações sobre segurança existentes nos rótulos das embalagens.

Dados Técnicos — MC - DF 8

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	1,4	
Teor de sólidos	%	60	
Alongamento na ruptura	%	200	
Secagem ao toque	horas	4	
Resistência à difusão de vapor	m	0,34	classe 1 < 5 m
Consumo **	kg/m ²	0,5	1ª demão
	kg/m ²	0,7	2ª demão
Espessura	mm	0,5	mínima por camada
	mm	1,0	máxima por camada
	mm	2,0	máxima total
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho

Dados Técnicos — MC - DF 8

Tipo de produto	Membrana acrílica
Estado	Líquida
Cor	Branca e cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Baldes de 5 kg e 12 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-DUR 1177 WV-A



Primer epóxi a base d'água aberto a difusão de vapor de água

Propriedades

- Bicomponente, isenta de solvente, transparente
- Pode ser aplicado em superfície de base mineral altamente alcalina
- Permite a aplicação em substratos levemente úmidos
- Aderência em concreto verde apresentando um lento processo de evaporação d'água
- Proporciona uma melhora da resistência mecânica e química em superfície de concreto fresco
- Aplicação por pincel, rolo e airless

Áreas de aplicação

- Primer ou selamento de umidade, concreto verde em áreas verticais somente após camada superficial removida
- Primer em áreas verticais como parte do sistema de pisos industriais resinados
- Cura em concreto fresco, especialmente em áreas de carregamentos químicos
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato periódico com água, longo período de inalação
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: longo período de inalação

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada por intermédio de jateamento captivo, fresamento, ou polimento abrasivo, seguido por aspiração a vácuo. Pó e dentritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. MC-DUR 1177 WV-A é especialmente adequado para uso em áreas verticais, tanto como em superfícies horizontais mediante orientações do departamento técnico.

Aplicação

MC-DUR1177 WV-A, pode ser aplicado com pincel, rolo ou spray airless. MC-DUR 1177 WV-A pode ser utilizado para cura de concreto fresco. O máximo de espessura por camada para o MC-DUR 1177 WV-A não pode ser excedido. Para imprimação recomendamos a cobertura de aproximadamente 100 – 150 g/m², dependendo da absorção do substrato. Camadas espessas como poças devem ser evitadas.

Informações importantes

As condições de temperatura e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências para trânsito de pessoas e resistência total.

MC-DUR 1177 WV-A não pode ser aplicado sob chuvas ou temperaturas abaixo de 8 °C. Em caso de dúvida consultar nosso departamento técnico

Exposições químicas e de raios ultravioleta podem causar mudança na coloração do produto, mas não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas a solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas a desgastes, riscos ou arrancamentos. Favor consultar o departamento técnico sobre a conservação e a manutenção do revestimento.

Dados Técnicos — MC-DUR 1177 WV-A

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em peso	56 : 44	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm ³	aprox. 1,05	
Viscosidade	mPa.s	250	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	aprox. 60	
Tempo de secagem	horas	aprox. 6	
Revestimento após	horas	aprox. 6	
Resistência total	dias	7	
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumos **	kg/m ²	aprox. 0,15 – 0,40	primer
	kg/m ²	aprox. 0,10 – 0,25	cura

Características — MC-DUR 1177 WV-A

Agente de Limpeza	Água
Cor	Transparente
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Conjunto de 10 kg: Comp. A = lata de 5,6 kg Comp. B = balde de 4,4 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	RL2004/42/EG All/j (140/140 g/l) máx. 24 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Preparo de argamassas sintéticas impermeáveis a líquidos para uso em áreas industriais, com adição do agregado SK1 ou SK1-M na relação de mistura 1 : 10
- Preparo de argamassas sintéticas autonivelantes para regularização, com adição de agregado na proporção de até 1 : 3
- Alta resistência mecânica e química quando adicionado com agregados, excelente capacidade para suportar cargas e resistência abrasão

Áreas de aplicação

- Primer para substratos de base mineral sob revestimentos isentos de solvente
- Ideal para estucamento, preenchimento e regularização
- Ponte de aderência para revestimentos e argamassas de resinas reativas
- Para uso em áreas industriais ou similares

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada mecanicamente pelo sistema de jateamento captivo (Blastrac) ou fresamento. A poeira deve ser removida com auxílio de aspirador de pó, e as contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. O piso deverá estar limpo, seco e íntegro.

Primer

A aplicação do MC-DUR 1200 VK como primer é feita com o uso com rodo de borracha ou rolo de lã de carneiro de pêlo curto. Caso não possa ser revestida no prazo de 24 horas, recomenda-se a aspersão de quartzo especial 0,25 mm.

Scratch Coat

Os revestimentos para estucamento e regularização com a argamassa MC-DUR 1200 VK e quartzo podem ser aplicados com desempenadeira metálica, rodo de borracha e/ou screed box sobre o primer. O revestimento para estucamento e regularização consiste do MC-DUR 1200 VK e quartzo de areia 0,25 mm misturado na proporção de 1 : 1 em peso. Caso o scratch coat não possa ser revestido no prazo de 24 horas, recomenda-se a aspersão de quartzo especial 0,25 mm.

Aplicação

As propriedades das argamassas sintéticas preparadas com o MC DUR 1200 VK dependem da proporção de mistura e da curva granulométrica dos agregados. Adições de agregados até uma proporção de 1 : 3 em peso são autonivelantes, enquanto que adições de agregado SK1 até uma proporção de 1 : 10 são indicadas para o preparo de argamassas sintéticas impermeáveis a líquidos.

Para adições de agregados acima da proporção de 1 : 4 em peso, sempre devem ser aplicados sobre uma ponte de aderência do MC-DUR 1200 VK (consumo de 300 – 500 g/m²). Argamassas com grandes adições de agregado com proporção de até 1 : 15 (agregado especial SK1) ainda possuem uma boa resistência à compressão e tração na flexão, mas devem ser impregnadas com uma camada adicional de MC-DUR 1200 VK ou outra resina MC-DUR para obter uma impermeabilidade suficiente a líquido.

Aplicações em áreas verticais

Para rampas, declives ou áreas verticais pode ser utilizado o MC-DUR 1200 VK adicionado com aproximadamente 3 – 5 % em peso do agente ti-xotrópico MC-Stellmittel TX 19.

Informações importantes

As condições de temperatura e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências para trânsito de pessoas e resistência total.

Exposições químicas e de raios ultravioleta podem causar mudança na coloração do produto, mas não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas a solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas a desgastes, riscos ou arrancamentos. Favor consultar o departamento técnico sobre a conservação e a manutenção do revestimento.

Limpeza

Ao final do trabalho ou durante longos intervalos de interrupção todas as ferramentas e equipamentos de aplicações devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR 1200 VK

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura (A:B)	em peso	2,5 : 1	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm ³	aprox. 1,08	
Viscosidade	mPa.s	aprox. 180	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	45	
Resistência total	dias	7	
Adição de agregado 0,2 – 0,7			relação de mistura 1 : 5
Resistência à compressão	MPa	aprox. 49	3 dias (ASTM C 579/06)
	MPa	aprox. 60	7 dias
Resistência à tração na flexão	MPa	aprox. 25	7 dias (ASTM C 579/06)
Adição de agregado especial SK1			relação de mistura 1 : 10
Resistência à compressão	MPa	aprox. 41	3 dias (ASTM C 579/06)
	MPa	aprox. 45	7 dias
Resistência à tração na flexão	MPa	aprox. 23	7 dias (ASTM C 579/06)
Condições de aplicação	°C	≥ 10; ≤ 30	ar e temperatura do substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumos **	kg/m ²	aprox. 0,20 – 0,50	primer
scratch coat	kg/m ² /mm	aprox. 0,62	quando adicionado areia 0,25 mm (resina 1 : 1 areia)
argamassado	kg/m ² /mm	aprox. 0,15	quando adicionado areia SK1 (resina 1 : 10 areia)
Espessuras	mm	0,5 - 1,0	scratch coat
	mm	10 – 30	argamassado

Características — MC-DUR 1200 VK

Tipo de produto	Resina epóxi
Estado	Líquido
Cor	Transparente
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Kit com 6 x latas de 2,5 kg (A + B)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Resina à base de epóxi bicomponente
- Sem solvente
- Elevadas resistências mecânicas
- “Pot life” longo em temperaturas elevadas ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)
- Elevada capacidade de impregnação

Áreas de aplicação

- Adesivo para colagem de manta de reforço de alta resistência à tração para reforço de componentes estruturais em concreto armado e alvenaria
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato com água periódico; inalação periódica; aplicação

Aplicação

Preparação do Substrato

Antes da aplicação do MC-DUR 1209, todo o substrato deve ser verificado quanto a sua capacidade de suporte frente aos carregamentos, e preparado através de métodos disponíveis como lixamento mecânico ou apicoamento com pistola de agulhas.

O substrato deve estar seco, com umidade superficial $< 6\%$, limpo e livre de quaisquer partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. A resistência ao arranque do substrato deve ser maior do que $1,5\text{ MPa}$. A superfície de aderência do substrato deverá estar protegida do ingresso de umidade.

Antes da aplicação da manta de fibra de carbono, as irregularidades devem ser avaliadas. A argamassa de nivelamento MC-DUR 1350 pode ser usada para irregularidades $< 10\text{ mm}$.

Mistura

MC-DUR 1209 consiste de dois componentes, fornecidos em embalagens pré-dosadas. O componente base deve ser misturado e em seguida é adicionado ao catalisador. Os dois componentes devem ser misturados até a completa homogeneização pelo menos por 3 minutos. Recomenda-se misturador mecânico de baixa rotação ($< 300\text{ rpm}$).

Aplicação

A manta de fibra de carbono é impregnada com a resina de laminação MC-DUR 1209. Deve-se tomar cuidado para que a manta de fibra de carbono seja completamente embebida com a resina.

Informações Gerais

Altas temperaturas encurtam o “pot life” e os intervalos de aplicação enquanto que baixas temperaturas aumentam. Como regra, 10°C a menos na temperatura ambiente duplica o “pot life”; 10°C a mais reduz pela metade.

Segurança

Em todo trabalho com resinas deve ser usada uma roupa protetora apropriada (óculos de segurança, luvas, etc.).

O endurecedor não misturado é altamente alcalino e irritante à pele, portanto deve-se evitar o contato, especialmente com as membranas mucosas.

Se a resina entrar nos olhos, remova-a imediatamente com um colírio e procure um médico.

Limpeza

Na conclusão dos trabalhos ou em qualquer intervalo longo, todos os equipamentos e ferramentas devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR 1209

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção de mistura	em peso	3 : 1	base : endurecedor
Densidade	g/cm^3	1,12	
Consumo	kg/m^2	0,3	por camada (cada etapa)
Tempo de trabalhabilidade	minutos	45	5 kg
Resistência de aderência	MPa	14	aço / aço ($\varnothing 20\text{ mm}$)
Módulo de Elasticidade	GPa	3,0	
Condições de aplicação	$^{\circ}\text{C}$	$\geq 8; \leq 40^{**}$	temperatura do ar e substrato
	$^{\circ}\text{C}$	$\geq 15; \leq 25$	temperatura do material
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — MC-DUR 1209

Tipo de produto	Adesivo epóxi
Estado	Fluído
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20°C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Lata de 5 kg (comp. A: 3,75 kg + comp. B: 1,25 kg)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 20°C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Para temperatura do substrato $> 30^{\circ}\text{C}$, as camadas de MC-DUR CF-Sheets deverão ser aplicadas “fresco no fresco”.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Adesivo à base de resina epóxi bicomponente sem solvente
- Adesivo tixotrópico utilizado como primer e camada de regularização
- “Pot life” longo em temperaturas elevadas ($\leq 40^{\circ}\text{C}$)
- Excelente aderência entre a manta MC-DUR CF-Sheets e o substrato preparado
- Elevada estabilidade estrutural
- Elevadas resistências mecânicas

Áreas de aplicação

- Adesivo primer e camada de regularização para colagem de manta de reforço de alta resistência à tração para reforço de componentes estruturais em concreto armado e alvenaria
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato periódico com água, inalação periódica

Aplicação

Preparação do Substrato

Antes da aplicação do MC-DUR 1209 TX, todo o substrato deve ser verificado quanto a sua capacidade de suporte frente aos carregamentos, e preparado através de métodos disponíveis como lixamento mecânico ou apicoamento com pistola de agulhas.

O substrato deve estar seco, com umidade superficial $< 6\%$, limpo e livre de quaisquer partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. A resistência ao arranque do substrato deve ser maior do que $1,5\text{ MPa}$. A superfície de aderência do substrato deverá estar protegida do ingresso de umidade.

Antes da aplicação da manta de fibra de carbono, as irregularidades devem ser avaliadas. A argamassa de nivelamento MC-DUR 1350 pode ser usada para irregularidades $< 10\text{ mm}$.

Mistura

MC-DUR 1209 TX consiste de dois componentes, fornecidos em embalagens pré-dosadas. O componente base deve ser misturado e em seguida adicionado ao catalisador. Os dois componentes devem ser misturados até a completa homogeneização pelo menos por 3 minutos. Recomenda-se misturador mecânico de baixa rotação ($< 300\text{ rpm}$).

Aplicação

O adesivo epóxi MC-DUR 1209 TX é tixotrópico, e deve ser aplicado no substrato usando uma desempenadeira metálica, com espessura de pelo menos $0,5\text{ mm}$. A manta de fibra de carbono MC-DUR CF-Sheets é pressionada contra o adesivo

ainda fresco usando um rolo apropriado com discos metálicos e, em seguida, a manta é impregnada com a resina de laminação MC-DUR 1209 aplicada com rolo de pêlo curto, ou outra camada de MC-DUR 1209 TX aplicada com espátula.

Informações Gerais

Altas temperaturas encurtam o “pot life” e os intervalos de aplicação enquanto que baixas temperaturas aumentam. Como regra, 10°C a menos na temperatura ambiente duplica o “pot life”; 10°C a mais reduz pela metade.

Segurança

Em todo trabalho com resinas deve ser usada uma roupa protetora apropriada (óculos de segurança, luvas, etc.).

O endurecedor não misturado é altamente alcalino e irritante à pele, portanto deve-se evitar o contato, especialmente com as membranas mucosas.

Se a resina entrar nos olhos, remova-a imediatamente com um colírio e procure um médico.

Limpeza

Na conclusão dos trabalhos ou em qualquer intervalo longo, todos os equipamentos e ferramentas devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR 1209 TX

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção de mistura	em peso	3 : 1	base : endurecedor
Densidade	g/cm^3	1,33	
Viscosidade	-	tixotrópico	
Consumo	kg/m^2	0,7 – 1,0	
Aplicação estável até	mm	10	superfície vertical ou teto
Tempo de trabalhabilidade	minutos	50	12 kg
Resistência de aderência	MPa	14	aço / aço ($\varnothing 20\text{ mm}$)
Módulo de Elasticidade	GPa	aprox. 4,7	
Condições de aplicação	$^{\circ}\text{C}$	$\geq 8; \leq 40$ **	temperatura do ar e substrato
	$^{\circ}\text{C}$	$\geq 15; \leq 20$	temperatura do material
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — MC-DUR 1209 TX

Tipo de produto	Adesivo epóxi
Estado	Pastoso
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20°C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Lata de 12 kg (comp. A: 9 kg + comp. B: 2 kg)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens.

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 20°C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Para temperatura do substrato $> 30^{\circ}\text{C}$, as camadas de MC-DUR CF-Sheets deverão ser aplicadas “fresco no fresco”.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Resina epóxi bicomponente pigmentada, flexível para estacionamentos e áreas industriais
- Para camadas de alta espessura, pode ser adicionado ou aspergido com agregados especiais secos
- Revestimento com elevada resistência mecânica, química, à abrasão e resistente aos raios UV

Áreas de aplicação

- Revestimento para garagens e estacionamentos, áreas internos ou externos
- Para uso em áreas industriais ou similares
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato periódico com água, inalação periódica, aplicação

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada mecanicamente pelo sistema de jateamento captivo (Blastac) ou fresamento. A poeira deve ser removida com auxílio de aspirador de pó, e as contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. O piso deverá estar limpo, seco e íntegro.

Primer

Usar o MC-DUR 1200 VK, favor consultar a ficha técnica para maiores informações. Scratch Coat MC-DUR 1200 VK e quartzo especial (0,1 – 0,3 mm), favor consultar a ficha técnica para maiores informações.

Aplicação

MC-DUR 1252 é aplicado entre 12 e 24 horas da camada intermediária (Scratch Coat), sua aplicação deve ocorrer com auxílio de um rodo de aço ajustável, desempenadeira metálica dentada ou com rodo de borracha e finalizado com o rolo quebra bolha. Para camadas mais espessa que 1 mm, o MC-DUR 1252 pode ser adicionado com quartzo especial (0,1 – 0,3 mm) na proporção de mistura de 1 : 0,5 em peso. O revestimento ainda no estado fresco deve ser finalizado com rolo quebra bolha, em sentidos cruzados.

Para obter um acabamento antiderrapante da superfície deve ser previsto a aspersão com agregado de quartzo especial (0,2 – 0,7 mm) em excesso (aproximadamente 5 – 6 kg/m²) sobre a aplicação do MC-DUR 1252 ainda fresco. Após a sua cura, o agregado que estiver em excesso deverá ser removido com aspirador de pó. O revestimento de acabamento final deverá ser aplicado em demãos cruzadas com auxílio do rolo de lã de carneiro de pêlo curto.

Aplicações em áreas verticais

Para rampas, declives ou áreas verticais pode ser utilizado o MC-DUR 1252 adicionado com aproximadamente 3 – 5 % em peso do agente tixotrópico MC-Stellmittel TX 19.

Informações importantes

As condições de temperatura e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências para trânsito de pessoas e resistência total.

Exposições químicas e de raios ultravioleta podem causar mudança na coloração do produto, mas não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas a solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas a desgastes, riscos ou arrancamentos. Favor consultar o departamento técnico sobre a conservação e a manutenção do revestimento.

Limpeza

Ao final do trabalho ou durante longos intervalos de interrupção todas as ferramentas e equipamentos de aplicações devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR 1252

Característica	Unidade	Valor *	Observações
Proporção da mistura	em peso	5 : 1	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm³	aprox. 1,5	
Viscosidade	mPa.s	2.500	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	50	embalagem de 12 kg
	minutos	35	embalagem de 30 kg
Resistência para trânsito de pedestres	horas	aprox. 12	
Resistência total	dias	7	
Resistência à tração	MPa	aprox. 12	a 23 °C (DIN 53455)
Condições de aplicação	°C	≥ 10; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	kg/m²/demão	aprox. 0,3	pintura de baixa espessura (duas demãos)
	kg/m²/demão	aprox. 0,5	pintura de alta espessura (duas demãos)
	kg/m²/mm	aprox. 1,0	quando adicionado areia (resina 1 : 0,5 areia) espessura > 1 mm
	kg/m²/mm	aprox. 1,5	revestimento autonivelante
Espessura	mm	0,4	pintura de baixa espessura em 2 demãos
	mm	0,7	pintura de alta espessura em 2 demãos
	mm	1,5 – 6	revestimento autonivelante

Características — MC-DUR 1252

Agente de limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	MC-grau (cinza), demais cores mediante consulta
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Lata de 12 kg (comp. A: 10,0 kg + comp. B: 2,0 kg) Conjunto de 30 kg: comp. A = lata de 25,0 kg comp. B = lata de 5,0 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	RL2004/42/EG AII/j (550/500 g/l) máx. 113 g/l VOC

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Ruptura da placa/ensaio.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Adesivo estrutural para lâminas de fibra de carbono ou chapas de aço para reforço estrutural em obras civis

Propriedades

- Adesivo à base de epóxi bicomponente
- Elevadas resistências mecânicas
- Rápido desenvolvimento da resistência, mesmo em níveis de temperatura ($\geq 8^\circ\text{C}$)
- Certificado oficial dos ensaios Z-36.12-77 e Z-36.12-79

Áreas de aplicação

- Adesivo para reforço de componentes estruturais com lâminas de fibra de carbono MC-DUR CFK ou chapas de aço coladas em estruturas de concreto armado, alvenaria, aço e madeira
- Obras industriais, rodoviárias e edificações
- Cenários de exposição avaliados pelo REACH: contato periódico com água, inalação periódica e aplicação

Aplicação

Preparação do Substrato

Antes da aplicação do MC-DUR 1280, todo o substrato deve ser verificado quanto a sua capacidade de suporte frente aos carregamentos, e preparado através de métodos disponíveis como lixamento mecânico ou apicoamento com pistola de agulhas.

O substrato deve estar seco (umidade residual $\leq 6\%$ pelo método CM), livre de quaisquer partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. A resistência ao arranque do substrato deve ser maior do que 1,5 MPa. A superfície de aderência do substrato deverá estar protegida do ingresso de umidade ascendente.

As chapas de aço devem ser limpas de acordo com padrão SA3 da norma ISO 12.944-4:2007. Deve estar seco e livre da oleosidade superficial ou outros agentes contaminantes. Recomenda-se jateamento abrasivo com óxidos metálicos como um método adequado para preparo e limpeza.

Antes da aplicação das lâminas de fibra de carbono MC-DUR CFK, devem ser avaliadas as irregularidades do substrato e niveladas com o adesivo estrutural tixotrópico MC-DUR 1300 TX ou MC-DUR 1300 Plus.

Mistura

MC-DUR 1280 consiste de dois componentes, fornecidos em embalagens pré-dosadas. O componente base deve ser misturado e em seguida é adicionado ao endurecedor. Os dois componentes devem ser misturados até a completa homogeneização pelo menos por 3 minutos. Recomenda-se misturador mecânico de baixa rotação

(< 300rpm), devem ser tomados cuidados para evitar ao máximo o aprisionamento de ar durante a mistura. Após a mistura, o produto deve ser vertido em uma embalagem limpa e misturado por mais uma vez.

Aplicação
MC-DUR 1280 é aplicado sobre o substrato com espátula ou desempenadeira de aço dentada. Para preenchimento de sulcos no substrato feitos com disco diamantado podem ser utilizadas as mesmas pistolas para selantes de juntas.

Informações Gerais

Altas temperaturas encurtam o "pot life" e os intervalos de aplicação enquanto que baixas temperaturas aumentam. Como regra, 10°C a menos na temperatura ambiente duplica o "pot life"; 10°C a mais reduz pela metade.

Segurança

Em todo trabalho com resinas deve ser usada uma roupa protetora apropriada (óculos de segurança, luvas, etc.). O endurecedor não misturado é altamente alcalino e irritante à pele, portanto deve-se evitar o contato, especialmente com as membranas mucosas. Se a resina entrar nos olhos, remova-a imediatamente com um colírio e procure um médico.

Limpeza

Na conclusão dos trabalhos ou em qualquer intervalo longo, todos os equipamentos e ferramentas devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR 1280

Característica	Unidade	Valor *	Observações
Densidade	g/cm ³	1,65	
Proporção de mistura	em peso	4 : 1	base (A) : endurecedor (B)
Consumo	g/m	aprox. 40	para cada 10 mm de largura da lâmina e 2 mm de espessura de adesivo
Espessura	mm	2	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	60	10°C
		40	20°C
		25	30°C
Condições de aplicação	$^\circ\text{C}$	$\geq 8; \leq 30$	temperatura do substrato e do ar
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho
Coefficiente de expansão α_T	K ⁻¹	$3,9 \times 10^{-5}$	
Retração não restringida	mm/m	0,45	
Resistência à compressão / Resistência à tração	MPa	70/50	1 dia
	MPa	75/53	3 dias
	MPa	82/56	7 dias
Módulo de Elasticidade	GPa	8,6	20°C e 50 % de umidade relativa
Resistência de aderência à tração	MPa	> 20,0	após 1 dia aço/aço Ø 20mm
	MPa	> 2,9 **	após 1 dia concreto Ø 50mm

Características — MC-DUR 1280

Tipo de produto	Adesivo epóxi
Estado	Cinza claro
Cor	MC-Reinigungsmittel U
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20°C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Lata de 12 kg (comp. A: 9,6 kg + comp. B: 2,4 kg)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 20°C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Ruptura da placa/ensaio.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Consistência fluida
- Bicomponente
- Sem solventes
- Impermeável a água e óleos
- Excelente aderência ao concreto e ao aço
- Extremamente durável

Áreas de aplicação

- Ponte de aderência para concreto e argamassas de reparo
- Reforço de estruturas existentes
- Proteção de armaduras
- Ancoragem de concreto e aço
- Fixação de chumbadores
- Colagens em geral (concreto novo e antigo, chapas metálicas, etc.)

Aplicação

Preparação do Substrato

O substrato deve estar limpo, seco e livre de quaisquer partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. A resistência ao arranque do substrato deve ser maior do que 1,5 MPa. O substrato deve estar seco e rugoso para a aplicação. Caso necessário, a preparação deve ser feita através de meios mecânicos.

Mistura

MC-DUR 1300 é fornecido em embalagens pré-dosadas, compostas de uma base (A) e um endurecedor (B).

Os dois componentes devem ser misturados dentro da embalagem do componente A.

Antes da aplicação deve-se adicionar o componente B ao A e misturar cuidadosamente através de misturadores mecânicos de baixa rotação. Misturar até obter uma mistura homogênea.

Aplicação

MC-DUR 1300 deve ser aplicado de maneira uniforme e contínua, assegurando um total cobrimento da superfície de união.

No caso da aplicação de uma segunda camada, aplicar enquanto MC-DUR 1300 ainda estiver fresco.

Não misturar mais produto do que o necessário para a aplicação em 20 minutos.

Segurança

Em todo trabalho com resinas deve ser usada uma roupa protetora apropriada (óculos de segurança, luvas, etc.).

O endurecedor não misturado é altamente alcalino e irritante à pele, portanto deve-se evitar o contato, especialmente com as membranas mucosas.

Se a resina entrar nos olhos, remova-a imediatamente com um colírio e procure um médico.

Limpeza

Na conclusão dos trabalhos ou em qualquer intervalo longo, todos os equipamentos e ferramentas devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR 1300

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,6	
Consumo	kg/m ²	0,8 a 1,0	dependendo da rugosidade do substrato
Tempo de trabalhabilidade	minutos	60	1 kg de mistura a 20 °C e 50 % de umidade relativa
Resistência à compressão	MPa	60	7 dias
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 30	ar e temperatura do substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — MC-DUR 1300

Tipo de produto	Adesivo epóxi
Estado	Fluído
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	6 x latas de 1 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-DUR 1300 Plus



Adesivo estrutural tixotrópico a base de epóxi

Propriedades

- Consistência tixotrópica
- Bicomponente
- Sem solventes
- Impermeável a água e óleos
- Excelente aderência ao concreto e ao aço
- Extremamente durável

Áreas de aplicação

- Reforço de estruturas existentes
- Fôrma química para grauteamentos e concretagens
- Proteção de armaduras
- Ancoragem de concreto e aço
- Fixação de chumbadores
- Colagens em geral (concreto novo e antigo, chapas metálicas, etc.)

Aplicação

Preparação do Substrato

O substrato deve estar limpo, seco e livre de quaisquer partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. A resistência ao arranque do substrato deve ser maior do que 1,5 MPa. O substrato deve estar seco e rugoso para a aplicação. Caso necessário, a preparação deve ser feita através de meios mecânicos.

Mistura

MC-DUR 1300 Plus possui 2 componentes fornecidos em embalagens pré-dosadas, compostas de base (A) e catalisador (B).

Devem ser homogeneizados a base e o catalisador separadamente antes da mistura de ambos, em seguida os dois componentes devem ser misturados dentro da embalagem do componente A. O produto deve ser misturado por pelo menos 5 minutos até a obtenção de uma argamassa homogênea através de misturadores mecânicos de baixa rotação (< 300 rpm).

Aplicação

MC-DUR 1300 Plus deve ser aplicado de maneira uniforme e contínua, assegurando um total cobertura da superfície de união. O misturador deve ser colocado o mais próximo possível do local da aplicação.

MC-DUR 1300 Plus é fornecido pré-dosado e não se recomenda a adição de nenhuma carga mineral, já que poderá alterar as características do produto.

No caso da aplicação de uma segunda camada, aplicar enquanto MC-DUR 1300 Plus ainda estiver fresco.

Não misturar mais produto do que o necessário para a aplicação em 20 minutos.

Informações Gerais

Altas temperaturas encurtam o "pot life" e os intervalos de aplicação enquanto que baixas temperaturas aumentam. Como regra, 10 °C a menos na temperatura ambiente duplica o "pot life"; 10 °C a mais reduz pela metade.

Segurança

Em todo trabalho com resinas deve ser usada uma roupa protetora apropriada (óculos de segurança, luvas, etc.).

O endurecedor não misturado é altamente alcalino e irritante à pele, portanto deve-se evitar o contato, especialmente com as membranas mucosas.

Se a resina entrar nos olhos, remova-a imediatamente com um colírio e procure um médico.

Limpeza

Na conclusão dos trabalhos ou em qualquer intervalo longo, todos os equipamentos e ferramentas devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.



Dados Técnicos — MC-DUR 1300 Plus

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,80	da mistura
Tempo de trabalhabilidade	minutos	45	à 23 °C e 50 % de umidade relativa
Resistência à compressão	MPa	54,0	24 horas (NBR-13.279/05, CP prismático 4x4x16cm)
	MPa	67,0	3 dias (NBR-13.279/05, CP prismático 4x4x16cm)
	MPa	70,0	7 dias (NBR-13.279/05, CP prismático 4x4x16cm)
Resistência à tração na flexão	MPa	29,0	24 horas (NBR-13.279)
	MPa	42,0	3 dias (NBR-13.279)
	MPa	46,0	7 dias (NBR-13.279)
Resistência ao arrancamento	MPa	> 4	24 horas (NBR-15.258/05)
Consumo	kg/m ²	1,80	por mm de espessura da camada
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — MC-DUR 1300 Plus

Tipo de produto	Adesivo epóxi
Estado	Pastoso
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Conjunto de 8,0 kg: comp. A = balde de 4,8 kg comp. B = balde de 3,2 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-DUR 1300 TX

Adesivo estrutural a base de epóxi



Propriedades

- Consistência tixotrópica
- Bicomponente
- Sem solventes
- Impermeável a água e óleos
- Excelente aderência ao concreto e ao aço
- Extremamente durável

Áreas de aplicação

- Ponte de aderência para concreto e argamassas de reparo
- Reforço de estruturas existentes
- Proteção de armaduras
- Ancoragem de concreto e aço
- Fixação de chumbadores
- Colagens em geral (concreto novo e antigo, chapas metálicas, etc.)

Aplicação

Preparação do Substrato

O substrato deve estar limpo, seco e livre de quaisquer partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. A resistência ao arranque do substrato deve ser maior do que 1,5 MPa. O substrato deve estar seco e rugoso para a aplicação. Caso necessário, a preparação deve ser feita através de meios mecânicos.

Mistura

MC-DUR 1300 TX é fornecido em embalagens pré-dosadas, compostas de uma base (A) e um endurecedor (B).

Os dois componentes devem ser misturados dentro da embalagem do componente A.

Antes da aplicação deve-se adicionar o componente B ao A e misturar cuidadosamente através de misturadores mecânicos de baixa rotação. Misturar até obter uma mistura homogênea.

Aplicação

MC-DUR 1300 TX deve ser aplicado de maneira uniforme e contínua, assegurando um total cobrimento da superfície de união.

No caso da aplicação de uma segunda camada, aplicar enquanto MC-DUR 1300 TX ainda estiver fresco.

Não misturar mais produto do que o necessário para a aplicação em 20 minutos.

Segurança

Em todo trabalho com resinas deve ser usada uma roupa protetora apropriada (óculos de segurança, luvas, etc.).

O endurecedor não misturado é altamente alcalino e irritante à pele, portanto deve-se evitar o contato, especialmente com as membranas mucosas.

Se a resina entrar nos olhos, remova-a imediatamente com um colírio e procure um médico.

Limpeza

Na conclusão dos trabalhos ou em qualquer intervalo longo, todos os equipamentos e ferramentas devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.



Dados Técnicos — MC-DUR 1300 TX

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,8	
Consumo	kg/m ²	0,8 a 1,0	dependendo da rugosidade do substrato
Tempo de trabalhabilidade	minutos	60	1 kg de mistura a 20 °C e 50 % de umidade relativa
Resistência à compressão	MPa	60	7 dias
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 30	ar e temperatura do substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — MC-DUR 1300 TX

Tipo de produto	Adesivo epóxi
Estado	Fluído / Pastoso
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	6 x latas de 1 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-DUR 1365 HBF



Primer epóxi para superfícies úmidas e oleosas

Propriedades

- Resina epóxi bicomponente
- Excelente para superfícies minerais com umidade
- Ótima aderência em substratos úmido
- Resistência química para ácidos, bases e saponificação
- Inofensivo ao meio ambiente

Áreas de aplicação

- Ponte de aderência para revestimentos epóxi em partes construtivas úmidas.
- Ponte de aderência para substratos velhos impregnados com óleo, com prévia limpeza/preparação de superfície
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: inalação periódica

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada por intermédio de jateamento captivo, fresamento ou polimento abrasivo, seguido por aspiração a vácuo. Pó e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante.

Aplicação

MC-DUR1365 HBF, é aplicado com rolo de lã de carneiro ou desempenadeira metálica. Para obtenção do padrão de aderência desejado com o primer MC-DUR 1365 HBF, deve ser preparado o substrato adequadamente para sua aplicação. Mediante aplicação do primer é aspergido levemente quartzo especial (grão 0,2 – 0,6 mm, consumo aproximado de 1 – 2 kg/m²). Após 24 horas em temperatura de 20 °C, recomendamos aplicação da segunda camada do MC-DUR 1365 HBF, como descrito acima.

Logo após 24 horas da aplicação do MC-DUR 1365 HBF, poderão ser aplicadas as resinas reativas MC-DUR.

O consumo do primer MC-DUR 1365 HBF dependerá do nível de rugosidade, imperfeições e planicidade que se encontra o substrato, tanto como, o local que estará estocado e a temperatura do local de aplicação. Sugere-se aplicação de uma amostra na área desejada para obter o consumo correto do produto.

Informações importantes

As condições de temperatura e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências para trânsito de pessoas e resistência total.

Exposições químicas e de raios ultravioleta podem causar mudança na coloração do produto, mas não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas a solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas a desgastes, riscos ou arrancamentos. Favor consultar o departamento técnico sobre a conservação e a manutenção do revestimento.

Dados Técnicos — MC-DUR 1365 HBF

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em peso	3 : 1	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm³	aprox. 1,34	
Viscosidade	mPa.s	aprox. 12.000	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	aprox. 35	embalagem de 10 kg
Resistência para trânsito de pedestres	horas	aprox. 12	
Resistência total	dias	7	
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	kg/m²	aprox. 0,8 – 1,0	

Características — MC-DUR 1365 HBF

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Verde
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Lata de 10 kg (comp. A: 7,5 kg + comp. B: 2,5 kg)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	RL2004/42/EG AII/j (550/500 g/l) máx. 1 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-DUR 1800 FF

Resina epóxi com alta resistência química



Propriedades

- Resina epóxi bicomponente pigmentada isenta de solvente para uso em áreas industriais
- Revestimento com alto desempenho mecânico e resistência química
- Revestimento não condutivo (isento de fibras), com acabamento liso ou antiderrapante

Áreas de aplicação

- Revestimento para substrato mineral contra agressores químicos
- Para uso em áreas industriais ou similares
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACh: inalação periódica

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada mecanicamente pelo sistema de jateamento captivo (Blastrac) ou fresamento. A poeira deve ser removida com auxílio de aspirador de pó, e as contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. O piso deverá estar limpo, seco e íntegro.

Primer

Usar o MC-DUR 1200 VK, favor consultar a ficha técnica para maiores informações.

Scratch Coat

MC-DUR 1200 VK e quartzo especial (0,1 – 0,3 mm), favor consultar a ficha técnica para maiores informações.

Aplicação

MC-DUR 1800 FF é aplicado entre 12 e 24 horas da camada intermediária (Scratch Coat), sua aplicação deve ocorrer com auxílio de um rodo de aço ajustável, desempenadeira metálica dentada ou com rodo de borracha e finalizado com o rolo quebra bolha. Para camadas mais espessas que 1 mm, o MC-DUR 1800 FF pode ser adicionado com quartzo especial (0,1 – 0,3 mm) na proporção de mistura de 1 : 0,5 em peso. O uso do rolo quebra bolha durante a aplicação do produto é de extrema importância.

Para obter um acabamento antiderrapante da superfície, deve ser previsto a aspersão com agregado de quartzo especial (0,2 – 0,7 mm) em excesso (aproximadamente 5 – 6 kg/m²). Após a sua cura, o agregado que estiver em excesso deverá ser removido com aspirador de pó. O revestimento de acabamento final deverá ser aplicado em demãos cruzadas com auxílio do rolo de lã de carneiro de pêlo curto (antigotas).

Revestimentos que obedecem a legislação ambiental devem conter fibras no produto MC-DUR 1800. Favor consultar a ficha técnica para maiores informações.

Aplicações em áreas verticais

Para rampas, declives ou áreas verticais utilizar MC-DUR 1800 FF adicionado com aproximadamente 3 – 5 % em peso do agente tixotrópico MC-Stellmittel TX 19.

Informações importantes

As condições de temperatura e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências para trânsito de pessoas e resistência total.

Exposições químicas e de raios ultravioleta podem causar mudança na coloração do produto, mas não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas a solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas aos desgastes, riscos ou arrancamentos. Favor consultar o departamento técnico sobre a conservação e a manutenção do revestimento.

Limpeza

Ao final do trabalho ou durante longos intervalos de interrupção todas as ferramentas e equipamentos de aplicações devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR 1800 FF

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em peso	5 : 1	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm ³	aprox. 1,48	
Viscosidade	mPa.s	5.000	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	20	embalagem de 12 kg
Resistência para trânsito de pedestres	horas	aprox. 12	
Resistência total	dias	7	
Resistência à compressão	MPa	80	7 dias
Resistência à flexão	MPa	40	7 dias
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	kg/m ² /mm	aprox. 1,48	
	kg/m ² /mm	aprox. 0,98	quando adicionado areia (resina 1 : 0,5 areia) e espessura > 1 mm
Espessura	mm	1,3 – 2	

Características — MC-DUR 1800 FF

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	MC-grau (cinza), demais cores mediante consulta
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Lata de 12 kg (comp. A: 10 kg + comp. B: 2 kg) Conjunto de 30 kg: comp. A = lata de 25 kg comp. B = lata de 5 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	RL2004/42/EG All/j (550/500 g/l) máx. 91 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-DUR 2052 UVB



Resina de poliuretano flexível para revestimento de pisos

Propriedades

- Resina de poliuretano, bicomponente pigmentada isenta de solvente.
- Boa resistência mecânica
- Revestimento antiderrapante em superfícies mineral e asfáltica.
- Resistência aos raios UV

Áreas de aplicação

- Revestimento para lojas, salas de escritórios, laboratórios e uso industrial
- Revestimento de sacadas, superfícies externas
- Revestimento para área interna em superfície asfáltica
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACh: contato periódico com água, inalação periódica

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada mecanicamente pelo sistema de jateamento captativo (Blastac) ou fresamento. A poeira deve ser removida com auxílio de aspirador de pó, e as contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. O piso deverá estar limpo, seco e íntegro.

Primer

Usar o MC-DUR 1200 VK, favor consultar a ficha técnica para maiores informações.

Scratch Coat

MC-DUR 1200 VK e quartzo especial (0,1 – 0,3 mm), com posterior aspersão de quartzo especial de 1 – 2 kg/m² (0,2 – 0,6 mm), favor consultar a ficha técnica para maiores informações.

Aplicação

MC-DUR 2052 UVB é aplicado após 12 até 24 horas da camada intermediária (Scratch Coat), sua aplicação deve ocorrer com auxílio de um rodo de aço ajustável, desempenadeira metálica dentada ou com rodo de borracha e finalizado com o rolo quebra bolha. Para alto teor de atrito sobre a superfície do MC-DUR 2052 UVB é aspergido flocos decorativos (MC-Dekorchips) enquanto o revestimento estiver fresco.

Para aderência em superfícies de asfalto deve ser efetuado o seu tratamento em duas etapas: Na primeira etapa o MC-DUR 2052 UVB é aplicado sobre a superfície dos agregados/grãos. Em caso de substratos mais profundos o MC-DUR 2052 UVB é preenchido em aproximadamente 1 : 0,5

em peso com quartzo especial (0,1 – 0,3 mm). O revestimento ainda fresco é levemente aspergido (aprox. 1 – 2 kg/m²) com quartzo especial (0,1 – 0,3 mm). Na segunda etapa ocorre aplicação do revestimento de acabamento com o MC-DUR 2052 UVB.

Aplicações em áreas verticais

Para rampas, declives ou áreas verticais pode ser utilizado o MC-DUR 2052 UVB adicionado com aproximadamente 3 – 5 % em peso do agente ti-xotrópico MC-Stellmittel TX 19.

Informações importantes

As condições de temperatura e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências para trânsito de pessoas e resistência total.

Exposições químicas e de raios ultravioleta podem causar mudança na coloração do produto, mas não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas a solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas aos desgastes, riscos ou arrancamentos. Favor consultar o departamento técnico sobre a conservação e a manutenção do revestimento.

Limpeza

Ao final do trabalho ou durante longos intervalos de interrupção todas as ferramentas e equipamentos de aplicações devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR 2052 UVB

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em peso	4 : 1	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm ³	aprox. 1,45	
Viscosidade	mPa.s	aprox. 5.000	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	35	embalagem de 12 kg
	minutos	25	embalagem de 30 kg
Resistência para trânsito de pedestres	horas	aprox. 12	
Resistência total	dias	7	
Condições de aplicação	°C	≥ 10; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 50	umidade relativa (> 25 °C)
	%	≤ 75	umidade relativa (< 25 °C)
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	kg/m ² /mm	1,5	
	kg/m ² /mm	0,96	quando adicionado areia (resina 1 : 0,5 areia) e espessura > 1 mm
Espessura	mm	1 – 6	revestimento autonivelante

Características — MC-DUR 2052 UVB

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	MC-grau (cinza), demais cores mediante consulta
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Baldes de 12 kg e 30 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	RL2004/42/EG AII/j (500 g/l) máx. 40 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Verniz pigmentado com acabamento acetinado, bicomponente
- Resistente aos raios UV, aberto à difusão de vapor da água
- Revestimento condutivo padrão ESD (Eletro Static Discharge)
- Verniz de alta durabilidade sob carregamento mecânico de baixa ou média intensidade

Áreas de aplicação

- Revestimento de pisos em indústrias eletro-eletrônicos
- Ideal para áreas padrão ESD, adequado para calçados ESD para aterramento elétrico dos funcionários
- Reparo de baixo custo para piso condutivo com desgaste
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato periódico com água, longo período de inalação

Aplicação

A Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada por intermédio de jateamento captivo, fresamento ou polimento abrasivo, seguido por aspiração a vácuo e as contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleo e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar seco antes da aplicação do MC-DUR 2095 ESD.

Primer

A aplicação do MC-DUR 1200 VK como primer é feita com o uso com rodo de borracha ou rolo de lã de carneiro de pêlo curto. Caso não possa ser revestida no prazo de 24 horas, recomenda-se a aspersão de quartzo especial 0,25 mm.

Scratch Coat

Os revestimentos para estucamento e regularização com a argamassa MC-DUR 1200 VK e quartzo podem ser aplicados com desempenadeira metálica, rodo de borracha e/ou screed box sobre o primer. O revestimento para estucamento e regularização consiste do MC-DUR 1200 VK e quartzo de areia 0,25 mm misturado na proporção de 1 : 1 em peso. Caso o scratch coat não possa ser revestido no prazo de 24 horas, recomenda-se a aspersão de quartzo especial 0,25 mm.

Aplicação da rede condutiva

Após 12 até 24 horas do estucamento, devem ser instalados os pontos de conexão MC-Earth Kit, numa distância máxima de 15 m um do outro. Após a mistura, MC-DUR 2095 ESD é aplicado uniformemente de forma cruzada sobre o substrato utilizando um rolo de pêlo curto. Para atingir um acabamento uniforme da superfície, as áreas de sobreposição devem ser aplicadas dentro de 5 minutos após a aplicação da área anterior.

Para reparo e repintura em pisos condutivos velhos, por favor, consultar o departamento técnico.

Normalmente são necessárias duas demãos para se alcançar um acabamento desejado. O tempo de espera entre as demãos é de no mínimo 10 horas e máximo de 24 horas.

Limpeza e manutenção da condutividade

Para manter a durabilidade das propriedades condutivas, o revestimento deve ser limpo com agente de limpeza multiuso, sem polimento. Os intervalos entre limpeza dependem de seu uso, recomendamos que as limpezas sejam conduzidas em intervalos de 4 semanas.

Informações importantes

As condições de temperatura e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências para trânsito de pessoas e resistência total.

Exposições químicas e de raios ultravioleta podem causar mudança na coloração do produto, mas não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas a solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas a desgastes, riscos ou arrancamentos. Favor consultar o departamento técnico sobre a conservação e a manutenção do revestimento.

Limpeza

Ao final do trabalho ou durante longos intervalos de interrupção todas as ferramentas e equipamentos de aplicações devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR 2095 ESD

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em peso	100 : 17,5	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm ³	aprox. 1,41	
Teor de sólido	%	55	da mistura
Viscosidade	mPa.s	aprox. 2.000	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	aprox. 20	embalagem de 4 kg
	minutos	aprox. 25	embalagem de 10 kg
Resistência ao tráfego de pedestres	horas	aprox. 12	
Resistência total	dias	7	
Condições de aplicação	°C	≥ 10; ≤ 30	ar e temperatura do substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	g/m ²	150 – 200	por demão

Características — MC-DUR 2095 ESD

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	MC-grau (cinza), demais cores mediante consulta
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Baldes de 4 kg e 10 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	RL2004/42/EG All/j (140/140 g/l) máx. 76 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Pigmentado com acabamento acetinado, base d'água, bicomponente
- Excelentes propriedades de limpeza
- Elevada aderência e alta resistência superficial
- Facilidade de aplicação
- Resistente aos raios UV, resistente a riscos
- Aberto à difusão de vapor da água
- Variedade de cores

Áreas de aplicação

- Verniz para superfícies de base mineral
- Verniz protetor para sistemas de piso epóxi ou poliuretano
- Áreas que requerem facilidade de limpeza
- Aplicação em revestimentos industriais e revestimentos estéticos, expostos ao médio impacto mecânico e químico
- Adequado para superfícies externas e para revestimentos abertos à difusão de vapor da água
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: contato periódico com água, longo período de inalação

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada por intermédio de jateamento captivo, fresamento ou polimento abrasivo, seguido por aspiração a vácuo. O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleo e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar seco antes da aplicação do MC-DUR 2095 F.

Primer

Usar o MC-DUR 1177 WV-A, favor consultar a ficha técnica para maiores informações.

Aplicação

MC-DUR 2095 F consiste de dois componentes, base e endurecedor, fornecido em embalagens pré-dosadas. Antes da aplicação, ambos os componentes devem ser misturados até a completa homogeneização, utilizando um misturador mecânico de baixa rotação. Sendo obrigatório verter toda a mistura em um novo recipiente limpo, e proceder novamente uma segunda mistura (re-potting).

Após a mistura, MC-DUR 2095 F é aplicado uniformemente de forma cruzada sobre o substrato utilizando um rolo de pêlo curto. A aplicação deve ser realizada de forma rápida e sem deixar marcas de listras.

MC-DUR 2095 F deve ser aplicado no intervalo entre 6 e 24 horas após a aplicação do primer (o efeito pegajoso do primer deve ser evitado). Normalmente são necessárias duas demãos para se alcançar um acabamento desejado. O tempo de espera entre as demãos é de no mínimo 10 horas e máximo de 24 horas.

Para acabamento anti-derrapante, MC-DUR 2095 F pode ser acrescido com aproximadamente 5 % em peso de micro esfera de vidro (100 – 200 µm).

Informações gerais

As condições de temperatura, umidade e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências ao tráfego e resistência total.

A exposição do produto à químicos e raios UV, pode causar mudanças de coloração, que não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas às solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas aos desgastes, riscos ou arrancamentos. Recomenda-se que sejam adotados procedimentos de manutenção regulares. Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilização em larga escala.

Dados Técnicos — MC-DUR 2095 F

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em peso	10 : 3,5	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm³	aprox. 1,41	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	aprox. 25	
Resistência para trânsito de pedestres	horas	aprox. 10	
Resistência total	dias	7	
Condições de aplicação	°C	≥ 10; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 75	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	g/m²	aprox. 200	por demão

Características — MC-DUR 2095 F

Agente de Limpeza	Água
Cor	MC-grau (cinza) e RAL 9010, demais cores mediante consulta
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Balde de 10 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	RL2004/42/EG All/j (140 g/l) máx. 76 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Base d'água, transparente, bicomponente
- Disponível em dois tipos de acabamento:
 - G: semi-brilho
 - M: acetinado
- Excelentes propriedades de limpeza
- Elevada aderência e alta resistência superficial
- Facilidade de aplicação
- Resistente aos raios UV, resistente a riscos
- Aberto à difusão de vapor da água

Áreas de aplicação

- Verniz protetor para sistemas de piso epóxi ou poliuretano
- Áreas que requerem facilidade de limpeza
- Aplicação em revestimentos industriais e revestimentos estéticos, expostos ao médio impacto mecânico e químico
- Adequado para superfícies externas e para revestimentos abertos à difusão de vapor da água
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACh: contato periódico com água, longo período de inalação

Aplicação

O Preparação do Substrato

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleo e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar seco antes da aplicação do MC-DUR 2095.

Aplicação

MC-DUR 2095 consiste de dois componentes, base e endurecedor, fornecido em embalagens pré-dosadas. Antes da aplicação, ambos os componentes devem ser misturados até a completa homogeneização, utilizando um misturador mecânico de baixa rotação. Sendo obrigatório verter toda a mistura em um novo recipiente limpo, e proceder novamente uma segunda mistura (re-potting).

Após a mistura, MC-DUR 2095 é aplicado uniformemente de forma cruzada sobre o substrato utilizando um rolo de pêlo curto. A aplicação deve ser realizada de forma rápida e sem deixar marcas de listras. MC-DUR 2095 deve ser aplicado no intervalo entre 12 e 24 horas após a aplicação do revestimento. Se o tempo máximo for ultrapassado, então a superfície do revestimento deve ser levemente lixada antes da aplicação do MC-DUR 2095.

Não é permitido aspergir areia sobre MC-DUR 2095 devido à sua espessura fina.

MC-DUR 2095 não protege superfícies contra o amarelecimento dos revestimentos que não possuem resistência aos raios UV.

Informações gerais

As condições de temperatura, umidade e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências ao tráfego e resistência total.

A exposição do produto à químicos e raios UV, pode causar mudanças de coloração, que não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas às solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas aos desgastes, riscos ou arrancamentos. Recomenda-se que sejam adotadas procedimentos de manutenção regulares. Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilização em larga escala.

Dados Técnicos — MC-DUR 2095 G / M

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em peso	10 : 3,5	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm³	aprox. 1,00	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	aprox. 25	
Resistência para trânsito de pedestres	horas	aprox. 12	
Resistência total	dias	7	
Condições de aplicação	°C	≥ 10; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 75	umidade relativa
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	g/m²	aprox. 150	por demão (normalmente apenas uma é suficiente)

Características — MC-DUR 2095 G / M

Tipo de produto	Poliuretano
Agente de Limpeza	Água
Cor	Transparente
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Conjunto de 4,0 kg: componente A: baldes de 2,96 kg componente B: latas de 1,04 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	RL2004/42/EG All/j (140/140 g/l) máx. 58 g/l VOC – MC-DUR 2095 G RL2004/42/EG All/j (140/140 g/l) máx. 59 g/l VOC – MC-DUR 2095 M

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-DUR 2496 CTP



Poliuretano modificado de alta resistência química e mecânica

Propriedades

- Pintura a base de poliuretano bicomponente, baixo teor de solvente, resistente aos raios UV, cura acelerada
- Boa resistência contra ácidos diluídos, bases e soluções salinas
- Aplicação por trincha, rôlo e por técnicas de pulverização airless
- Longo tempo de trabalhabilidade
- Cura independente da umidade e influência da temperatura
- Tempo reduzido entre as demãos
- Alta resistência à abrasão e ao risco
- Aberto a difusão de vapor de água

Áreas de aplicação

- Selamento e revestimento de substratos de base mineral
- Reabilitação de revestimentos
- Possibilidade de aplicação, mesmo sob má condição de tempo
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACh: contato com água periódico; inalação permanente

Aplicação

Preparação de substrato

A superfície pode ser preparada com lixamento abrasivo ou hidrojetamento de alta pressão. Em caso de lixamento com disco diamantado (vídea), deve ser seguido por aspiração da poeira. As contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante alcalino.

Primer

Todos os primer de base epóxi, como MC-DUR 1200 VK ou MC-DUR 1177 WV-A. Favor consultar a ficha técnica dos produtos para maiores informações.

Aplicação

MC-DUR 2496 CTP é aplicada em demãos cruzadas, sem marcas de faixa e sobreposição, sobre o primer curado. Para um ótimo efeito de tonalidade, são necessárias duas demãos. O tempo mínimo de espera entre duas demãos é de 2 horas.

Revestimento antiderrapante

MC-DUR 2496 CTP é aplicada em demãos cruzadas, sem marcas de faixa e sobreposição, sobre o primer curado. A camada ainda fresca é imediatamente aspergida com agregado de quartzo especial seco (0,2 – 0,6 mm) em excesso (aprox. 5 – 6 kg/m²). Após um tempo de espera de 4 horas, todas as partículas soltas deverão ser removidas com aspirador de pó. MC-DUR 2496 CTP é então aplicado com desempenadeira de borracha dura (aprox. 450 – 650 g/m²) e acabado com rolo de pêlo curto.

Reabilitação de revestimentos

O revestimento existente, seja poliuretano ou epóxi, é levemente lixado e aspirado. Além disso, a superfície é limpa com um agente de limpeza suave e em seguida limpa com água. MC-DUR 2496 CTP é aplicada em demãos cruzadas, sem marcas de faixa e sobreposição, sobre o primer curado. Para um ótimo efeito de tonalidade, são necessárias duas demãos. O tempo mínimo de espera entre duas demãos é de 2 horas.

Aplicação por airless

Em caso de aplicação por técnicas de pulverização airless, consulte o departamento técnico.

Informações gerais

O rendimento, tempos de aplicação, resistência ao tráfego e os tempos até a cura total são determinadas em função das condições da umidade e temperatura do ar e do substrato no local da obra. Deve-se assegurar a mistura completa de todos os componentes da base e do endurecedor. Sendo obrigatório verter toda a mistura em um novo recipiente limpo, e proceder novamente uma segunda mistura (re-potting). A exposição do produto a químicos e raios UV, pode causar mudanças de coloração, que não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas à agressões mecânicas e químicas estão sujeitas ao desgaste. Recomenda-se que sejam adotados procedimentos de manutenção regulares (check-ups). Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilização em larga escala.



Dados Técnicos — MC-DUR 2496 CTP

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção de mistura	em peso	100 : 55	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm ³	1,35	
Viscosidade	mPa.s	aprox. 900	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	aprox. 120	
Tempo de cura	horas	mín. 2	
Tempo até resistência total	horas	12	
Condições de aplicação	°C	≥ 2; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato ponto de orvalho não deve estar em declínio
Consumo ** (por demão)	g/m ²	aprox. 200 – 300	aprox. 130 – 200 µm de espessura de camada seca

Características — MC-DUR 2496 CTP

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Conjunto de 10 kg: comp. A = lata de 6,45 kg comp. B = lata de 3,55 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU 2004/42	RL2004/42/EG AII/j (500 g/l) máx. 134 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Monolítico
- Alta resistência química e mecânica
- Isento de solventes e plastificantes
- Resistente à limpeza com água quente acima de 85 °C e jato de alta pressão (consulte nosso Departamento Técnico)
- Textura antiderrapante ajustável (disponível também nas versões autonivelante e tixotrópica)
- Aberto à difusão de vapor da água

Áreas de aplicação

- Indústrias de alimentos
- Indústrias químicas
- Áreas com grandes solicitações mecânicas e químicas

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada mecanicamente pelo sistema de jateamento captivo (Blastrac) ou fresamento. A poeira deve ser removida com auxílio de aspirador de pó, e as contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. O piso deverá estar limpo, seco e íntegro. O piso de concreto deverá apresentar resistência mínima ao arranque de 1,5 MPa.

Canaletas de ancoragem

Para prevenir o empenamento dos cantos externos do revestimento, deve-se escarificar canaletas de ancoragem, com largura e profundidade mínimas iguais ao dobro da espessura do revestimento, devendo as canaletas delimitar todo o perímetro das aplicações e todos os tipos de interferências no piso, como ralos, pilares e paredes. Para grandes áreas, o espaçamento máximo entre as canaletas deve ser de 5 m.

Primer

Para aplicações normais, o revestimento poderá ser aplicado sem a utilização do primer. Para concretos verdes com idade menor que 28 dias e para substratos úmidos, recomenda-se a utilização do primer MC-DUR 1177 WV-A. Para substratos úmidos e/ou contaminados, recomenda-se a utilização do primer MC-DUR 1365 HBF. O revestimento deve ser aplicado no intervalo entre 8 e 24 horas após a aplicação do primer. Se o tempo máximo for ultrapassado, então deverá ser reaplicada uma nova demão de primer. Favor consultar a equipe técnica e as respectivas fichas técnicas para maiores informações.

Mistura

MC-DUR 2500 consiste em 03 componentes: Componente A (base), componente B (endurecedor) e componente C (agregado), fornecido em embalagens pré-dosados. Antes da aplicação, componente A e B são misturados com auxílio do misturador universal de baixa rotação. O tempo de mistura deve ocorrer por aproximadamente 1 minuto. O componente C (agregado) é adicionado lentamente no misturador universal já com os componentes A e B, até sua perfeita homogeneização. Para temperaturas entre 18 à 22 °C a mistura deve ocorrer por 3 minutos.

Aplicação

Após a mistura do MC-DUR 2500 aplica-se o revestimento no substrato espalhando argamassa com auxílio do screed-box ou desempenadeira. Para auxílio no nivelamento do revestimento, deve-se utilizar um rolo quebra bolhas logo após a aplicação. Para acabamento liso do revestimento, deve-se utilizar um rolo de lã de pêlo curto, não ultrapassando os 10 minutos de sua aplicação.

Informações gerais

As condições de temperatura, umidade e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências ao tráfego e resistência total. A exposição do produto a químicos e raios UV, pode causar mudanças de coloração, que não afetam as propriedades e utilização do revestimento. Superfícies expostas às solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas aos desgastes, riscos ou arrancamentos. Recomenda-se que sejam adotados procedimentos de manutenção regulares. Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilização em larga escala.

Dados Técnicos — MC-DUR 2500

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	peso	1,8 : 1,9 : 21,3	base : endurecedor : agregado
Densidade	g/cm³	2,1	argamassa fresca
Tempo de trabalhabilidade	minutos	aprox. 15	
Resistência para trânsito de pedestres	horas	aprox. 8	
Resistência total	horas	aprox. 24	
Condições de aplicação	°C	≥ 10; ≤ 30	temperatura do material, ar e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	kg/m²/mm	aprox. 2,1	
Espessura	mm	5 – 12	

Características — MC-DUR 2500

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Cinza e bege, mais cores mediante consulta a cartela RAL
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	6 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Kit de 25 kg: Comp. A - Galão de 1,8 kg Comp. B - Galão de 1,9 kg Comp. C - Saco de 21,3 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	RL 2004/42/EG All/j (500 g/l) máx. 3,5 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-DUR 2500 KS



Revestimento autonivelante a base de poliuretano modificado de alta resistência química

Propriedades

- Alta resistência química e mecânica, resistência a impactos e carregamentos pontuais
- Isento de solventes e agentes plastificantes
- Resistente à limpeza com água quente e jato de alta pressão (consulte nosso Departamento Técnico)

Áreas de aplicação

- Indústrias alimentícias, laticínios, incubatórios, indústrias mecânicas, etc.
- Áreas de produção com grandes solicitações mecânicas e químicas
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: inalação periódica, aplicação

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada mecanicamente pelo sistema de jateamento captativo (Blastrac) ou fresamento. A poeira deve ser removida com auxílio de aspirador de pó, e as contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. O piso deverá estar limpo, seco e íntegro. O piso de concreto deverá apresentar resistência mínima ao arranque de 1,5 MPa.

Canaletas de ancoragem

Para prevenir o empenamento dos cantos externos do revestimento, deve-se escarificar canaletas de ancoragem, com largura e profundidade mínimas iguais ao dobro da espessura do revestimento, devendo as canaletas delimitar todo o perímetro das aplicações e todos os tipos de interferências no piso, como ralos, pilares e paredes. Para grandes áreas, o espaçamento máximo entre as canaletas deve ser de 5 m.

Primer

Para aplicações normais, o revestimento poderá ser aplicado sem a utilização do primer. Para concretos verdes com idade menor que 28 dias e para substratos úmidos, recomenda-se a utilização do primer MC-DUR 1177 WV-A. Para substratos úmidos e/ou contaminados, recomenda-se a utilização do primer MC-DUR 1365 HBF.

O revestimento deve ser aplicado no intervalo entre 8 e 24 horas após a aplicação do primer. Se o tempo máximo for ultrapassado, então deverá ser reaplicada uma nova demão de primer. Favor consultar a equipe técnica e as respectivas fichas técnicas para maiores informações.

Mistura

MC-DUR 2500 KS consiste em 03 componentes: Componente A (base), componente B (endurecedor) e componente C (agregado), fornecido em quantidades pré-dosados. Antes da aplicação, componente A e B são misturados com auxílio do misturador universal de baixa rotação. O tempo de mistura deve ocorrer por aproximadamente 1 minuto. O componente C (agregado) é adicionado lentamente no misturador universal já com os componentes A e B, até sua perfeita homogeneização. Para temperaturas entre 18 à 22 °C a mistura deve ocorrer por 3 minutos.

Aplicação

Após a mistura do MC-DUR 2500 KS aplica-se o revestimento no substrato espalhando argamassa com auxílio do screed-box ou desempenadeira. Para auxílio no nivelamento do revestimento, deve-se utilizar um rolo quebra bolhas logo após a aplicação. Para acabamento liso do revestimento, deve-se utilizar um rolo de lã de pêlo curto, não ultrapassando os 10 minutos de sua aplicação.

Informações gerais

As condições de temperatura, umidade e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências ao tráfego e resistência total.

A exposição do produto à químicos e raios UV, pode causar mudanças de coloração, que não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas às solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas aos desgastes, riscos ou arrancamentos. Recomenda-se que sejam adotados procedimentos de manutenção regulares. Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilização em larga escala.



Dados Técnicos — MC-DUR 2500 KS

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	peso	1,8 : 1,9 : 10,8	base : endurecedor : agregado
Densidade	g/cm³	2,0	argamassa fresca
Tempo de trabalhabilidade	minutos	aprox. 15	
Resistência para trânsito de pedestres	horas	aprox. 8	
Resistência total	horas	aprox. 24	
Condições de aplicação	°C	≥ 12; ≤ 30	temperatura do material, ar e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	kg/m²/mm	aprox. 2,0	
Espessura	mm	4 – 6	

Características — MC-DUR 2500 KS

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Cinza e bege, mais cores mediante consulta a cartela RAL
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	6 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Kit de 14,5 kg: Comp. A - Galão de 1,8 kg Comp. B - Galão de 1,9 kg Comp. C - Saco de 10,8 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	RL 2004/42/EG All/j (550/500 g/l) máx. 4,5 g/l VOC

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-DUR 2500 TX



Revestimento a base de poliuretano modificado tixotrópico

Propriedades

- Monolítico
- Alta resistência química e mecânica
- Isento de solventes e plastificantes
- Resistente à limpeza com água quente acima de 85 °C e jato de alta pressão (consulte nosso Departamento Técnico)
- Textura antiderrapante ajustável

Áreas de aplicação

- Rodapés de áreas industriais de alimentos e químicas
- Áreas com grandes solicitações mecânicas e químicas

Aplicação

Preparação do Substrato

A superfície deve ser preparada mecanicamente por lixamento mecânico. A poeira deve ser removida com auxílio de aspirador de pó, e as contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. O rodapé do piso deverá estar limpo, seco e íntegro. O substrato deverá apresentar resistência mínima ao arranque de 1,5 MPa.

Canaletas de ancoragem

Para prevenir o empenamento dos cantos externos do revestimento, deve-se escarificar canaletas de ancoragem, com largura e profundidade entre 6 a 8 mm, devendo as canaletas delimitar todo o perímetro das aplicações.

Primer

Para aplicações normais, poderá ser utilizado o primer MC-DUR 1200 VK.

Para concretos verdes com idade menor que 28 dias e para substratos úmidos, recomenda-se a utilização do primer MC-DUR 1177 WV-A.

Para substratos úmidos e/ou contaminados, recomenda-se a utilização do primer MC-DUR 1365 HBF.

Após 1 a 2 horas, MC-DUR 2500 TX deve ser aplicado sobre o primer ainda no estado fresco. Se o tempo máximo for ultrapassado, então deverá ser reaplicada uma nova demão de primer. Favor consultar a equipe técnica e as respectivas fichas técnicas para maiores informações.

Mistura

MC-DUR 2500 TX consiste de 03 componentes: componente A (base), componente B (endurecedor) e componente C (agregado), fornecido em recipientes pré-dosados. Antes da aplicação, componente A e B são misturados com auxílio do misturador universal de baixa rotação. O tempo de mistura deve ocorrer por aproximadamente 1 minuto. O componente C (agregado) é adicionado lentamente no misturador universal já com os componentes A e B, até sua perfeita homogeneização. Para temperaturas entre 18 à 22°C a mistura deve ocorrer por 3 minutos.

Aplicação

Após a mistura do MC-DUR 2500 TX aplica-se o revestimento no substrato espalhando a argamassa com auxílio de desempenadeira de aço ou uma desempenadeira curvo próprio para roda pés. Para acabamento liso do revestimento, deve-se utilizar um rolo de lã de pêlo curto, não ultrapassando os 10 minutos de sua aplicação.

Informações gerais

As condições de temperatura, umidade e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências ao tráfego e resistência total.

A exposição do produto à químicos e raios UV, pode causar mudanças de coloração, que não afetam as propriedades e utilização do revestimento. Superfícies expostas às solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas aos desgastes, riscos ou arrancamentos. Recomenda-se que sejam adotados procedimentos de manutenção regulares. Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilização em larga escala.



Dados Técnicos — MC-DUR 2500 TX

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	peso	0,85 : 0,90 : 10,25	base : endurecedor : agregado
Densidade	g/cm³	2,1	argamassa fresca
Tempo de trabalhabilidade	minutos	aprox. 15	
Resistência para trânsito de pedestres	horas	aprox. 8	
Resistência total	horas	aprox. 24	
Condições de aplicação	°C	≥ 10; ≤ 30	temperatura do material, ar e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho
Consumo **	kg/m²/mm	aprox. 2,1	
	kg	aprox. 3,2	por metro linear de roda pé abaulado (5 cm de base x 5 cm de altura x 5 mm de espessura)
Espessura	mm	5 – 12	

Características — MC-DUR 2500 TX

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Cinza e bege, mais cores mediante consulta a cartela RAL
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	6 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Kit de 12 kg: Comp. A - Galão de 0,85 kg Comp. B - Galão de 0,90 kg Comp. C - Saco de 10,25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU - 2004/42	-

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Argamassa de acrilato especial, bicomponente
- Produto sem odor
- Resistência para carregamentos após poucas horas em temperaturas negativas
- Aplicação sem utilização de primer
- Alta resistência final

Áreas de aplicação

- Apropriado para aplicações em temperaturas de -18 °C até -28 °C
- Reparos parciais, pequenas áreas em câmaras de estocagem, lábios poliméricos, ranhuras de pista e corredores
- Liberação para tráfego após 4 horas

Aplicação

Preparação do Substrato

O substrato deve ser preparado mecanicamente pelo sistema de lixamento manual (disco diamantado) ou remoção de partes deterioradas com auxílio de marreta e talhadeira ou marteletes elétricos.

A superfície deverá esta limpa e aspirada para o recebimento da camada de recomposição do piso.

Armazenamento antes da aplicação

O componente pó (A) e a areia SK1 (0,25 – 0,50 mm) devem ser armazenados em área fria (-28 °C até -18 °C) por 12 horas antes da aplicação. O componente líquido (B) deve ser armazenado fora da área fria em temperatura ambiente.

Mistura

O componente pó (A) deve ser misturado com 30 % de areia SK1 (em relação ao peso total). Só então, esta mistura deve ser adicionada ao componente líquido (B) e misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea. Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação (300 – 400 rpm). O produto deve ser misturado por 5 minutos.

Aplicação

A argamassa misturada é aplicada sobre o substrato preparado e limpo, utilizando uma colher de pedreiro ou desempenadeira metálica lisa.

A espessura mínima é de 10 mm.

A espessura máxima para temperaturas abaixo de -18 °C é de 35 mm. Espessura máxima para temperaturas abaixo de -22 °C é de 50 mm.

Reparos mais profundos podem ser executados com várias camadas. Cada camada deve ser aspergida com areia seca (≥1 mm) e novamente resfriado à -18 °C antes da nova camada.

Informações importantes

As condições de temperatura e características do local da aplicação determinam os tempos de aplicação, resistências para trânsito de pessoas e resistência total.

Exposições químicas e de raios ultravioleta podem causar mudança na coloração do produto, mas não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas às solicitações mecânicas e químicas estão sujeitas a desgastes, riscos ou arrancamentos. Favor consultar o departamento técnico sobre a conservação e a manutenção do revestimento.

Dados Técnicos — MC-DUR 3500 KH

Característica	Unidade	Valor	Observações
Proporção de mistura	em peso	100 : 18	A : B
Adição de areia SK1	%	30	da mistura
Densidade	g/cm3	aprox. 2,0	
Resistência para carregamento após	horas	4	à -20 °C
Tempo de aplicação	minutos	aprox. 25	à -20 °C
Consumo**	kg/m²/mm	aprox. 2,0	
Espessura mínima	mm	10	
Espessura máxima	mm	35	abaixo de -18 °C
	mm	55	abaixo de -22 °C
Condições de aplicação	°C	≥ -28; ≤ -18	temperatura do ar e substrato
	%	≤ 85	umidade relativa

Características — MC-DUR 3500 KH

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	6 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	MC-DUR 3500 KH: kit de 10 kg (componentes A + B) Areia SK1: saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU- 2004/42	-

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Aviso de Segurança:

Por favor, verificar as informações e recomendações fornecidas nos rótulos das embalagens e nas fichas de segurança.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Manta de fibra de carbono unidirecional
- Elevada resistência à tração, pequena seção transversal e baixa espessura
- Fácil aplicação, baixo peso próprio e altamente eficiente
- Utilização otimizada das propriedades mecânicas

Áreas de aplicação

- Reforço de alta resistência à tração para reforço de componentes estruturais em concreto armado e alvenaria
- Restringe a abertura de fissuras
- Confinamento de pilares e vigas

Aplicação

Inspecção Preliminar

Antes da aplicação, a estrutura a ser reforçada deve ser analisada e verificada as deformações e a capacidade de suporte de acordo com as recomendações publicadas pelas normas técnicas nacionais vigentes.

Análise Estrutural

A análise do reforço da estrutura é realizada de acordo com recomendações gerais das normas ACI 440 – 2R ou Boletim 14 da FIB.

Desempenho

A aplicação e monitoração são realizadas de acordo com as recomendações gerais das normas utilizadas. A aplicação somente deve ser realizada por equipe qualificada.

Preparação do Substrato

A superfície deve estar sã, limpa e livre de quaisquer partículas soltas, como poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. A umidade superficial deve ser menor que 6%. A resistência ao arranque do substrato deve ser maior do que 1,5 MPa. Todos os substratos devem ser preparados preferencialmente através de métodos que não utilizem água. Recomenda-se o lixamento mecânico com discos de vídeo ou apicoamento com pistola de agulhas. Antes da aplicação do MC-DUR CF-Sheets, as irregularidades no concreto devem ser verificadas. Os adesivos estruturais tixotrópicos MC-DUR 1300 TX ou MC-DUR 1300 Plus podem ser usados para nivelamento de irregularidades com até 1,0 cm. Se a manta de fibra de carbono for aplicada sobre os cantos de pilares ou vigas, deve-se prever o arredondamento destes. O raio mínimo é de 2,5 cm.

Aplicação

O adesivo epóxi MC-DUR 1209 TX é tixotrópico, e deve ser aplicado no substrato usando uma desempenadeira metálica, com espessura de pelo

menos 0,5 mm. A manta de fibra de carbono MC-DUR CF-Sheets é pressionada contra o adesivo ainda fresco usando um rolo apropriado com discos metálicos e, em seguida, a manta é impregnada com a resina de laminação MC-DUR 1209 aplicada com rolo de pêlo curto, ou outra camada de MC-DUR 1209 TX aplicada com espátula. Deve-se tomar cuidado durante a aplicação, para que a manta de fibra de carbono seja completamente saturada com a resina. Se forem aplicadas várias camadas, as camadas subsequentes devem ser pressionadas e depois impregnadas novamente com MC-DUR 1209. Se for usada em superfícies expostas à intempérie, a manta de fibra de carbono deve ser protegida contra a incidência de sol pela aplicação de um sistema de proteção superficial.

Informações Gerais

Altas temperaturas encurtam o “pot life” e os intervalos de aplicação enquanto que baixas temperaturas aumentam. Como regra, 10 °C a menos na temperatura ambiente duplica o “pot life”; 10 °C a mais reduz pela metade.

Segurança

Em todo trabalho com resinas deve ser usada uma roupa protetora apropriada (óculos de segurança, luvas, etc.). O endurecedor não misturado é altamente alcalino e irritante à pele, portanto deve-se evitar o contato, especialmente com as membranas mucosas. Se a resina entrar nos olhos, remova-a imediatamente com um colírio e procure um médico.

Limpeza

Na conclusão dos trabalhos ou em qualquer intervalo longo, todos os equipamentos e ferramentas devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR CF-Sheets

Característica	Unidade	Valor 300/500	Observações
Peso próprio	g/m ²	300	
Seção transversal da fibra	mm	0,166	
Resistência à tração	MPa	4.900	manta não impregnada
Módulo de elasticidade	GPa	230	
Alongamento na ruptura	%	2,1	manta não impregnada
Largura *	mm	500	
Comprimento do rolo *	m	100	

Características — MC-DUR CF-Sheets

Tipo de produto	Fibras de carbono unidirecionais
Estado	Sólido
Cor	Preto
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	Indeterminada, desde que armazenado de forma adequado
Proteção aos raios UV	Sistemas de proteção de superfície MC
Embalagem	Rolos de 100 metros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* larguras e comprimentos especiais disponíveis sob encomenda.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Compósitos de matriz em resina epóxi reforçados com fibra de carbono unidirecional por pultrusão
- Elevada resistência à tração, pequena seção transversal e baixa espessura
- Fácil aplicação, baixo peso próprio e altamente eficiente
- Utilização otimizada devido à disponibilidade de variados tipos de largura e propriedades mecânicas
- Pronto para o uso, com filme protetor sobre as superfícies adesivas

Áreas de aplicação

- Reforço de componentes estruturais em concreto armado, madeira e alvenaria
- Redução das deformações e restrição da abertura de fissuras
- Aumento e reconstrução da capacidade estrutural de armaduras positivas e negativas

Aplicação

Inspecção Preliminar

Antes da aplicação, a estrutura a ser reforçada deve ser analisada e verificada quanto às deformações e a capacidade de suporte de acordo com as recomendações publicadas pelas normas técnicas nacionais vigentes.

Análise Estrutural

A análise do reforço da estrutura é realizada de acordo com recomendações gerais das normas ACI 440.2R-08 ou Boletim 14 da FIB por profissional experiente e qualificado. Certificados Z-36.12-79 e Z-36.12-77 de aprovação do sistema.

Desempenho

A aplicação e monitoramento devem ser realizados de acordo com as recomendações gerais das normas utilizadas por empresa ou profissional independente. A aplicação somente deve ser realizada por equipe qualificada pela MC-Bauchemie.

Preparação do Substrato

A superfície deve estar seca, limpa e livre de quaisquer partículas soltas, como poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. A resistência ao arranque do substrato deve ser maior do que 1,5 MPa. A umidade superficial deve ser menor que 6%. O concreto deve ter no mínimo 28 dias de idade. Todos os substratos devem ser preparados preferencialmente através de métodos que não utilizem água. Recomenda-se o lixamento mecânico com discos de vídeo ou apicoamento com pistola de agulhas. Para a aplicação aderida do MC-DUR CFK, as irregularidades no concreto devem ser niveladas. A argamassa MC-DUR 1350 pode ser usada para nivelamento de irregularidades com até 1,0 cm. Para a aplicação embutida do MC-DUR CFK, os sulcos devem ser cortados com disco diamantado sem o uso de água e soprados com ar comprimido, isento de água e óleo.

Aplicação

As lâminas MC-DUR CFK não devem ser dobradas em ângulos retos ou pressionadas lateral-

mente sobre cantos vivos. As lâminas podem ser cortadas no comprimento desejado na própria obra. MC-DUR CFK possuem micro-rugosidades que são protegidas em ambos os lados das superfícies adesivas por um filme plástico, que somente devem ser removidas imediatamente antes de sua aplicação. Para a aplicação aderida do MC-DUR CFK, o adesivo epóxi MC-DUR 1280 deve ser misturado de acordo com as orientações da ficha técnica, e aplicado no substrato usando uma desempenadeira metálica, com espessura de pelo menos 0,5 mm. Utilizar o MC-Adhesive Dispenser, como ferramenta para aplicação na quantidade exata do MC-DUR 1280 sobre a superfície adesiva da lâmina. MC-DUR CFK é pressionada usando um rolo apropriado contra o adesivo ainda fresco dentro de seu tempo de pot-life.

Para a aplicação embutida do MC-DUR CFK, o adesivo epóxi MC-DUR 1280 deve ser misturado e acondicionado dentro de cartuchos das pistolas para aplicação de selantes. Os sulcos cortados no substrato devem ser preenchidos com um filete contínuo do adesivo MC-DUR 1280. As lâminas MC-DUR CFK devem ser inseridas nestes sulcos com o adesivo ainda fresco, e o excesso deve ser removido dentro de seu tempo de pot-life. Se for usada em superfícies expostas à intempérie, a lâmina de fibra de carbono deve ser protegida contra a incidência de sol pela aplicação de um sistema de proteção superficial.

Informações Gerais

Altas temperaturas encurtam o "pot life" e os intervalos de aplicação enquanto que baixas temperaturas aumentam. Como regra, 10 °C a menos na temperatura ambiente duplica o "pot life"; 10 °C a mais reduz pela metade.

Limpeza

Na conclusão dos trabalhos ou em qualquer intervalo longo, todos os equipamentos e ferramentas devem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U.

Dados Técnicos — MC-DUR CFK

Característica	Unidade	Aderidas/Embutidas		Observações
		260/2800	160/2800	
Resistência à tração	MPa	2.800		
Módulo de elasticidade	GPa	260		
Alongamento na ruptura	%	1,7		
Teor de fibra	%	74		em volume
Dimensões padrão*				
Largura	mm	20/50/60/100		
Espessura	mm	1,2/1,2/1,2/1,4		
Comprimento	m	10/50		
Densidade	g/cm³	1,40		
Diâmetro do rolo	m	1,00		

Características — MC-DUR CFK

Tipo de produto	Compósito de epóxi e fibra de carbono
Cor	Preta
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto e arejado
Validade	Indeterminada, desde que armazenado de forma adequada
Proteção aos raios UV **	Sistemas de proteção de superfície MC

* largura, espessuras e comprimentos disponíveis sob encomenda.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-DUR Under Water PRO



Argamassa epoxídica para aplicações subaquáticas

Propriedades

- Argamassa epoxídica bicomponente especialmente formulada para aplicações subaquáticas
- Excelente aderência em substratos molhados ou submersos de concreto e aço

Áreas de aplicação

- Recomendado para aplicações submersas de colagem estrutural e regularização de superfícies
- Reparos em ambiente marítimo, ex: estacas de piers, plataformas petrolíferas, ancoradouros
- Reparos em superfícies sujeitas à abrasão de paramentos de jusante e montante de barragens
- Revestimentos de proteção em estruturas de concreto e metálicas de variação de nível d'água

Aplicação

Preparação

A superfície deve receber hidrojateamento de alta pressão ou raspagem superficial com escova de aço ou espátula para remoção de quaisquer contaminantes que possam comprometer a aderência ao substrato.

Aplicação

O MC-DUR Under Water PRO deve ser misturado manualmente com o auxílio de uma espátula, na proporção de 1 : 1 em peso do componente endurecedor B (preto) com o componente base A (branco), em recipientes adequados por cerca de 3 a 5 minutos, até obter uma mistura com textura homogênea com coloração cinza. Umedecer o material, ferramentas e as luvas com água se necessário no momento da mistura e aplicação.

A aplicação deve ser realizada manualmente com o uso de espátula ou desempenadeira metálica pressionando o material sobre a fissura ou área danificada submersa com uma espessura entre 3 a 5 mm.

Informações gerais

O tempo de trabalhabilidade e o tempo necessário para o completo endurecimento são determinados pela temperatura. Para se determinar o consumo exato, recomendamos a execução de ensaios no local de aplicação.

Limpeza

A limpeza dos equipamentos e ferramentas deve ser feita com o agente de limpeza MC-Reinigungsmittel U.



Dados Técnicos — MC-DUR Under Water PRO

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção de mistura	em peso	1 : 1	
Densidade	g/cm ³	2,06	
Viscosidade			tixotrópico
Resistência à compressão	MPa	84	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	aprox. 30	
Condições de aplicação	°C	≥ 8; ≤ 30	temperatura do material, ar e substrato

Características — MC-DUR Under Water PRO

Agente de limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor padrão	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Conjunto de 3,0 kg: comp. A = pote de 1,5 kg comp. B = pote de 1,5 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Revestimento à base de poliuretano, isento de solvente, pigmentado
- Pode ser aplicado manualmente
- Alta resistência química
- Alta resistência à abrasão

Áreas de aplicação

- Revestimento de piso e parede para superfícies com elevado grau de fissuramento estático
- Proteção de superfície de concreto e aço contra o ataque químico e ao impacto mecânico
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: longo período em contato com água, inalação periódica

Aplicação

Preparação da superfície

A superfície deve ser preparada mecanicamente pelo sistema de jateamento abrasivo, martelete de agulhas ou fresamento. A poeira deve ser removida com auxílio de aspirador de pó e as contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. O substrato deverá estar limpo, seco e íntegro. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa.

Primer

Usar o MC-DUR 1200 VK como primer, para maiores informações consultar a ficha técnica. O primer ainda no estado fresco deve ser aspergido com areia seca (0,2 – 0,6 mm), com consumo de 1 – 2 kg/m².

Scratch Coat

MC-DUR 1200 VK e areia seca (0,1 – 0,3 mm) como estucamento, para maiores informações consultar a ficha técnica. O estuque ainda no estado fresco deve ser aspergido com areia seca (0,2 – 0,6 mm), com consumo de 1 – 2 kg/m².

Substratos metálicos devem ser preparados por jateamento abrasivo correspondendo ao padrão SA 2 ½, conforme DIN EN ISO 12944-4. A superfície deve estar seca, livre de partículas soltas e outros contaminantes ou agentes corrosivos. O primer Colusal VS deve ser usado como proteção contra corrosão, aplicado em duas camadas (ver a ficha técnica "Colusal VS"). A segunda camada deve ser aspergida com areia seca (0,1 – 0,3 mm), com consumo de 1 – 2 kg/m².

Mistura

MC-FLEX 2098 é fornecido em embalagem pré-dosada, composta de uma base (A) e um endurecedor (B). Antes da aplicação os dois componentes devem ser cuidadosamente misturados através de misturadores mecânicos de baixa rotação. Misturar até obter uma mistura homogênea. Deve-se assegurar a mistura completa de todos os componentes da base e do endurecedor. Após a primeira mistura, verter todo o material em um outro recipiente limpo, e proceder novamente uma segunda mistura (re-potting).

Aplicação

MC-FLEX 2098 é aplicado manualmente com desempenadeira de aço. A consistência tixotrópica é estável para uma aplicação de até 1,5 mm de espessura por camada.

Informações Gerais

O rendimento, tempos de aplicação, resistência ao tráfego e os tempos até a cura total são determinadas em função das condições da umidade e temperatura do ar e do substrato no local da obra.

A exposição do produto a químicos e raios UV, pode causar mudanças de coloração, que não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas às agressões mecânicas e químicas estão sujeitas ao desgaste. Recomenda-se que sejam adotadas procedimentos de manutenção regulares.

Dados Técnicos — MC-FLEX 2098

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção de mistura	em peso	3 : 1	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm³	1,28	
Viscosidade			consistência pastosa
Pot life	minutos	20	
Consumo**	kg/m²/mm	1,3	
Resistência ao tráfego de pedestres	horas	aprox. 12	
Tempo até a resistência completa	dias	5	
Condições mínimas para aplicação	°C	≥ 6; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 80	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — MC-FLEX 2098

Coloração padrão	Cinza, outras cores sob encomenda
Agente de limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Lata de 10 kg (comp. A: 7,5 kg + comp. B: 2,5 kg)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU 2004/42	RL2004/42/EG: All/j (500 g/l) máx. 1 g/l VOC

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Revestimento flexível de poliuretano de alta resistência química

Propriedades

- Revestimento à base de poliuretano, isento de solventes, pigmentado, trafegável
- Auto-nivelante
- Alta resistência química
- Alta resistência à abrasão
- Revestimento antiderrapante com aspersão de areia

Áreas de aplicação

- Revestimento de piso para superfície com elevado grau de fissuramento estático
- Proteção de superfície de concreto e aço contra o ataque químico e ao impacto mecânico
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: longo período em contato com água, longo período de inalação

Aplicação

Preparação do substrato

A superfície deve ser preparada mecanicamente pelo sistema de jateamento abrasivo, marteleto de agulhas ou fresamento. A poeira deve ser removida com auxílio de aspirador de pó e as contaminações de óleo ou graxa podem ser removidas com desengraxante. O substrato deverá estar limpo, seco e íntegro. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa.

Primer

Usar o MC-DUR 1200 VK como primer, para maiores informações consultar a ficha técnica. O primer ainda no estado fresco deve ser aspergido com areia seca (0,2 – 0,6 mm), com consumo de 1 – 2 kg/m².

Scratch coat

MC-DUR 1200 VK e areia seca (0,1 – 0,3 mm) como estucamento, para maiores informações consultar a ficha técnica. O estuque ainda no estado fresco deve ser aspergido com areia seca (0,2 – 0,6 mm), com consumo de 1 – 2 kg/m².

Substratos metálicos devem ser preparados por jateamento abrasivo correspondendo ao padrão SA 2 ½, conforme DIN EN ISO 12944-4. A superfície deve estar seca, livre de partículas soltas e outros contaminantes ou agentes corrosivos. O primer Colusal VS deve ser usado como proteção contra corrosão, aplicado em duas camadas (ver a ficha técnica "Colusal VS"). A segunda camada deve ser aspergida com areia seca (0,1 – 0,3 mm), com consumo de 1 – 2 kg/m².

Mistura

MC-FLEX 2099 é fornecido em embalagem pré-dosada, composta de uma base (A) e um endurecedor (B). Antes da aplicação os dois componentes devem ser cuidadosamente misturados através de misturadores mecânicos de baixa rotação. Misturar até obter uma mistura homogênea. Deve-se assegurar a mistura completa de todos os componentes da base e do endurecedor. Após a primeira mistura, verter todo o material em um outro recipiente limpo, e proceder novamente uma segunda mistura (re-potting).

Aplicação

MC-FLEX 2099 é aplicado utilizando uma desempenadeira metálica dentada e logo finalizado com rolo quebra-bolhas. Para superfícies com inclinação > 1%, adicionar 3 – 5 % em peso do agente tixotrópico MC-Stellmittel TX 19.

Informações gerais

O rendimento, tempos de aplicação, resistência ao tráfego e os tempos até a cura total são determinadas em função das condições da umidade e temperatura do ar e do substrato no local da obra.

A exposição do produto a químicos e raios UV, pode causar mudanças de coloração, que não afetam as propriedades e utilização do revestimento.

Superfícies expostas às agressões mecânicas e químicas estão sujeitas ao desgaste. Recomenda-se que sejam adotados procedimentos de manutenção regulares.

Dados Técnicos — MC-FLEX 2099

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção de mistura	em peso	2 : 1	base (A) : endurecedor (B)
Densidade	g/cm ³	1,11	
Viscosidade	mPa.s	aprox. 3.500	
Pot life	minutos	20	
Consumo **	kg/m ² /mm	1,1	
Resistência ao tráfego de pedestres	horas	aprox. 12	
Tempo até a resistência completa	dias	5	
Condições mínimas para aplicação	°C	≥ 6; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato
	%	≤ 80	umidade relativa
	%	< 6	umidade do substrato
	K	3	acima do ponto de orvalho

Características — MC-FLEX 2099

Coloração padrão	Cinza, outras cores sob encomenda
Agente de limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Kits de 9 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
Regulamentação EU 2004/42	RL2004/42/EG: All/j (500 g/l) máx. 1 g/l VOC

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 23 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Bicomponente, base de poliuretano carbomodificado
- Boa resistência química, especialmente contra óleos e combustíveis
- Fator de acomodação elástica total de 20 %
- Tixotrópico, pode ser aplicado por pistola manual ou pneumática

Áreas de aplicação

- Selamento elástico de juntas de pontes, obras civis e obras hidráulicas
- Juntas de movimentação em estações de tratamento de efluentes e câmaras de separação de óleo
- Selamento de juntas em pisos industriais, garagens de estacionamento e preenchimento elástico de juntas de tubulações

Aplicação

Preparação da superfície

As bordas das juntas devem estar limpas, secas e livres de óleos, gorduras e outros agentes contaminantes. A superfície deve estar suficientemente sólida. Partes soltas como restos de argamassas, grautes, etc. devem ser removidas mecanicamente com o uso de escovas de aço, discos de desbaste e ar comprimido. Substratos não absorventes devem ser limpos com o uso de solvente MC-Reinigungsmittel U.

MC-Flex 450 SP possui boa aderência sobre superfícies plásticas ou pintadas mesmo sem o uso de primer. Testes de arrancamento devem ser executados antes da aplicação.

MC-Flex 450 SP possui uma boa aderência à maioria dos substratos, porém em alguns casos pode ser necessária a utilização do primer MC-Flex 251. O intervalo entre a aplicação do primer MC-Flex 251 e o MC-Flex 450 SP é no mínimo de 1 hora e não mais que 6 horas a 20 °C.

Antes da aplicação do MC-Flex 450 SP, deve ser introduzido em todas as juntas um limitador da profundidade do selante, que pode ser um cordão de poliestireno ou poliuretano expandido flexível. Caso não seja possível aplicar um material limitador de profundidade, deve-se evitar a aderência do MC-Flex 450 com o fundo da junta, utilizando-se para tanto a aplicação de uma fita adesiva no fundo da junta.

Para juntas de movimentação de revestimentos de paredes, adotar um fator de forma de 1 a 1,5, dependendo das dimensões do pano. Para juntas de dilatação utilizar um fator de forma de 1 a 1,2. A largura da junta para aplicação do selante deverá estar compreendida entre 10 mm e 25 mm. Em

juntas de pisos, a altura do selante deve ser de pelo menos 20 mm.

Mistura

A base e o endurecedor devem ser misturados completamente e homogeneamente. Somente será permitida a mistura mecânica com uma furadeira manual (200 – 400 rpm) com haste especial. Recomendamos verter a mistura em um novo vasilhame para evitar erros de mistura.

Aplicação

MC-Flex 450 SP pode ser aplicado com espátulas, desempenadeiras ou com pistola manual universal ou com pistola pneumática, sendo necessária uma pressão de ar mínima de 4 a 6 bar. O selamento deve ser aplicado continuamente e evitar a formação de vazios e bolhas. O pot-life (23 °C e 50 % de umidade relativa) é de aproximadamente 70 a 80 minutos. Material em processo de cura não deve ser aproveitado. O alisamento pode ser feito somente com produtos não formadores de filmes.

Recomendações Importantes

Recomenda-se o uso de fita adesiva ao longo das bordas da junta para garantir um serviço limpo. Remova a fita adesiva imediatamente após o alisamento.

Altas temperaturas, incidência direta de sol e umidade relativa alta diminuem o tempo de secagem ao toque.

Antes de usar MC-Flex 450 SP diretamente sobre mármore ou pedras naturais, favor consultar o departamento técnico da MC-Bauchemie Brasil.

Dados Técnicos — MC-Flex 450 SP

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm³	1,4	
Fator de acomodação	%	20	em relação à largura original da junta
Proporção de mistura	em peso	100 : 8,5	
Dureza Shore A		25	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	70 – 80	23 °C e 50 % de umidade relativa
Tempo de cura	horas	24	tráfego
	dias	3	resistência mecânica
	dias	7	resistência química total
Condições para aplicação	°C	≥ 5; ≤ 40	temperatura do ar, material e substrato
Alongamento na ruptura	%	> 350	de acordo com a norma DIN EN 28.340
Fator de retorno	%	> 70	de acordo com a norma DIN EN 27.389
Tixotropia	mm	< 2	de acordo com a norma DIN EN 27.390 – 20 mm
Tensão de ruptura	N/mm²	0,44	EN 28.340, 100%, + 20 °C

Características — MC-Flex 450 SP

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Preto
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Lata de 2,5 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Bicomponente, base de poliuretano carbomodificado
- Boa resistência química, especialmente contra óleos e combustíveis
- Fator de acomodação elástica total de 20 %

Áreas de aplicação

- Selamento elástico de juntas de pontes, obras civis e obras hidráulicas
- Juntas de movimentação em estações de tratamento de efluentes e câmaras de separação de óleo
- Selamento de juntas em pisos industriais, garagens de estacionamento e preenchimento elástico de juntas de tubulações

Aplicação

Preparação da superfície

As bordas das juntas devem estar limpas, secas e livres de óleos, gorduras e outros agentes contaminantes. A superfície deve estar suficientemente sólida. Partes soltas como restos de argamassas, grautes, etc. devem ser removidas mecanicamente com o uso de escovas de aço, discos de desbaste e ar comprimido. Substratos não absorventes devem ser limpos com o uso de solvente MC-Reinigungsmittel U.

MC-Flex 450 VE possui boa aderência sobre superfícies plásticas ou pintadas mesmo sem o uso de primer. Testes de arrancamento devem ser executados antes da aplicação.

MC-Flex 450 VE possui uma boa aderência à maioria dos substratos, porém em alguns casos pode ser necessária a utilização do primer MC-Flex 251. O intervalo entre a aplicação do primer MC-Flex 251 e o MC-Flex 450 VE é no mínimo de 1 hora e não mais que 6 horas a 20 °C.

Antes da aplicação do MC-Flex 450 VE, deve ser introduzido em todas as juntas um limitador da profundidade do selante, que pode ser um cordão de poliestireno ou poliuretano expandido flexível. Caso não seja possível aplicar um material limitador de profundidade, deve-se evitar a aderência do MC-Flex 450 VE com o fundo da junta, utilizando-se para tanto a aplicação de uma fita adesiva no fundo da junta.

Para juntas de movimentação de revestimentos de paredes, adotar um fator de forma de 1 a 1,5, dependendo das dimensões do pano. Para juntas de dilatação utilizar um fator de forma de 1 a 1,2. A largura da junta para aplicação do selante deverá estar compreendida entre 10 mm e 25 mm. Em juntas de pisos, a altura do selante deve ser de pelo menos 20 mm.

Mistura

A base e o endurecedor devem ser misturados completamente e homogeneamente. Somente será permitida a mistura mecânica com uma furadeira manual (200 – 400 rpm) com haste especial. Recomendamos verter a mistura em um novo vasilhame para evitar erros de mistura.

Aplicação

MC-Flex 450 VE pode ser vertida diretamente da embalagem. O selamento deve ser aplicado continuamente e evitar a formação de vazios e bolhas. O pot-life (23 °C e 50 % de umidade relativa) é de aproximadamente 70 a 80 minutos. Material em processo de cura não deve ser aproveitado. O alisamento pode ser feito somente com produtos não formadores de filmes.

Recomendações Importantes

Recomenda-se o uso de fita adesiva ao longo das bordas da junta para garantir um serviço limpo. Remova a fita adesiva imediatamente após o alisamento.

Altas temperaturas, incidência direta de sol e umidade relativa alta diminuem o tempo de secagem ao toque.

Antes de usar MC-Flex 450 VE diretamente sobre mármore ou pedras naturais, favor consultar o departamento técnico da MC-Bauchemie Brasil.

Dados Técnicos — MC-Flex 450 VE

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm³	1,4	
Fator de acomodação	%	20	em relação à largura original da junta
Proporção de mistura	em peso	7 : 1	
Dureza Shore A		30	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	70 – 80	23 °C e 50 % de umidade relativa
Tempo de cura	horas	24	tráfego
	dias	3	resistência mecânica
	dias	7	resistência química total
Condições para aplicação	°C	≥ 5; ≤ 40	temperatura do ar, material e substrato
Alongamento na ruptura	%	> 350	de acordo com a norma DIN EN 28.340
Fator de retorno	%	> 70	de acordo com a norma DIN EN 27.389
Tixotropia	mm	< 2	de acordo com a norma DIN EN 27.390 – 20 mm
Tensão de ruptura	N/mm²	0,47	EN 28.340, 100%, + 20 °C

Características — MC-Flex 450 VE

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Preto
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Latas de 3,3 litros e 6,6 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Pronto para o uso
- Isento de isocianatos e silicone
- Elástico
- Isento de solvente e pouco odor
- Alta resistência às intempéries e ao envelhecimento
- Fácil de aplicar e de dar acabamento
- Testado conforme a norma alemã DIN 18540
- Excelente aderência mesmo sem primer

Áreas de aplicação

- Selamento de juntas de movimentação e dilatação em edificações, pré-fabricados, estruturas de concreto e metálicas, etc.
- Selamento de juntas perimetrais em pisos e juntas com baixo carregamento mecânico

Aplicação

Preparação da superfície

As bordas das juntas devem estar limpas, secas e livres de óleos, gorduras e outros agentes contaminantes. A superfície deve estar suficientemente sólida. Partes soltas como restos de argamassas, grates, etc. devem ser removidas mecanicamente com o uso de escovas de aço, discos de desbaste e ar comprimido. Substratos não absorventes devem ser limpos com o uso de solvente MC-Reinigungsmittel U.

MC-Flex 488 MS possui boa aderência sobre superfícies plásticas ou pintadas mesmo sem o uso de primer. Testes de arrancamento devem ser executados antes da aplicação.

MC-Flex 488 MS possui uma boa aderência à maioria dos substratos, porém em alguns casos pode ser necessária a utilização do primer MC-Flex 251.

Antes da aplicação do MC-Flex 488 MS, deve ser introduzido em todas as juntas um limitador da profundidade do selante, que pode ser um cordão de poliestireno ou poliuretano expandido flexível. Caso não seja possível aplicar um material limitador de profundidade, deve-se evitar a aderência do MC-Flex 488 MS com o fundo da junta, utilizando-se para tanto a aplicação de uma fita adesiva no fundo da junta.

Para o dimensionamento da altura do selante, utilizar o fator de forma definido como:

Fator de forma = largura da junta / altura do selante;

Para juntas de movimentação de revestimentos de paredes, adotar um fator de forma de 1 a 1,5, dependendo das dimensões do pano. Para juntas de dilatação utilizar um fator de forma de 1 a 1,2. A largura da junta para aplicação do selante deverá estar compreendida entre 10 mm e 25 mm.

Em juntas de pisos, a altura do selante deve ser de pelo menos 20 mm.

Aplicação

MC-Flex 488 MS é fornecido pronto para o uso em sachês de 600 ml e pode ser aplicado com pistola manual universal ou com pistola pneumática, sendo necessária uma pressão de ar mínima de 3 a 4 bar.

Durante a aplicação do material, evitar a formação de vazios e bolhas. Após a aplicação, alise a superfície com uma espátula úmida. Após o uso, as ferramentas devem ser completamente limpas com solvente MC-Reinigungsmittel U.

Recomendações Importantes

Recomenda-se o uso de fita adesiva ao longo das bordas da junta para garantir um serviço limpo. Remova a fita adesiva imediatamente após o alisamento.

Altas temperaturas, incidência direta de sol e umidade relativa alta diminuem o tempo de secagem ao toque.

Antes de usar MC-Flex 488 MS diretamente sobre mármore ou pedras naturais, favor consultar o departamento técnico da MC-Bauchemie Brasil.

Dados Técnicos — MC-Flex 488 MS

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm³	1,47	
Deformação permitida	%	25	em relação a largura original da junta
Dureza Shore A		18 ± 2	23 °C e 50% de umidade relativa
Secagem ao toque	minutos	aprox. 30 – 40	23 °C e 50% de umidade relativa, incidência direta do sol e umidade relativa alta aceleram a secagem ao toque.
Cura	mm/dia	2 – 3	20 °C e 50% de umidade relativa
Condições para aplicação	°C	≥ 5; ≤ 40	temperatura do ar e do substrato
Alongamento na ruptura	%	> 350	de acordo com a norma DIN EN 28.340
Fator de retorno	%	> 70	de acordo com a norma DIN EN 27.389
Tixotropia	mm	< 2	de acordo com a norma DIN EN 27.390 – 20 mm
Módulo de ruptura	N/mm²	< 0,4	DIN EN 28.340, 100%, + 20 °C
Resistência à temperatura	°C	-40 a 90	material curado
Rendimento	m	6	sachê de 600 ml (junta de 1 cm x 1 cm)

Características — MC-Flex 488 MS

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperaturas entre 5 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Sachê de 600 ml (12 unidades por caixa)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Pronto para o uso
- Base de poliuretano
- Elástico
- Isento de solvente
- Alta resistência às intempéries e ao envelhecimento
- Fácil de aplicar e de dar acabamento
- Pode ser pintado
- Excelente aderência mesmo sem primer

Áreas de aplicação

- Selamento de juntas de movimentação e dilatação em edificações, pré-fabricados, estruturas de concreto e metálicas, etc.
- Selamento de juntas perimetrais em pisos e juntas com baixo carregamento mecânico

Aplicação

Preparação da superfície

As bordas das juntas devem estar limpas, secas e livres de óleos, gorduras e outros agentes contaminantes. A superfície deve estar suficientemente sólida. Partes soltas como restos de argamassas, grautes, etc. devem ser removidas mecanicamente com o uso de escovas de aço, discos de desbaste e ar comprimido. Substratos não absorventes devem ser limpos com o uso de solvente MC-Reinigungsmittel U.

MC-Flex PU possui boa aderência sobre superfícies plásticas ou pintadas mesmo sem o uso de primer. Testes de arrancamento devem ser executados antes da aplicação.

MC-Flex PU possui uma boa aderência à maioria dos substratos, porém em alguns casos pode ser necessária a utilização do primer MC-Flex 251.

Antes da aplicação do MC-Flex PU, deve ser introduzido em todas as juntas um limitador da profundidade do selante, que pode ser um cordão de poliestireno ou poliuretano expandido flexível. Caso não seja possível aplicar um material limitador de profundidade, deve-se evitar a aderência do MC-Flex PU com o fundo da junta, utilizando-se para tanto a aplicação de uma fita adesiva no fundo da junta.

Para o dimensionamento da altura do selante, utilizar o fator de forma definido como:

Fator de forma = largura da junta / altura do selante;

Para juntas de movimentação de revestimentos de paredes, adotar um fator de forma de 1 a 1,5, dependendo das dimensões do pano. Para juntas de dilatação utilizar um fator de forma de 1 a 1,2. A largura da junta para aplicação do selante deverá estar compreendida entre 10 mm e 25 mm.

Em juntas de pisos, a altura do selante deve ser de pelo menos 20 mm.

Aplicação

MC-Flex PU é fornecido pronto para o uso em cartuchos de 310 ml ou sachês de 600 ml e pode ser aplicado com pistola manual universal ou com pistola pneumática, sendo necessária uma pressão de ar mínima de 3 a 4 bar.

Durante a aplicação do material, evitar a formação de vazios e bolhas. Após a aplicação, alise a superfície com uma espátula úmida. Após o uso, as ferramentas devem ser completamente limpas com solvente MC-Reinigungsmittel U.

Recomendações Importantes

Recomenda-se o uso de fita adesiva ao longo das bordas da junta para garantir um serviço limpo. Remova a fita adesiva imediatamente após o alisamento.

Altas temperaturas, incidência direta de sol e umidade relativa alta diminuem o tempo de secagem ao toque. Antes de usar MC-Flex PU diretamente sobre mármore ou pedras naturais, favor consultar o departamento técnico da MC-Bauchemie Brasil.

Dados Técnicos — MC-Flex PU 25/40

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm³	1,3	
Deformação permitida	%	25	em relação a largura original da junta
Dureza Shore A:			
MC-Flex PU 25		25 ± 5	ISO 8339
MC-Flex PU 40		40 ± 5	ISO 8339
Secagem ao toque	minutos	45	incidência direta do sol e umidade relativa alta aceleram a secagem ao toque.
Cura	mm/dia	3	
Alongamento na ruptura	%	> 250	DIN EN 28 340
Fator de retorno	%	> 70	DIN EN 27 389
Tixotropia	mm	< 2	DIN EN 27 390 – 20 mm
Módulo de ruptura à 100%			
MC-Flex PU 25	N/mm²	0,20 a 0,25	DIN EN 28 340
MC-Flex PU 40	N/mm²	0,20 a 0,25	DIN EN 28 340
Resistência à temperatura	°C	-20 a 80	material curado
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 40	temperatura do ar e material
	°C	≥ 5; ≤ 30	temperatura do substrato
	%	≤ 85	umidade relativa
Consumo **	m	6	sachê de 600 ml (junta de 1cm x 1cm)

Características — MC-Flex PU 25/40

Agente de Limpeza	MC-Reinigungsmittel U
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperaturas entre 5 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Sachê de 600 ml (12 unidades por caixa)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.



Propriedades do equipamento

- Revestimento mineral modificado com polímeros
- Monocomponente
- Excelente aderência e resistência mecânica
- Não apresenta fissuras e trincas
- Resiste a pressões hidrostáticas positivas e negativas
- Pode ser aplicado com trincha ou projetado

Áreas de aplicação

- Impermeabilização de estruturas em contato com água potável
- Impermeabilização de estruturas sujeitas a pressão hidrostática
- Revestimento impermeável para fachadas, pisos frios, baldrame e fundações

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo, íntegro e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes.

Cantos vivos devem receber acabamento tipo “meia cana” com aplicação de Zentrifix GM 2.

Antes da aplicação a superfície deve ser pré-umedecida, porém, durante a aplicação a superfície não pode estar saturada com água.

Mistura

MC-Hydro 100 é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. Deve ser misturado através de misturadores mecânicos até a obtenção de um produto homogêneo.

O tempo de mistura recomendado é de 3 minutos.

Para 1 saco de 18 kg de MC Hydro 100 são necessários 4,0 litros de água, para aplicação na brocha e 3,0 litros de água para aplicação com desempenadeira.

Aplicação

MC-Hydro 100 pode ser aplicado com trincha, brocha, desempenadeira ou com equipamento de projeção adequado.

Caso necessário, MC-Hydro 100 pode ser desempenado manualmente antes do endurecimento total. No caso da aplicação de mais de uma camada, recomenda-se a aplicação da segunda camada após o endurecimento da primeira. Deve-se umedecer o substrato antes da segunda camada ou de qualquer outra camada adicional. As camadas devem ser sempre aplicadas de maneira uniforme a fim de assegurar todo o preenchimento do substrato.

O intervalo entre demão varia de 20 a 30 minutos dependendo da temperatura ambiente do local.

Consumo estimado

O consumo aproximado de MC-Hydro 100:

Umidade: 2,0 kg /m²
Pressão positiva: 3,0 kg/m²
Pressão negativa: 4,0 kg/m²

Cura

Cuidados especiais devem ser tomados para evitar a rápida secagem do MC-Hydro 100, inclusive contra a incidência direta de sol e chuva.

Para que o MC-Hydro 100 entre em contato permanente com água deve-se aguardar pelo menos 7 dias.

Dados Técnicos — MC-Hydro 100

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade (argamassa fresca)	g/cm ³	2,00	NBR 13278:2005
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Consumo	kg/m ²	2,0	umidade
	kg/m ²	3,0	pressão positiva
	kg/m ²	4,0	pressão negativa
Espessura:	mm	1	mínima por camada
	mm	2	mínima por camada
	mm	4	máxima total
Proporção de mistura	partes em peso	100	MC-Hydro 100
		22 – 24	água
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Características — MC-Hydro 100

Tipo de produto	Impermeabilização e Proteção
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco com 18 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-Hydro 500

Revestimento impermeável flexível



Propriedades do equipamento

- Bicomponente, modificado com polímeros
- Aberto a difusão de vapor, desacelera a carbonatação
- Impermeável a cloretos e outros sais, resistente ao congelamento e os sais de degelo
- Resistente a efluentes domésticos
- Excelente aderência e resistência mecânica
- Ótima aderência a argamassas colantes AC II e AC III
- Não necessita de cura
- Resistente a UV podendo ficar exposto ao tempo e ao tráfego eventual de pessoas
- Pode ser aplicado manualmente com acabamento alisado ou projetado
- Atende a norma de incêndio DIN 4102-1 como material classe B 2
- Resistência de 1.6 mm em trincas de movimentação (estáticas)

Áreas de aplicação

- Impermeabilização de estruturas hidráulicas
- Impermeabilização de estruturas em contato com água potável
- Impermeabilização de fachadas
- Impermeabilizações de piscinas e reservatórios elevados
- Lajes de cobertura com tráfego eventual e com suas devidas juntas de dilatação
- Impermeabilizações em floreiras e jardineiras
- Sistema de proteção de superfícies para obras de engenharia civil, como silos, chaminés, torres de telecomunicações, pontes, túneis e etc

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. Para reparos de defeitos no concreto e preenchimento de áreas profundas, utilizar antes as argamassas de reparo da linha Zentrifix.

Mistura

MC-Hydro 500 é bicomponente e possui um componente em pó e um líquido. O pó deve ser adicionado ao líquido e misturado até obtenção de uma argamassa homogênea.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação.

Proporção de mistura

No caso de mistura parcial deverá ser utilizado o traço de 2,5 partes de pó para 1 parte de resina.

Aplicação

MC-Hydro 500 deve ser aplicado de maneira uniforme e contínua, assegurando uma total cobertura da superfície. O intervalo entre demãos será de aproximadamente 06 horas podendo variar de acordo com a temperatura.

Quando se tratar de pressão hidrostática negativa, aplicar antes MC-Hydro 100 com consumo de 4,0 kg /m² em duas demãos. Ao término da última demão aguardar de 20 a 30 minutos para aplicação do MC-Hydro 500 com consumo de 3,0 kg/m² em duas demãos com intervalo entre demãos de 06 horas.

A espessura máxima do MC-Hydro 500 por demão deve ser de 2 mm e a espessura total do revestimento no máximo 4 mm.

MC-Hydro 500 não necessita de tela como reforço nos cantos, mas caso seja necessário como um fator adicional de proteção a mesma pode ser inserida no sistema sempre entre a 1ª e a 2ª demão, sendo que a primeira demão deve estar ainda fresca.

Cura

A cura total do MC-Hydro 500 ocorrerá após 28 dias da sua aplicação, porém em caso de reservatórios e piscinas o mesmo poderá ser colocado em carga após 07 dias do término de sua aplicação.

Dados Técnicos — MC-Hydro 500

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,60	NBR 13278:2005
Tempo de Trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Consumo	kg/m ²	2,0	espessura de 2 mm (trincas estáticas)
	kg/m ²	4,0	pressão positiva
	kg/m ²	3,0	pressão negativa
Resistência à chuva	horas	3 a 6	dependendo das condições climáticas
Resistência a difusão de CO ₂	m	640	espessura de 2 mm (>500m)
Resistência a difusão de vapor de água	m	1,3	espessura de 2 mm (>500m)
Período entre demãos	horas	6	dependendo das condições climáticas
	°C	≥ 05; ≤ 35	temperatura do ar e substrato
	%	≤ 80	umidade relativa
Condições para aplicação	K	> 3	ponto de orvalho
Proporção de mistura	partes em peso	2,5	pó
		1	resina

Características — MC-Hydro 500

Tipo de produto	Revestimento polimérico para proteção
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	<u>Kit 18,2 kg</u> Componente A: Saco de 13 kg Componente B: Galão de 5,2 kg
	<u>Kit 35 kg</u> Componente A: Saco de 25 kg Componente B: Balde de 10 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Bomba monocomponente para injeção de resinas

Propriedades do equipamento

- Bomba de acionamento pneumático
- Alta taxa de bombeamento
- Fácil ajuste
- Limitação de pressão
- Auto lubrificante
- Construção compacta
- Aprovado para injeções de acordo com as normas de reparo ZTV-ING da DAfStb

Áreas de aplicação

- Injeção monocomponente de resinas de poliuretano e epóxi

Aplicação

Descrição do sistema

MC-I 510 é uma bomba airless de acionamento pneumático, com uma pressão máxima de saída de 264 bar, a MC-I 510 atende todas as especificações para uma bomba para injeção de alta pressão.

MC-I 510 é montada sobre um carrinho com rodas com reservatório integrado, e inclui uma mangueira de alta pressão com 7,5 metros e uma pistola de injeção monocomponente. Seu acionamento é pneumático, com compressor de ar, permite seu uso em áreas com riscos de explosões.

A construção compacta da bomba MC-I 510 permite sua instalação diretamente na área de injeção, mesmo em áreas de difícil acesso na construção ou em andaimes.

Operação

Checar o nível do reservatório de óleo no pistão antes de iniciar a injeção. E deve ser checado uma vez por semana e completado caso seja necessário.

Conectar a bomba MC-I 510 a uma fonte de ar comprimido com vazão de ar suficiente (230 litros por minuto, máx. 8 bar).

O manômetro deve ser ajustado lentamente para a pressão de injeção requerida. A pressão de injeção é calculada multiplicando a pressão de entrada, mostrada pelo manômetro, por 33. Finalmente a pistola de injeção deve ser conectada ao bico e a válvula aberta lentamente. Não se deve iniciar o funcionamento da bomba sem a presença de algum líquido.

Limpeza

Ao fim dos serviços ou em longos tempos de interrupção, a resina de injeção deve ser removida do reservatório. Coloque no reservatório solvente suficiente para encher a bomba e a mangueira. Inicie a bomba com a pistola de injeção dentro do reservatório fazendo-a funcionar de maneira rotativa. Depois da limpeza inicial, repita o processo novamente com solvente limpo. A limpeza deve ser feita por pelo menos 5 minutos.

Caso a bomba não venha a ser operada no dia seguinte, recomendamos que seja preenchida com óleo para prevenir danos nas juntas de selamento e para evitar a penetração da umidade.

Dados Técnicos — MC-I 510

Característica	Unidade	Valor	Observações
Vazão máxima de entrada de ar	l / min	230	
	PCM	8	
Máxima pressão de entrada de ar	bar	8	
Taxa de transmissão pneumático/hidráulico		1 : 33	
Pressão de injeção máxima	bar	264	
Volume máximo de injeção	l / min	aprox. 3	
Volume do reservatório integrado	litros	1,5	
Temperatura máxima do material	°C	80	
Dimensões (altura, largura, comprimento)	cm	100 / 47 / 40	
Peso	kg	aprox. 19	

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades do equipamento

- Bomba de injeção de alto desempenho com acionamento pneumático.
- Desenho compacto sobre chassi com 2 rodas.
- Fornecida completa com mangueiras de alta pressão e pistola misturadora
- Eficiente técnica de mistura com elementos estáticos, extensível para materiais de alta viscosidade.
- Pode ser usada em conjunto com o módulo de controle MC-Control Device

Áreas de aplicação

- Dosagem, mistura e injeção de resinas reativas com diferentes componentes de viscosidade semelhantes.
- Injeção combinada no mesmo equipamento de gel de poliuretano e espuma de poliuretano.

Aplicação**Recomendações de uso**

A bomba MC-I 700 pode ser usada para a injeção combinada no mesmo equipamento de resina monocomponente e resina bicomponente, que possuam uma relação de mistura padrão de 1 : 1 partes em volume.

Através de mangueiras de alta pressão os componentes individuais são conduzidos separados até a pistola misturadora onde são misturados de maneira homogênea. Dependendo da viscosidade dos componentes, a câmara de mistura deve ser alongada e adicionados elementos estáticos de mistura caso sejam necessários. Favor observar as informações das fichas técnicas sobre a relação de mistura, condições de aplicação, tempo de trabalhabilidade e recomendações de segurança das resinas de injeção.

Os comandos de abertura da unidade de bombeamento bicomponente operam de maneira sincronizada acionada por um motor de ar central. A vazão de descarga depende da extensão e diâmetro da mangueira, distância e altura entre o equipamento e o local de injeção e das propriedades do material de injeção.

Para uma operação contínua é necessário um compressor com capacidade mínima de vazão de ar de 500 litros/min. (18 PCM). A pressão do ar de entrada não deve ser maior do que 8 bar. A bomba pode ser acionada com ar comprimido seco com filtro de óleo ou ar comprimido contendo óleo. Importante: Uma vez usada com ar contendo óleo deve ser sempre usada nas mesmas condições. Antes de cada operação, a unidade de bombeamento bicomponente deve ser corretamente ajustada. Devem ser checados o desempenho de todas as válvulas e selamentos. As peças com defeitos devem ser repostas. Favor consultar o manual de instruções da bomba MC-I 700 para

informações adicionais. A unidade anticongelante e o reservatório de óleo devem ser verificados diariamente (consultar o manual de instruções).

A bomba MC-I 700 é equipada com uma bomba de limpeza de funcionamento automático com as mesmas características de desempenho de uma bomba de alta pressão monocomponente, de modo que o fluxo de descarga promove a limpeza constante da pistola misturadora. O fluxo de descarga é essencial em interrupções em trabalhos que excedam o tempo de trabalhabilidade do material de injeção. O fluxo de descarga não substitui a limpeza completa da bomba após a injeção.

Antes de longos períodos de interrupção de trabalhos e após a finalização da injeção, a bomba MC-I 700 deve ser completamente limpa. Todas as partes em contato com o material de injeção devem ser limpas de acordo com as especificações do produto, normalmente pela utilização de um agente de limpeza especial. Após a limpeza completa um óleo lubrificante deve ser bombeado dentro da bomba até que todos componentes estejam lubrificados. O mesmo é válido para a bomba de limpeza.

Recomendações de Segurança

MC-I 700 é uma bomba de alta pressão com bicos injetores de até 200 bar na unidade de bombeamento bicomponente e até 264 bar na bomba de limpeza. Antes da operação inicial da bomba, favor consultar o manual de instruções. O manual de instruções deve ser mantido no local da obra. Importante: O jato da pistola de injeção nunca deve ser direcionado para pessoas. Equipamentos de proteção, viseiras e luvas devem ser utilizados por cada pessoa envolvida.

Dados Técnicos — MC-I 700

Característica	Unidade	Valor	Observações
Peso	kg	aprox. 50 kg	
Dimensões (altura, largura, comprimento)	cm	100 / 55 / 50	
Unidade de bombeamento bicomponente			
Máxima pressão de operação	bar	200	
Máxima vazão de descarga	l / min	14	
Taxa de transmissão pneumático/hidráulico		1 : 25	
Máxima pressão de entrada de ar	bar	8	
Capacidade mínima de vazão de entrada de ar	l / min	500	
	PCM	18	
Número de elementos estáticos de mistura por cilindro misturador	unidade	10	
Número de cilindro misturador necessário:			
para MC-Injekt GL-95 TX	unidade	1	
para MC-Injekt 2700	unidade	2	
Comprimento da mangueira de sucção	m	1	
Comprimento da mangueira de descarga	m	7,5	Par de mangueiras de Ø 6 mm com conexões em aço inoxidável, conectores M14 x 1,5 e M16 x 1,5 e resistente a solventes
Unidade da bomba de limpeza			
Máxima pressão de operação	bar	264	
Máxima vazão de descarga	l / min	3	
Taxa de transmissão		1 : 33	
Comprimento da mangueira de sucção	m	1	
Comprimento da mangueira de descarga	m	7,5	Mangueira de Ø 4 mm com conexões em aço inoxidável, conectores M14 x 1,5 e resistente a solventes

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-Injekt 1264 compact

Resina de epóxi para injeção e reparo estrutural de trincas



Propriedades do equipamento

- Baixa viscosidade
- Bom período de trabalhabilidade
- Boa absorção capilar
- Não retrai
- Boa aderência ao concreto e ao aço
- Extremamente durável

Áreas de aplicação

- Selamento e reparo estrutural de trincas em concreto, alvenaria e materiais semelhantes
- Fissuras $\geq 0,3$ mm

Aplicação

Requisitos Gerais

Antes da injeção, devem ser determinadas as características da trinca. Os critérios mais importantes são: tipo, abertura, origem, grau de movimentação, condição e acesso.

A trinca deve estar limpa e livre de partículas soltas, poeira, óleos e outros agentes contaminantes. Caso necessário, deve-se executar um jateamento de ar comprimido seco.

Preparação

Antes da injeção, as trincas normalmente devem ser seladas superficialmente com MC-DUR 1300 TX ou um produto similar e os bicos de injeção instalados. Por favor, consulte nosso catálogo "Sistemas de Injeção MC" para maiores detalhes.

Mistura

MC-Injekt 1264 compact possui 2 componentes, a base (A) e o endurecedor (B), já fornecidos em embalagens dosadas na proporção exata de mistura. Adicione o componente A ao B e misture até obter um produto homogêneo. Recomendamos o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação.

Aplicação

MC-Injekt 1264 compact deve ser injetado com uma pressão máxima de 200 bar. Para garantir o completo preenchimento, deve-se assegurar um fluxo contínuo de produto até o bico. Recomendamos a utilização da bomba de injeção MC-I 510. Para evitar a perda capilar e garantir o preenchimento ideal da trinca, recomendamos que o produto seja re-injetado dentro do tempo de trabalhabilidade.

O preenchimento de trincas também pode ser executado através de sucção capilar, neste caso o produto deve ser aplicado com um pincel diretamente sobre a trinca. Trincas com aberturas maiores podem ser preenchidas por gravidade.

Condições de Aplicação

O tempo de trabalhabilidade dos produtos depende da quantidade de resina misturada e das condições climáticas.

Temperaturas mais altas diminuem o tempo de trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam. Durante a aplicação, as temperaturas ambiente, do substrato e do material devem estar entre 5 °C e 35 °C.

Instruções de segurança

O componente B não misturado é alcalino, portanto a pele e os olhos devem ser protegidos durante o manuseio do produto. O produto já curado, é fisiologicamente inofensivo.

Todos os trabalhos de injeção devem ser executados com o uso de roupa protetora e equipamentos apropriados.

Limpeza

Dentro do tempo de trabalhabilidade do produto, todas as ferramentas e equipamentos de injeção podem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U. Material parcialmente ou completamente endurecido só pode ser removido mecanicamente.

Dados Técnicos — MC-Injekt 1264 compact

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em volume	2,5 : 1	A : B
Densidade	g/cm ³	1,08	DIN EN ISO 2811-1
Viscosidade	mPa.s	300	DIN EN ISO 3219
Resistência à compressão	MPa	70	DIN EN ISO 604
Resistência à tração na flexão	MPa	30	DIN 53 455
Alongamento na ruptura	%	aprox. 6	DIN EN 53 455
Módulo de elasticidade	MPa	aprox. 2.600	DIN EN ISO 178
Tempo de aplicação	minutos	aprox. 30	referente a 100 g
Temperatura de aplicação	°C	≥ 8 ; ≤ 35	temperatura do ar, substrato e material

Dados Técnicos — MC-Injekt 1264 compact

Tipo de produto	Resina de epóxi
Estado	Líquido
Cor	Transparente
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura entre 8 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	6 x latas de 1 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-Injekt 1264 TF-TR



Resina de epóxi para injeção e reparo estrutural de trincas

Propriedades do equipamento

- Baixa viscosidade
- Grande facilidade de penetração em fissuras, boa absorção capilar
- Rápido endurecimento
- Endurecimento sob condições dinâmicas
- Altas resistências à compressão e à tração
- Longo período de trabalhabilidade
- Resistente à umidade

Áreas de aplicação

- Selamento e reparo estrutural de trincas em concreto, alvenaria e materiais semelhantes
- Aplicável em fissuras úmidas
- Fissuras $\geq 0,1$ mm
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACh: inalação periódica

Aplicação

Requisitos Gerais

Antes da injeção, devem ser determinadas as características da trinca. Os critérios mais importantes são: tipo, abertura, origem, grau de movimentação, condição e acesso.

A trinca deve estar limpa e livre de partículas soltas, poeira, óleos e outros agentes contaminantes. Caso necessário, deve-se executar um jateamento de ar comprimido seco.

Preparação
Antes da injeção, as trincas normalmente devem ser seladas superficialmente com MC-DUR 1300 TX ou um produto similar e os bicos de injeção instalados. Por favor, consulte nosso catálogo "Sistemas de Injeção MC" para maiores detalhes.

Mistura

MC-DUR 1264 TF-TR possui 2 componentes, a base (A) e o endurecedor (B), já fornecidos em embalagens dosadas na proporção exata de mistura. Adicione o componente A ao B e misture até obter um produto homogêneo. Recomendamos o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação.

Aplicação

MC-DUR 1264 TF-TR deve ser injetado com uma pressão máxima de 200 bar. Para garantir o completo preenchimento, deve-se assegurar um fluxo contínuo de produto até o bico. Recomendamos a utilização da bomba de injeção MC-I 510. Para evitar a perda capilar e garantir o preenchimento ideal da trinca, recomendamos que o produto seja re-injetado dentro do tempo de trabalhabilidade.

O preenchimento de trincas também pode ser executado através de sucção capilar, neste caso o produto deve ser aplicado com um pincel diretamente sobre a trinca. Trincas com aberturas maiores podem ser preenchidas por gravidade.

Condições de Aplicação

O tempo de trabalhabilidade dos produtos depende da quantidade de resina misturada e das condições climáticas.

Temperaturas mais altas diminuem o tempo de trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam. Durante a aplicação, as temperaturas ambiente, do substrato e do material devem estar entre 8 °C e 30 °C.

Instruções de segurança

O componente B não misturado é alcalino, portanto a pele e os olhos devem ser protegidos durante o manuseio do produto. O produto já curado, é fisiologicamente inofensivo.

Todos os trabalhos de injeção devem ser executados com o uso de roupa protetora e equipamentos apropriados.

Limpeza

Dentro do tempo de trabalhabilidade do produto, todas as ferramentas e equipamentos de injeção podem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U. Material parcialmente ou completamente endurecido só pode ser removido mecanicamente.



Dados Técnicos — MC-Injekt 1264 TF-TR

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em volume	3 : 1	A : B
Densidade	g/cm ³	aprox. 1,07	DIN EN ISO 2811-1
Viscosidade	mPa.s	aprox. 145	DIN EN ISO 3219
Tensão superficial	mN/m	38,398	tensiômetro Krüss K100
Resistência à compressão	MPa	aprox. 75	DIN EN ISO 604
Resistência à tração na flexão	MPa	aprox. 65	DIN 53 455
Alongamento na ruptura	%	aprox. 4,5	DIN EN 53 455
Módulo de elasticidade	MPa	aprox. 3.000	DIN EN ISO 178
Tempo de aplicação	minutos	aprox. 80	referente a 100 g
Temperatura de aplicação	°C	≥ 8 ; ≤ 30	temperatura do ar, substrato e material

Dados Técnicos — MC-Injekt 1264 TF-TR

Tipo de produto	Resina de epóxi
Estado	Líquido
Cor	Transparente
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura entre 8 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Componente A: lata de 7,5 litros Componente B: lata de 2,5 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Espuma de poliuretano hidroativada para injeção e tamponamento provisório de infiltrações

Propriedades do equipamento

- Bi-componente
- Não contém solventes
- Baixa viscosidade
- Boa penetração em trincas e vazios > 0,2 mm
- Expande em segundos quando em contato com água
- Excelente aderência mesmo em superfícies molhadas
- Longo período de trabalhabilidade
- Não retrai
- O tempo de reação pode ser alterado de acordo com as necessidades
- Pode ser injetado contra fluxo de água
- Estanca fluxos de água sob pressão
- Segue as exigências da Agência Ambiental Alemã (UBA) para uso em sistemas de reparo em estruturas de água potável

Áreas de aplicação

- Selamento temporário de trincas com fluxo de água antes da injeção do MC-Injekt 2300 NV
- Preenchimento de grandes vazios para limitar o consumo de produto nas injeções posteriores
- Tratamento de infiltrações em túneis, reservatórios, estações de tratamento, tanques, etc.
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACh: longo período em contato com água (fissura), inalação periódica

Aplicação

Requisitos Gerais

Antes da injeção, devem ser determinadas as características da trinca. Os critérios mais importantes são: tipo, abertura, origem, grau de movimentação, condição e acesso.

A trinca deve estar limpa, livre de partículas soltas, poeira, óleos e outros agentes contaminantes. Caso necessário deve-se executar um jateamento de ar comprimido seco e se possível livre de óleos.

Preparação

Antes da injeção, os bicos de injeção devem ser instalados. Por favor, consulte a seção "Sistemas de Injeção MC" para maiores detalhes.

Mistura

MC-Injekt 2033 possui dois componentes, a base (A) e o acelerador (B), sendo fornecido com a proporção de 7 : 1 (A : B) na embalagem. A proporção de mistura pode variar entre 5 : 1 (reação mais rápida) e 10 : 1 (reação mais lenta). O tempo de reação também depende da temperatura.

Aplicação

A injeção de MC-Injekt 2033 deve ser executada com a bomba MC-I 510 ou outro equipamento similar adequado que possua uma pressão de ar mínima de 6 bar.

Normalmente as injeções de MC-Injekt 2033 devem ser efetuadas em pequenos intervalos para que a espuma tenha de se formar. Caso ainda haja ingresso de água devem ser executadas injeções adicionais. Durante os trabalhos com MC-Injekt 2033 a temperatura ambiente deve estar acima de 6 °C.

Informações Complementares

MC-Injekt 2033 forma uma estrutura de poros com células abertas e só deve ser usado para selamentos preliminares. Depois de estancar o vazamento deve-se fazer um selamento permanente final com a injeção do gel de poliuretano MC-Injekt 2300 NV.

Limpeza

Após o término dos trabalhos ou durante longos tempos de interrupção, as ferramentas e o equipamento de injeção devem ser limpos com solvente. Recomendamos o uso de MC-Reinigungsmittel U. O produto já curado só pode ser removido mecanicamente. Em hipótese alguma a limpeza deve ser realizada com água ou solventes diluídos em água.

Segurança

Todos os trabalhos de injeção devem ser executados com o uso de roupa protetora e equipamentos apropriados.

Dados Técnicos — MC-Injekt 2033

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em volume	5 : 1 até 10 : 1	A : B
Densidade	g/cm ³	1,13	DIN 53 479
Viscosidade	mPa.s	400	DIN 53 018
Expansão	vezes	aprox. 40	não confinado, com 10 % de água
Tempo de trabalhabilidade	horas	6 – 8	sem contato com água
Tempo de Reação	segundos	aprox. 40 – 60	após contato com água
Temperatura de aplicação	°C	≥ 6; ≤ 35	temperatura do ar e substrato
		≥ 6; ≤ 30	temperatura do material

Características — MC-Injekt 2033

Tipo de produto	Resina de Poliuretano
Estado	Líquido
Cor	Marrom
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura entre 10 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Balde de 10 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-Injekt 2300 NV



Gel de poliuretano para injeção e selamento de trincas com movimentação

Propriedades do equipamento

- Baixa viscosidade, base poliuretano
- Longo período de aplicação
- Boa penetração em trincas e cavidades $\geq 0,1$ mm
- Altamente flexível, não retrai ou endurece
- Reação acelerada na presença de água, não forma espuma quando em contato com água
- Boa resistência química
- Boa aderência em superfícies úmidas
- Atende a norma alemã (KTW) para o uso em estruturas de água potável

Áreas de aplicação

- Selamento e reparo não estrutural de trincas com ou sem a presença de água
- Selamento flexível de trincas e juntas sujeitos à movimentação
- Injeção em estruturas que contenham água potável
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: longo período em contato com água (fissura), inalação periódica
- Classificação DIN EN 1504-5: U (D1) W (2) (1/2/3/4 ^{1 2}) (6/35)
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: longo período em contato com água (fissura), inalação periódica
- Classificação DIN EN 1504-5: U (D1) W (1) (1/2/3/4 ^{1 2}) (6/35)

Aplicação

Requisitos Gerais

Antes da injeção, devem ser determinadas as características da trinca. Os critérios mais importantes são: tipo, abertura, origem, grau de movimentação, condição e acesso.

A trinca deve estar limpa, livre de partículas soltas, poeira, óleos e outros agentes contaminantes. Caso necessário deve-se executar um jateamento de ar comprimido seco e se possível livre de óleos.

Preparação

Antes da injeção, os bicos de injeção devem ser instalados. Por favor, consulte a seção "Sistemas de Injeção MC" para maiores detalhes.

Mistura

MC-Injekt 2300 NV possui dois componentes, a base (A) e o endurecedor (B). Antes de colocar o produto no reservatório da bomba de injeção, os dois componentes devem ser misturados com um misturador de baixa rotação.

O tempo de aplicação depende da quantidade preparada e da temperatura do ambiente.

Aceleração da reação

A reação da resina pode ser acelerada com adição do catalisador MC-KAT 23 (adição de até 1 % em relação ao componente A). O catalisador deve ser adicionado ao componente A antes dos dois componentes serem misturados. O tempo de trabalhabilidade dos produtos dependem da quanti-

dade de resina misturada e das condições climáticas. Temperaturas mais altas diminuem o tempo de trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam.

Aplicação

A injeção é feita através da bomba MC-I 510 (bomba monocomponente).

Se, em presença de água sob elevada pressão, a reação acelerada com MC-KAT 23 não for suficiente, deve ser pré-injetado a espuma de poliuretano MC-Injekt 2033, de modo que o MC-Injekt 2300 NV não seja levado pelo fluxo de água antes da cura. Por favor, consulte a ficha técnica da espuma de poliuretano MC-Injekt 2033.

O trabalho de injeção com o MC-Injekt 2300 NV deve ser interrompido se a temperatura do substrato cair abaixo de 6 °C durante a aplicação. A temperatura deve ser > 6 °C durante todo o tempo do processo de cura da resina.

Para assegurar o completo preenchimento da trinca, o produto deve ser re-injetado durante o período de trabalhabilidade.

Limpeza

Dentro do tempo de trabalhabilidade do produto, todas as ferramentas e equipamentos de injeção podem ser limpos com MC-Reinigungsmittel U. Material parcialmente ou completamente endurecido só pode ser removido mecanicamente.



Dados Técnicos — MC-Injekt 2300 NV

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em volume	3 : 1	A : B
Densidade	g/cm ³	1,05	DIN 53 479
Viscosidade	mPa.s	100	DIN EN ISO 3219
Tensão superficial	mN/m	31,474	tensiômetro Krüss K100
Alongamento máximo	%	100	DIN 53 455
Expansão com água		1,3	DIN EN 14406
Dureza Shore A		50	ISO 868
Tempo de aplicação	minutos	100	DIN EN 1504-5
Temperatura de aplicação	°C	≥ 6 ; ≤ 35	temperatura do ar e substrato
		≥ 6 ; ≤ 30	temperatura do material

Características — MC-Injekt 2300 NV

Tipo de produto	Resina de Poliuretano
Estado	Líquido
Cor	Marrom
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura entre 5 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Conjunto de 10 litros: componente A: latas de 7,5 litros componente B: latas de 2,5 litros MC-KAT 23: caixa com 5 frascos de alumínio de 400 ml
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

¹ em conjunto com MC-Injekt 2033

² em conjunto com MC-KAT 23

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.



Propriedades do equipamento

- Baixa viscosidade, resina elastomérica à base de poliuretano
- Rápida reação
- Altas resistências à compressão e à tração
- Formação de espuma limitada quando misturado com água
- Boa aderência em superfícies úmidas
- Segue as exigências da Agência Ambiental Alemã (UBA) para uso em sistemas de reparo em estruturas de água potável
- Atende as exigências do Instituto Alemão de Tecnologia de Construção (DIBt) quanto à avaliação e efeitos dos produtos de construção no solo e lençol freático (11/2000)

Áreas de aplicação

- Selamento rígido e preenchimento de fissuras, juntas e cavidades nas obras de engenharia em condições secas e com fluxo de água, mesmo com altas pressões
- Selamento e estabilização de fissuras e cavidades com rochas soltas, montanhas de rocha e áreas similares
- Selamento de paredes diafragmas contra infiltrações do lençol freático
- Selamento de vazamentos em estruturas de água potável, tubulações, etc.
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: longo período em contato com água, inalação periódica, aplicação

Aplicação

Requisitos Gerais

Antes da injeção, devem ser determinadas as características da trinca. Os critérios mais importantes são: tipo, abertura, origem, grau de movimentação, condição e acesso.

A trinca deve estar limpa, livre de partículas soltas, poeira, óleos e outros agentes contaminantes. Caso necessário deve-se executar um jateamento de ar comprimido seco e se possível livre de óleos.

Preparação

Antes da injeção, os bicos de injeção devem ser instalados. Por favor, consulte a seção "Sistemas de Injeção MC" para maiores detalhes.

Mistura

MC-Injekt 2700 possui dois componentes, a base (A) e o endurecedor (B). Os componentes são misturados no bico da bomba de injeção bi-componente MC-I 700 com um misturador estático apropriado.

Injeção

MC-Injekt 2700 deve ser aplicado usando uma bomba de injeção bi-componente com uma relação de pressão e bombeamento adequados, como a MC-I 700.

Se o MC-Injekt 2700 tiver contato ou for misturado com a água, ele formará uma espuma de células fechadas e semi-rígida.

Os trabalhos com o MC-Injekt 2700 devem ser interrompidos se a temperatura da estrutura cair abaixo de 6 °C.

Embalagens abertas devem ser usadas até 24 horas.

Aceleração da reação e aditivos

O tempo de reação e as características finais do produto podem ser modificados através de aceleradores e aditivos: MC-KAT 27 acelera a reação (até 1 %); MC-Additiv FS estabiliza a formação de espuma (2 %), combinado com adição de água (até 5 %). Todos os valores se referem ao componente A e são previamente misturados apenas neste componente A.

Limpeza

Dentro do tempo de trabalhabilidade do produto, todo equipamento pode ser limpo com MC-Reinigungsmittel U. Material parcialmente ou completamente endurecido só pode ser removido mecanicamente.

Segurança

Todos os trabalhos de injeção devem ser executados com o uso de roupa protetora e EPI's apropriados.

Dados Técnicos — MC-Injekt 2700

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em volume	1 : 1	A : B
Densidade	g/cm³	aprox. 1,13	DIN EN ISO 2811-1
Viscosidade	mPa.s	aprox. 200 ± 50	DIN EN ISO 3219
Resistência à compressão	MPa	> 75	DIN EN 196 T1
Resistência à tração na flexão	MPa	aprox. 65	DIN EN 196 T1
Expansão	vezes	1 – 10	em contato com água, dependendo da pressão
Tempo de aplicação	segundos	aprox. 30	temperatura do ar e substrato
Temperatura de aplicação	°C	≥ 6; ≤ 35	temperatura do ar, substrato e material

Características — MC-Injekt 2700

Tipo de produto	Resina de Poliuretano
Estado	Líquido
Cor	Marrom
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura entre 10 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Componente A: latas de 20 litros Componente B: latas de 20 litros MC-KAT 27: caixa com 5 frascos de alumínio de 400 ml MC-Additiv FS: caixa com 5 frascos de alumínio de 400 ml
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-Injekt GL-95 TX



Gel acrílico polimérico de baixa viscosidade para o selamento de estruturas

Propriedades do equipamento

- Resina hidro estrutural base acrílica, baixa viscosidade, polimérico com tempo de reação controlável
- Impermeável à água
- Resistente aos ciclos de gelo e degelo
- Excelente aderência em substratos secos ou úmidos
- Excelente aderência em membranas de PEAD
- Altamente flexível e expansível quando em contato com água
- Segue as exigências da Agência Ambiental Alemã para uso em sistemas de reparo em estruturas de água potável

Áreas de aplicação

- Selamento de juntas, fissuras e vazios em estruturas de alvenaria e concreto em contato permanente com água
- Selamento em sistemas de revestimento de membrana de PEAD em contato permanente com água
- Selamento por detrás da estrutura através de injeção por área, em alvenaria ou concreto
- Avaliado de acordo com cenários de exposição REACH: longo período em contato com água, inalação periódica
- Classificação DIN EN 1504-5: U (S2) W (1) (2/3/4) (1/40)

Aplicação

Requisitos Gerais

Antes da injeção, devem ser determinadas as características da trinca. Os critérios mais importantes são: tipo, abertura, origem, grau de movimentação, condição e acesso. A trinca deve estar limpa, livre de partículas soltas, poeira, óleos e outros agentes contaminantes.

Preparação

Antes da injeção, os bicos de injeção devem ser instalados. Por favor, consulte a seção "Sistemas de Injeção MC" para maiores detalhes.

Mistura

MC-Injekt GL-95 TX possui dois componentes (A e B) que devem ser misturados no local da obra.

O componente A é formado pelos componentes A1, A2 e A3. Primeiramente coloque os componentes A2 e A3 dentro do componente A1 e misture por pelo menos um minuto.

O componente B é formado pelos componentes B e B1. O componente B é fornecido na forma de pó e B1 na forma de líquido. Adicione o componente B no componente B1 em função do tempo de reação desejado.

Componente B dissolvido em 100 kg do componente B1

4,0 kg (4,0 %)
2,0 kg (2,0 %)
1,0 kg (1,0 %)
0,5 kg (0,5 %)

Tempo de reação à 20 °C (aprox)

26 s
45 s
66 s
114 s

Injeção

MC-Injekt GL-95 TX deve ser injetado com a bomba de injeção bi-componente MC-I 700 ou outro equipamento adequado. A pressão máxima de injeção deve ser determinada no local

Limpeza

Dentro do tempo de trabalhabilidade do produto, todas as ferramentas e equipamentos de injeção podem ser limpos com água. Material parcialmente ou completamente endurecido só pode ser removido mecanicamente.

Segurança

Todos os trabalhos de injeção devem ser executados com o uso de roupa protetora e equipamentos apropriados.



Dados Técnicos — MC-Injekt GL-95 TX

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Proporção da mistura	em peso	110 : 2 : 8	A1 : A2 : A3
	em peso	27,5 : 0,5 : 2,0	A1 : A2 : A3
	em peso	0,5 : 100	B : B1 (padrão)
	em peso	120 : 100,5	A : B (solução)
	em peso	30 : 25,125	A : B (solução)
	em volume	1 : 1	A : B (solução)
Densidade	g/cm ³	aprox. 1,1	DIN 53 479
Viscosidade	mPa.s	aprox. 30	DIN EN ISO 3219
Alongamento	%	aprox. 150	DIN 52 455
Expansão	%	aprox. 20 – 30	na água à 20 °C
Alongamento na ruptura	%	aprox. 396	DIN 52 455
pH		aprox. 9,0	produto curado
Tempo de aplicação	segundos	26 – 114	
Temperatura de aplicação	°C	≥ 1; ≤ 40	temperatura do ar, material e substrato

Características — MC-Injekt GL-95 TX

Tipo de produto	Resina acrílica
Estado	Líquido
Cor	Azul
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura entre 5 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens (peso líquido)	Componente A1: galão de 27,5 kg e tambor de 110 kg Componente A2: frasco de 0,5 kg e caixa com 4 frascos de 0,5 kg Componente A3: frasco de 2,0 kg e 8,0 kg Componente B : frasco de 0,5 kg e caixa com 4 frascos de 0,5 kg Componente B1: galão de 25 kg e tambor de 100 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os dados técnicos se referem à temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Elevada flexibilidade e durabilidade
- Elevado alongamento
- Alta capacidade em absorver movimentação das estruturas
- Resistente aos raios UV e intempéries
- Permitido uso em estruturas de água potável
- Disponível em diferentes formatos e dimensões
- Elevada resistência ao ataque químico, desde materiais alcalinos até ácidos
- Fácil moldagem através de sopradores térmicos


Áreas de aplicação

- Juntas de dilatação e juntas de construção
- Indicado para vedação de juntas em barragens, vertedouros, túneis, reservatórios, canais, solos, ETE's, ETA's

Aplicação

Escolha do perfil

Alguns fatores devem ser observados para escolha do perfil adequado para cada situação. Além da própria finalidade, devem ser consideradas a pressão hidrostática a ser exercida na junta, dimensões da estrutura e disposição da armadura.

Tipo		Pressão hidrostática (m.c.a.)	Obs.
	I-22	até 5	Pouca deformação e estruturas esbeltas
	O-12	até 5	Pouca deformação e estruturas esbeltas
	O-22	até 30	Média deformação e estruturas medianas
	O-32	até 80	Alta deformação e estruturas grandes
	O-33	até 80	Alta deformação e estruturas grandes
	O-35/6	até 80	Alta deformação e estruturas grandes
	O-35/10	até 100	Alta deformação e estruturas grandes

Instalação do perfil

MC-Junta Elástica deve ser fixada com grampos ou estribos em armaduras ou fôrmas de maneira que a sua posição de instalação não seja alterada no momento da concretagem (lançamento e adensamento).

Para garantir a estanqueidade da estrutura, deve-se evitar falhas de concretagem ao redor e ao longo do perfil com um adensamento uniforme junto às abas. Em regiões com densa concentração de armaduras, deve-se observar o espaçamento entre o perfil e a barra de aço para que haja um perfeito preenchimento de concreto. Se necessário, modificar o traço do concreto em relação ao tamanho do agregado máximo.

A solda é feita topo a topo através de sopradores térmicos numa temperatura média de 150 °C.

As seções devem ser cortadas em ângulos retos e aquecidas utilizando uma chapa metálica previamente aquecida. Assim que as seções derreterem em contato com a chapa metálica aquecida, retira-se a mesma e então os topos dos perfis são pressionados um ao outro e unidos.

Também são fornecidas peças pré-fabricadas em formatos de "T", "I", "L" na transversal e "L" na longitudinal.

Dados Técnicos — MC-Junta Elástica

Característica	Unidade	Valor	Observações
Alongamento na ruptura	%	> 280	
Resistência à tração	MPa	> 12	
Dureza Shore A		80	
Temperatura de trabalho	°C	≥ - 40; ≤ 60	

Características — MC-Junta Elástica

Tipo de Produto	Termoplástico de cloreto de polivinila (PVC)
Cor	Amarelo
Estado	Perfil extrudado flexível
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado
Validade	5 anos a partir da data de fabricação
Embalagens	I-22: rolo de 25 m O-12: rolo de 25 m O-22: rolo de 25 m O-32: rolo de 20 m O-33: rolo de 20 m O-35/6: rolo de 20 m O-35/10: rolo de 20 m

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Monocomponente pronto para o uso, bastando misturar com água
- Excelente aderência, modificado com polímeros
- Pigmentação resistente a luz
- Excelentes propriedades adesivas
- Pode ser aplicada manualmente ou projetada
- Estável para aplicações em paredes e tetos

Áreas de aplicação

- Regularização e acabamento de superfícies de concreto aparente
- Estucamento fino e reparos em peças de pré-moldados de concreto

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Antes da aplicação de MC-Powertop F a superfície deve ser umedecida. Em substratos muito absorventes, o mesmo deve ser umedecido várias vezes.

Mistura

MC-Powertop F é monocomponente e deve ser misturado apenas com água até obtenção de uma argamassa homogênea e sem grumos.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação.

Proporção de mistura

Para 1 saco de 25 Kg de MC-Powertop F são necessários aproximadamente 6,5 a 6,75 kg de água. Como outros produtos cimentícios a quantidade de água pode variar levemente.

Aplicação

MC-Powertop F deve ser aplicado manualmente com desempenadeira de borracha. Para a aplicação projetada recomenda-se o uso de bombas que possuam ajuste de pressão e volume.

Acabamento superficial

Para se obter uma superfície lisa MC-Powertop F, após a aplicação, a superfície pode ser alisada com a esponja úmida. Remova todo o excesso de

água da esponja antes da aplicação.

A superfície seca poderá receber acabamento com lixa fina.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do MC-Powertop F depende das condições climáticas. Temperaturas mais altas diminuem o tempo de trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam.

Durante a aplicação, as temperaturas do substrato e do ambiente devem estar entre 5 °C e 35 °C.

Aplicação de várias camadas

Deve-se aplicar a segunda camada após o início de cura da primeira. Caso a primeira camada já esteja curada, deve-se umedecer a superfície.

Cura

Após a aplicação do MC-Powertop F a superfície deve receber rapidamente proteção contra a evaporação de água, protegendo-a contra a incidência direta de sol e vento.

Dados Técnicos — MC-Powertop F

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	0,25	
Consumo	Kg/m ² /mm	1,6	por mm de espessura
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura de aplicação	mm	6	máxima total
Condições para aplicação	°C	> 5; < 35	temperatura do ar e substrato
Proporção de mistura	partes em	100	MC-Powertop F
	peso	27 – 29	água

Características — MC-Powertop F

Tipo de produto	Argamassa polimérica
Estado	Pó
Cor	Cinza e cinza claro
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto e arejado
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagem	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Monocomponente pronto para o uso, bastando misturar com água
- Pode ser aplicado em demão única até 6 mm de espessura
- Excelente aderência, modificado com polímeros
- Pigmentação resistente a luz
- Boa consistência, pode ser aplicado logo após a remoção da forma
- Resistente às intempéries

Áreas de aplicação

- Trabalhos de regularização e acabamento de concreto aparente
- Recuperação e acabamento de pré-moldados de concreto

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. As superfícies devem ser ligeiramente umedecidas. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Para o preenchimento de áreas profundas utilizar antes produtos da linha PowerTop G.

MC-Quicktop não deve ser aplicado em superfícies sujeitas a carregamento mecânico.

Mistura

MC-Quicktop deve ser misturado apenas com água. Recomenda-se o uso de um misturador mecânico de baixa rotação. Misture até a obtenção de uma argamassa homogênea e sem grumos.

Proporção de Mistura

Para 1 saco de 25 kg de MC-Quicktop são necessários aproximadamente 5,25 a 5,5 litros de água.

Como outros produtos cimentícios, a quantidade de água pode variar levemente. Tempo de trabalhabilidade

O tempo de trabalhabilidade é de aproximadamente 30 a 40 minutos (20° C). Temperaturas baixas aumentam o tempo de trabalhabilidade, enquanto as altas o diminuem.

Deve-se preparar apenas a quantidade de produto para ser utilizada no tempo indicado.

Aplicação

Durante a aplicação, a temperatura do ambiente e do substrato devem estar entre 5 °C e 35 °C.

A aplicação deve se feita com desempenadeira de borracha.

A espessura máxima deve ser de 6 mm.

Para um melhor acabamento, após a aplicação, a superfície pode ser alisada com a esponja úmida. Remova todo o excesso de água da esponja antes da aplicação.

Durante o alisamento, remova da esponja todos os resíduos de argamassa.

Cura

Para obter-se uma superfície de boa qualidade, é indispensável uma cura eficiente. Por esta razão, a cura das superfícies tratadas com MC-Quicktop deve ser executada de modo a evitar a rápida evaporação da água. Cuidados especiais também devem ser tomados em condições de muito sol e vento.

Dados Técnicos — MC-Quicktop

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	0,50	
Densidade	g/cm³	1,35	argamassa fresca
Resistência à compressão	MPa	3,0	1 dia
		15,0	28 dias
Consumo	kg/m²/mm	1,4	por mm de espessura
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura máxima	mm	6	
Proporção de mistura	partes em peso	100	MC-Quicktop
	partes em peso	21 – 22	água
Condições para aplicação	°C	> 5; < 35	temperatura do ar e substrato

Características — MC-Quicktop

Tipo de produto	Argamassa polimérica
Estado	Pó
Cores	Cinza, cinza claro, cinza escuro e cinza concreto
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto e arejado
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagem	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Penetração de solução alcalina no concreto por absorção e difusão
- Aumenta o pH da água encontrada nos poros e capilaridades do cobrimento de concreto
- Realcalinização do cobrimento de concreto visando a repassivação da armadura
- Dosagens formuladas para uma maior penetração e avanço da frente de realcalinização
- Formuladas com matérias-primas selecionadas para não provocar reações deletérias ao concreto e a armadura

Áreas de aplicação

- Realcalinização de estruturas de concretos carbonatadas: pré-moldados, fachadas, garagens, pontes e túneis
- Manutenção preventiva de estruturas de concreto submetidas a ambientes com agressividade (moderada a alta)
- Metodologia de reparo M7.4 "Realcalinização de concreto carbonatado por difusão natural" de acordo com norma EN 1504

Aplicação

Descrição do produto

O concreto é um material poroso e permeável que permite a penetração de umidade e CO₂ nas porosidades e capilaridades do concreto. Quando a frente de carbonatação atinge a barras de aço das camadas mais externas, o cobrimento de concreto carbonatado perde a capacidade de proteção da armadura e inicia o processo de corrosão da armadura despassivada.

MC-ReALC é uma solução de eletrólitos alcalinos e deve ser aplicado diretamente sobre o concreto carbonatado, permitindo a absorção e difusão natural de íons hidroxilas, provocando a realcalinização do concreto, recuperando a passividade e proteção das barras de aço inseridas na zona realcalinizada.

Aplicação

MC-ReALC deve ser aplicado diretamente sobre o concreto carbonatado em no mínimo 5 demãos, com consumo de 150 ml/m² por demão, em intervalos de aprox. 30 minutos (consumo mínimo de 450 ml/m²). As superfícies a serem tratadas devem estar limpas e livres de sujeira, óleos, produtos de cura, eflorescência ou outros materiais estranhos com jateamento de água com pressão efetiva mínima de 3.000 psi.

Antes da aplicação da primeira demão da solução realcalinizante, a superfície deve estar seca, para que o fenômeno da absorção seja potencializado. Após a 5ª demão, existirá uma grande diferença de concentração e de pH entre a superfície do concreto e as regiões mais internas carbonatadas. Os íons alcalinos e as hidroxilas se difundirão rapidamente através do cobrimento da armadura, promovendo o controle da velocidade de corrosão das armaduras.

Realcalinização por difusão natural

MC-ReALC deve ser aspergido sobre a superfície com um pulverizador costal (spray), pintado com trincha ou espalhado com vassoura de pelo de cerdas flexíveis em superfícies horizontais. Quando aplicado em superfícies irregulares, o MC-ReALC deve ser espalhado sobre a superfície para que nenhum empoçamento seja visível.

Precaução

MC-ReALC é altamente alcalino e pode causar irritação na pele e olhos. Portanto recomendamos o uso de equipamentos de proteção durante o manuseio e aplicação.

Dados Técnicos — MC-ReALC

Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	1,02	
Consumo, por demão **	ml/m ²	150	necessário 5 demãos
Intervalo entre demãos	minutos	30	
pH		11 a 12	

Características — MC-ReALC

Tipo de produto	Realcalinizador de concreto
Base	Eletrólitos alcalinos
Estado	Líquido
Cor	Amarelo
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Tambor de 200 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

* Todos os testes foram realizados em temperatura de 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar.

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

MC-Reinigungsmittel U

Agente de limpeza de uso universal



Propriedades

- Utilizado para remoção de resinas epóxi e poliuretano

Áreas de aplicação

- Limpeza de bombas de injeção e ferramentas

Aplicação

MC-Reinigungsmittel U deve ser vertido em um recipiente apropriado. As ferramentas devem ser saturadas com o produto e posteriormente limpas com o auxílio de um pincel.

Favor verificar as informações contidas na ficha de segurança antes de utilizar o produto.



Dados Técnicos — MC-Reinigungsmittel U			
Característica	Unidade	Valor*	Observações
Densidade	g/cm ³	0,85	

Características — MC-Reinigungsmittel U	
Tipo de produto	Agente de limpeza
Estado	Líquido
Cor	Transparente
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura entre 10 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Caixa com 4 galões de 5 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Revestimento mineral de alta resistência química para impermeabilização e proteção de estruturas

Propriedades

- Sinteticamente modificado
- Bicomponente
- Alta resistência a substâncias agressivas – pH 3,5 a 14
- Alta resistência a abrasão
- Permite a difusão de vapor de água
- Aprovado para uso em estruturas que armazenam água potável
- Excelente aderência em substratos minerais
- Impermeável
- Pode ser aplicado manualmente ou projetado

Áreas de aplicação

- Reparo e proteção de estruturas de concreto
- Estações de tratamento de água, esgoto e efluentes
- Reservatórios de água potável
- Galerias e calhas de esgoto
- Bacias de contenção

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo, íntegro e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes.

A resistência ao arranque deve ser $\geq 1,5$ MPa.

Antes da aplicação a superfície deve ser pré-umedecida, porém, durante a aplicação a superfície não pode estar saturada com água.

Mistura

MC-RIM F consiste em um componente em pó (MC-RIM F) e um líquido (MC-Aditiv RBI) já fornecido pré-dosado. MC-Aditiv RBI deve primeiramente ser adicionado e misturado à água. Adicionar então à mistura o MC-RIM F e misturar até a obtenção de um produto homogêneo.

A consistência para a aplicação manual ou projetada deve ser ajustada através da quantidade de água na mistura líquida.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação.

Proporção de mistura

MC-RIM F – 100 partes em peso
MC-Aditiv RBI – 6 partes em peso
Água – 10 a 12 partes em peso

Aplicação

MC-RIM F pode ser aplicado manualmente ou projetado. Antes da aplicação o substrato deve ser umedecido.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do MC-RIM F depende das condições climáticas. Temperaturas altas diminuem o tempo de trabalhabilidade enquanto as baixas o aumentam.

Durante a aplicação a temperatura do substrato e ambiente devem estar entre 5 °C e 35 °C.

Cura

Cuidados especiais devem ser tomados para evitar a rápida secagem do MC-RIM F, inclusive contra a incidência direta de sol e chuva.

Recomendamos a realização de cura com água ou com o agente de cura Emcoril S.

Para que o MC-RIM F entre em contato permanente com água deve-se aguardar pelo menos 5 dias.

Dados Técnicos — MC-RIM F

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	1	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,05	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m²/mm	1,75	MC-RIM F
	kg/m²/mm	0,11	MC-Aditiv RBI
Resistência à compressão	MPa	18,0	1 dia
NBR 13279:2005	MPa	40,0	7 dias
	MPa	55,0	28 dias
Resistência ao arrancamento	MPa	2,5	28 dias
Tempo de trabalhabilidade	minutos	45	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	2	mínima por camada
	mm	5	máxima por camada
	mm	10	máxima total
Proporção de mistura	partes em peso	100	MC-RIM F
		6	MC-Aditiv RBI
		10 – 12	água
Condições de aplicação	°C	≥ 5 ; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Características — MC-RIM F

Tipo de produto	Revestimento para impermeabilização e proteção
Estado	Pó / Líquido
Cor	MC-RIM F – pó cinza MC-Aditiv RBI – líquido cinza Mistura – acinzentada
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	MC-RIM F – saco de 25 kg MC-Aditiv RBI – balde de 3,0 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Revestimento mineral de alta resistência química para impermeabilização e proteção de superfícies horizontais ou com baixa declividade

Propriedades

- Monocomponente
- Alta retenção de água
- Aberto a difusão de vapor de água
- Impermeável a água, resistente ao contato permanente de água
- Alta resistência inicial
- Classe de exposição 1 a 4 de acordo com a NBR 6118:2003
- Resistência a abrasão classe CT-C60 de acordo com a EN 13.813

Áreas de aplicação

- Proteção de superfícies de elementos de concreto contra efluentes industriais numa faixa de pH entre 14 e 3,5
- Aplicação somente em superfícies horizontais ou com baixa declividade

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Antes da aplicação de MC-RIM H a superfície deve ser umedecida. Em substratos muito absorventes, o mesmo deve ser umedecido várias vezes.

Ponte de aderência

Antes da aplicação de MC-RIM H, a ponte de aderência Zentrifix KMH deve ser aplicada sobre o substrato já preparado. MC-RIM H deve ser aplicado sobre a ponte de aderência ainda fresca (fresco no fresco).

Mistura

MC-RIM H é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado a água e misturado até obtenção de uma argamassa homogênea.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. Não é permitida a mistura manual ou de pequenas quantidades. O produto deve ser misturado por pelo menos 5 minutos.

Proporção de mistura

100 partes peso MC-RIM H
9 – 10 partes em peso água

Para cada saco de 25 kg de MC-RIM H devem ser adicionados 2,25 a 2,5 litros de água. Como todo produto cimentício a quantidade de água pode apresentar pequena variação.

Aplicação

MC-RIM H deve ser aplicado somente manualmente. Desempenadeiras ou ferramentas de acabamento devem ser usadas na aplicação. Devendo ser assegurada uma aplicação sem segregações e descontinuidades. Devem ser utilizadas mestras para o controle da espessura de aplicação. Todas as juntas do substrato devem ser respeitadas e será necessário o arredondamento dos cantos de paredes com o piso.

Acabamento

Após a aplicação, o MC-RIM H pode ser alisado e polido com equipamento padrão. Para aumentar o nível de alisamento e fechamento das porosidades, o polimento do MC-RIM H deve repetido até atingir um acabamento vítreo.

Cura

Cuidados especiais devem ser tomados para evitar a rápida secagem do MC-RIM H, inclusive contra a incidência direta de sol e chuva. Recomendamos a realização de cura com agente de cura química Emcoril S. Para que o MC-RIM H entre em contato com água deve-se aguardar pelo menos 1 dia à 20 °C.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do MC-RIM H depende das condições climáticas. Temperaturas altas diminuem o tempo de trabalhabilidade enquanto as baixas o aumentam.

Dados Técnicos — MC-RIM H

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	3	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,27	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m²/mm	2,05	MC-RIM H
	kg/m²	1,1	Zentrifix KMH
Resistência à compressão	MPa	22,2	1 dia
NBR 13279:2005	MPa	54,0	7 dias
	MPa	59,3	28 dias
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Resistência ao contato com água	dias	1	20 °C
Tempo de cura	dias	5	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	9	mínima por camada
	mm	50	máxima por camada
	mm	50	máxima total
Proporção de mistura	partes em peso	100	MC-RIM H
		9 – 10	água
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 30	temperatura do ar, material e substrato

Características — MC-RIM H

Tipo de produto	Revestimento para impermeabilização e proteção
Estado	Pó
Cor	cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Retarda o tempo de pega da superfície de concreto
- Permite a obtenção de superfícies rugosas
- Melhora a aderência em juntas de concretagem
- Facilita o tratamento de juntas de concretagem
- Evita o apicoamento do concreto

Áreas de aplicação

- Juntas de concretagem
- Concretos que serão estucados
- Peças com agregados expostos

Aplicação**Método de atuação**

MC-SR é um produto líquido utilizado para retardar o tempo de pega superficial do concreto.

MC-SR deve ser aplicado com equipamento de "spray" diretamente sobre as superfícies de concreto.

MC-SR pode ser aplicado com trincha ou equipamento de "spray" diretamente sobre o concreto até 1 hora após a concretagem. No dia seguinte, deve ser removida a camada superficial de concreto com uma escova ou hidrojateamento.

Consumo

MC-SR pode ser aplicado puro ou diluído na proporção de 1:1 conforme o grau de profundidade de retardo desejado.

O consumo estimado é de 200 a 250 g/m².

Para a determinação exata do consumo, recomendamos a execução de testes no local da obra.

Dados Técnicos — MC-SR

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,03	
pH		9 – 10	
Consumo	g/m ²	200 – 250	dependendo do substrato
Condições de aplicação	°C	> 5 < 35	temperatura do ar e do substrato

Características — MC-SR

Tipo de produto	Retardador de pega superficial
Estado	Líquido
Cor	Amarelo
Armazenagem	Armazenar os tambores em local seco, coberto e arejado. Para entregas a granel o produto deve ser mantido dentro dos reservatórios instalados em local previamente definido. 12 meses a partir da data de fabricação
Validade	
Embalagens (peso líquido)	Tambor de 200 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Perfil hidroexpansivo de base bentonítica/butílica
- Impermeável
- Facilidade e rapidez na instalação
- Preenche vazios e falhas de concretagem em juntas
- Resiste a pressões hidrostáticas
- Flexível, pode ser instalado em superfícies irregulares

Áreas de aplicação

- Vedação de juntas de concretagem, horizontais e verticais, de túneis, reservatórios de efluente, reservatórios de água potável e outras estruturas hidráulicas
- Vedação de tubos metálicos (inserts) e perfis metálicos H
- Vedação de concreto novo com concreto existente
- Vedação de encaixes de tubos de concreto

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo, íntegro e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. A superfície deve estar seca.

Aplicação

O perfil deve ser posicionado de tal forma que o cobrimento de concreto seja de pelo menos 50 mm, promovendo assim, um preenchimento gradual da junta ou vazio do concreto. A estrutura de concreto deve ter no mínimo 200 mm de espessura.

O perfil deve ser fixado através de pregos de aço ou arame, de modo que não se desloque no momento da concretagem. Para aderir o perfil no substrato, poderá ser utilizado o selante de poliuretano MC-Flex PU 25. Neste caso, para evitar o deslocamento do perfil, aguardar pelo menos 3 horas para a concretagem. MC-Water Stop não é auto-adesivo.

No caso de emenda, unir as extremidades num corte de 45°, formando uma linha de perfil contínuo. Não sobrepor as extremidades, evitando o transpasse.

Limitação

MC-Water Stop não foi desenvolvido e não é indicado para junta de dilatação ou qualquer outra junta de movimentação.

Dados Técnicos — MC-Water Stop

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,80	
Dimensões	mm	25 x 19	seção retangular
Pressão Hidrostática máxima	mca	60	
Expansão	%	300	espaço não confinado
VOC	g/L	0	
Condições de aplicação	°C	> 5 ; < 35	temperatura do ar, material e substrato
Consumo de MC-Water Stop	m	1,0	por metro de junta (pode ter mais de uma linha de perfil por junta, tubo ou perfil metálico)
Consumo de MC-Flex PU 25	ml	35	por metro de perfil

Características — MC-Water Stop

Tipo de produto	Bentonita
Estado	Sólido, maleável
Cor	Preta
Armazenagem	Armazenagem Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura entre 5 °C e 35 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Embalagem Caixa contendo 30 m (6 rolos). Peso bruto: 28,0 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades

- Melhora a aderência do chapisco ou argamassa ao substrato
- Melhora a trabalhabilidade da argamassa
- Proporciona melhor plasticidade para a argamassa
- Reduz consideravelmente as fissuras de retração
- Aumenta a coesão das argamassas
- Total compatibilidade com cimento Portland

Áreas de aplicação

- Chapisco em alvenaria, isopor (EPS) e concreto
- Chapisco rolado e projetado
- Adesivo para argamassas de reparo
- Adesivo para argamassas de regularização
- Plastificante e retardador para gesso

Aplicação

Preparo da Superfície:

A superfície deve estar limpa e livre de partículas soltas, poeira, óleos, desmoldantes, nata de cimento e outros contaminantes. O substrato deve apresentar uma boa rugosidade. O substrato deverá ser umedecido e não saturado.

Preparo da Superfície:

A superfície deve estar limpa e livre de partículas soltas, poeira, óleos, desmoldantes, nata de cimento e outros contaminantes. O substrato deve apresentar uma boa rugosidade. O substrato deverá ser umedecido e não saturado.

Mistura:

Murafan 38 deverá ser misturado em conjunto com a água de amassamento que posteriormente será adicionado a um traço de relação cimento / areia.

Aplicação:

Murafan 38 deve ser utilizado de acordo com as recomendações de traços e consumos informados em nossa ficha técnica. Os traços são recomendados em volume.

Traço (Volumes):

•Chapisco Tradicional (Interno):

Cimento / Areia (1:3) - Murafan 38 / Água (1:3)

•Chapisco Tradicional (Externo):

Cimento / Areia (1:3) - Murafan 38 / Água (1:3)

•Argamassa Fina de Regularização:

Cimento / Areia (1:2) - Murafan 38 / Água (1:3)

•Argamassa de Reparo:

Cimento / Areia (1:2) - Murafan 38 / Água (1:3)
1 cm espessura.

•Aplicação em Gesso:

Murafan 38 / Água / Gesso - (1:2:4)

Dados Técnicos — Murafan 38

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm³	1,01	
pH		alcalino	

Características — Murafan 38

Tipo de produto	Copolímeros a base de PVA
Estado	Líquido
Cor	Branco
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 25 ° C.
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagens	Balde de 18kg Tambor de 200kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Murafan 39

Adesivo polimérico de base acrílica



Propriedades

- Melhora a aderência
- Melhora a elasticidade
- Reduz consideravelmente as fissuras de retração
- Melhora a trabalhabilidade

Áreas de aplicação

- Produção de argamassas de reparo
- Produção de argamassas de regularização
- Ponte de aderência

Aplicação

Murafan 39 pode ser utilizado para a produção de pontes de aderência, argamassas de reparo e rebocos. O uso de Murafan 39 produz materiais com excelente aderência, resistência à abrasão e a carregamentos mecânicos.

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. Antes da aplicação, as superfícies devem ser ligeiramente umedecidas.

Ponte de aderência

Para a produção de uma ponte de aderência recomenda-se uma mistura de uma parte de cimento, uma de areia (0,1 mm) e Murafan 39 (diluído em uma parte de água). Misture até a obtenção de uma consistência de pintura.

Argamassas de reparo e reboco

Dependendo da aplicação para a produção de argamassas de reparo e reboco, Murafan 39 pode ser diluído em até 3 partes de água.

Para se obter a proporção de mistura exata para cada projeto, recomendamos a análise do cimento e do agregado utilizados bem como a execução de testes preliminares no local da obra para determinar a proporção de mistura ideal dos materiais.

Mistura

Para se obter uma mistura adequada, recomendamos o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação.

Para a obtenção de um produto homogêneo, normalmente o tempo de mistura deve ser de pelo menos 3 minutos.

Cura

Deve-se prevenir que a argamassa produzida com Murafan 39 seque muito rápido através da cura com água ou utilizando-se o agente de cura Emcoril.

Dados Técnicos — Murafan 39

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,01	
pH		7-9	

Características — Murafan 39

Tipo de produto	Adesivo polimérico base acrílica
Estado	Líquido
Cor	Branco
Armazenagem	Armazenar os tambores em local seco, coberto e arejado. Para entregas a granel o produto deve ser mantido dentro dos reservatórios instalados em local previamente definido.
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagens (<i>peso líquido</i>)	Bombona de 5kg Balde de 18kg Tambor de 200kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Ortolan SEP 771

Desmoldante ecológico em emulsão



Propriedades

- Biodegradável
- Sem solventes
- Praticamente sem odor
- Fácil aplicação por spray
- Livre de óleos minerais
- Efeito desmoldante diferenciado
- Pronto para uso
- Minimiza a oxidação e a corrosão, com o filme separador intacto

Áreas de aplicação

- Adequado para fôrmas de madeira, metálicas e plásticas
- Produção de superfícies de concreto aparentes com acabamento superior
- Produção de pré-fabricados
- Fôrmas aquecidas até + 80 °C

Aplicação

Métodos de aplicação

Ortolan SEP 771 deve ser aplicado de modo uniforme, mas com moderação, sobre fôrmas secas, limpas e livres de resíduos de concreto, através de uma trincha larga, estopa, esponja plástica ou equipamento de spray adequado. A superfície da fôrma pode estar úmida; qualquer resíduo de óleo deve ser completamente removido. Em temperaturas abaixo de zero a emulsão perde a sua estabilidade de armazenagem e deve ser aplicado o mais rápido possível.

Ortolan SEP 771 forma um filme impermeável sobre a fôrma apenas após a água ter evaporado. O tempo de evaporação depende da temperatura, umidade do ar e ventilação. Caso seja necessário, o filme desmoldante que se forma pode ser esfregado novamente para assegurar uma distribuição melhor e mais uniforme. Depois o concreto pode ser lançado na fôrma imediatamente. Ortolan SEP 771 cria na superfície de concreto um acabamento clareado e liso.

Consumo

O consumo depende do tipo e porosidade das formas utilizadas. Como referência, sugerimos a aplicação de 20 ~35 ml / m² para formas não absorventes.



Dados Técnicos — Ortolan SEP 771

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	0,98	
Rendimento	ml/m ²	20 a 35	para fôrmas não absorventes
Ponto de fulgor	°C	80	temperatura da fôrma

Características — Ortolan SEP 771

Tipo de produto	Desmoldante
Forna	Emulsão aquosa
Cor	Branco leitoso
Consistência	Líquida
Armazenagem	Armazenar os tambores em local seco, coberto e arejado.
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagens (peso líquido)	Tambor de 200 litros
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Ortolan SEP 791

Desmoldante em pasta para fôrmas lisas



Propriedades

- Biodegradável;
- Desmoldante em pasta;
- Forma um filme resistente ao intemperismo;
- Livre de solventes;
- Pouco odor;
- Amigável ao ambiente;
- Grande efeito desmoldante;
- Pronto para o uso.

Áreas de aplicação

- Fôrmas lisas de aço, plásticas e madeiras plastificadas;
- Especialmente adequadas para moldes detalhados em produções pré-moldadas;
- Adequadas para superfícies de concreto aparente de alta qualidade.

Aplicação

Ortolan SEP 791 deve ser aplicado de modo uniforme, mas com moderação, sobre fôrmas secas, limpas e livres de resíduos de concreto, através de uma estopa, esponja plástica ou para grandes áreas, um rodo de borracha.

formas utilizadas. Como referência, sugerimos a aplicação de 15 ~30 g/m².

Ortolan SEP 791 é um desmoldante em pasta que pode ser amolecido através de aquecimento para aplicação em temperaturas baixas. Ortolan SEP 791 forma um filme repelente a água após 2 horas após aplicação a 20 °C. Posteriormente, o concreto pode ser lançado dentro da fôrma. O consumo depende do tipo e porosidade das



Dados Técnicos — Ortolan SEP 791

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	aprox. 0,80	
Consumo	g/m ²	15 a 30	depende do tipo de fôrma e aplicação
Ponto de fulgor	°C	> 130	

Características — Ortolan SEP 791

Tipo de produto	Desmoldante
Base	Cera de parafina
Cor	Amarela
Consistência	Pasta
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto e arejado.
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagens (peso líquido)	Balde de 11 kg, paletes com 33 baldes de 11 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Ortolan SEP SR



Retardador de pega superficial para concreto aplicado na fôrma

Propriedades

- Retarda o tempo de pega da superfície de concreto
- Permite a obtenção de superfícies rugosas
- Evita o apicoamento do concreto

Áreas de aplicação

- Barreiras sonoras de pré-moldados
- Peças em geral com agregados expostos

Aplicação

Método de atuação

ORTOLAN SEP SR é um produto líquido utilizado para retardar o tempo de pega superficial do concreto.

ORTOLAN SEP SR é aplicado diretamente sobre as fôrmas.

ORTOLAN SEP SR deve ser aplicado com trincha ou equipamento de "spray". Após a remoção da fôrma no dia seguinte, deve ser removida a camada superficial de concreto com uma escova ou hidrojateamento.

Consumo

O consumo estimado é de 200 a 300 g/m², conforme o grau de profundidade de retardo desejado.

Para a determinação exata do consumo, recomendamos a execução de testes no local da obra.



Dados Técnicos — Ortolan SEP SR

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,23	
pH		3	
Condições mínimas de aplicação	°C	> 5	temperatura do ar e do substrato

Características — Ortolan SEP SR

Tipo de produto	Retardador de Pega
Estado	Líquido
Cor	Castanho escuro
Armazenagem	Armazenar os tambores em local seco, coberto e arejado.
Validade	12 meses a partir da data de fabricação
Embalagens (<i>peso líquido</i>)	Tambor de 250 kg Balde de 15 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.



Propriedades do equipamento

- Aumenta a resistência à abrasão
- Aumenta a dureza superficial
- Evita a formação de pó
- Não é tóxico
- Não necessita de tempo e substrato seco para a aplicação
- Não requer primer ou cura
- Baixo custo de aplicação

Áreas de aplicação

- Pisos Industriais
- Garagens e estacionamentos
- Postos de gasolina

Aplicação

Aplicação

Quickset já vem pronto para o uso e deve ser aplicado diretamente sobre o concreto em uma demão única.

Concretos com até 28 dias de idade

Quickset deve ser aspergido sobre a superfície com um pulverizador (spray) imediatamente após o desempenamento. É importante que o Quickset seja aplicado em toda a superfície logo que a mesma estiver firme o suficiente para permitir o tráfego. Isto assegurará uma cura mais eficiente do concreto. Mantenha toda a superfície úmida por um período de 30 minutos, espalhando o excesso sobre as partes secas ou aspergindo novamente o produto.

Assim que o Quickset comece a secar (aproximadamente 1 hora), umedeça levemente a superfície com água limpa para ajudar a penetração e trazer para a superfície os álcalis do cimento.

Logo que o Quickset comece a secar novamente, lave a superfície com bastante água removendo com um rodo todo o excesso de produto, os álcalis e qualquer material impuro que emergir na superfície, deixando-a superfície totalmente seca.

Concretos com mais de 28 dias de idade

As superfícies a serem tratadas devem estar limpas e livres de sujeira, óleos, produtos de cura, eflorescência, empoçamento de água ou outros materiais estranhos. Concretos novos devem estar curados por no mínimo um mês antes do tratamento.

Aplique Quickset com trincha, escovão de cerdas flexíveis, rodo ou spray. Quando aplicado com rodo, Quickset deve ser espalhado sobre a superfície para que nenhum empoçamento ou excesso de líquido seja visível. Espalhe ou enxugue qualquer empoçamento. Se o Quickset for aplicado com spray, um espargidor tipo agrícola pode ser usado e o líquido deve ser aplicado de uma maneira uniforme de modo a não ter nenhum empoçamento. Do mesmo modo que a aplicação com rodo qualquer excesso deve ser imediatamente enxugado ou espalhado.

Cura

Normalmente Quickset cura em aproximadamente uma hora. O tempo de cura pode ser influenciado pela temperatura e umidade. Temperaturas mais altas diminuem o tempo de cura enquanto as baixas o aumentam. Recomenda-se um período mínimo de 24 horas antes de se permitir o tráfego sobre a área tratada.

Consumo

O consumo pode variar dependendo das condições da superfície do concreto. Para se determinar o consumo ideal, recomenda-se que seja executada uma área de teste. O consumo estimado é de aproximadamente 300 g/m².

Precaução

Quickset é altamente alcalino e pode causar irritação na pele e olhos. Portanto recomendamos o uso de equipamentos de proteção durante o manuseio e aplicação.

Dados Técnicos — Quickset

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,15	
Consumo**	kg/m ²	0,3	
pH		11 – 12	

Dados Técnicos — Quickset

Tipo de produto	Endurecedor de superfície
Base	Silicato de sódio
Estado	Líquido
Cor	Amarelo
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Balde de 20 kg Tambor de 230 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

** Os valores de consumo dependem da rugosidade, absorção e tipo de substrato. Para determinar o consumo específico recomendamos um teste em campo.

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Xypex Admix C-500

Aditivo para impermeabilização e proteção do concreto



Propriedades

- Resiste a pressões hidrostáticas positivas e negativas
- Torna-se parte integrante do concreto
- Alta resistência a substâncias agressivas – pH 3 a 11 (contato permanente) e pH 2 a 12 (contato temporário)
- Contribui para selamento de fissuras de até 0,4mm
- Permite a respiração do concreto
- Não tóxico
- Melhores custos de aplicação em comparação a outros métodos
- Sistema permanente
- Deve ser adicionado ao concreto no momento da dosagem, portanto, não está sujeito as restrições climáticas
- Aumenta a flexibilidade no cronograma da construção

Áreas de aplicação

- Reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto e piscinas
- Túneis e sistemas de Metrô, câmaras subterrâneas, fundações, estacionamentos e pré-moldados

Aplicação

Descrição do Produto

Xypex Admix C-500 é um aditivo único para impermeabilização, proteção e melhoria da qualidade do concreto. Embalado na forma de pó, XYPEX ADMIX C-500 consiste em uma mistura de cimento Portland, sílica e diversas substâncias químicas ativas. Quando adicionado ao concreto, as substâncias ativas reagem com a umidade do concreto fresco e com os subprodutos da reação de hidratação do cimento, causando uma reação catalítica. Esta reação gera uma formação cristalina insolúvel nos poros e capilaridades do concreto tornando-o permanentemente selado contra a penetração da água ou substâncias agressivas de qualquer direção e também protegido contra a deterioração mesmo em condições ambientais severas.

Dosagem

A dosagem recomendada do XYPEX ADMIX C-500 é de 2% do peso de cimento.

Nota:

1. A dosagem mínima do XYPEX ADMIX C-500 é de 6 kg/m³ e a máxima de 12 kg/m³.

2. Para aumentar a resistência química, otimizar a performance do concreto ou atender a solicitações e condições de projetos específicos, por favor, consulte o nosso departamento técnico para assistência na determinação da dosagem apropriada.

Procedimentos para o uso

Xypex Admix C-500 deve ser adicionado ao concreto no momento da sua dosagem e mistura. A sequência dos procedimentos para a adição varia dependendo do tipo de operação e equipamentos utilizados no canteiro de obra ou usina.

1. Concreto Usinado – Operação de Dosagem a Seco

Adicione no caminhão-betoneira Xypex Admix C-500 juntamente com 150 a 250 kg de agregado e 60 a 70% da água. Em seguida, misture por 3 minutos para assegurar que o Xypex Admix C-500 esteja bem distribuído dentro da água de amassamento. A seguir, adicione o restante do material e continue a mistura de acordo com as práticas padrão.

2. Concreto Usinado – Operação de Dosagem Úmida

Misture Xypex Admix C-500 com a água de amassamento para formar uma pasta bem fluida (por exemplo, de 6 a 9 kg de pó misturados com 10 litros de água) e carregue o balão do caminhão-betoneira. A seguir, o agregado, cimento e a água devem ser dosados e misturados de acordo com as práticas padrões, levando em conta a quantidade de água já colocada dentro do caminhão. Após a dosagem, misture o concreto por pelo menos 5 minutos para assegurar uma distribuição homogênea do Xypex Admix C-500.

3. Concreto Preparado em Obra – Operação c/ Betoneira

Adicione Xypex Admix C-500, a brita e a areia e misture por 3 minutos antes de adicionar o cimento e a água. O processo de mistura deve ser feito de acordo com as práticas padrões.

4. Concreto Usinado – Sacos Hidrossolúveis

Sacos hidrossolúveis do Xypex Admix C-500 poderão ser lançados diretamente no balão do caminhão-betoneira. Para detalhes do procedimento de adição e cuidados imprescindíveis para homogeneização, consulte nosso departamento técnico.

Nota:

1. Concreto contendo a Xypex Admix C-500 não exclui a exigência de projeto de controle de fissuras, tratamento em juntas de concretagem, lançamento, adensamento e cura, assim como medidas de reparo, tais como segregação, pontos de amarração de fôrma e fissuras além dos limites especificados.

Aplicação

Tempo de Pega e Resistência

O tempo de pega do concreto normalmente é influenciado pela composição química e física de seus ingredientes, temperatura do concreto e as condições climáticas. Xypex Admix C-500 é formulado especificamente para atender as modernas práticas do concreto que incorpora adições como cinzas volantes e escórias. Para a maioria das dosagens de concreto aditivadas com Xypex Admix C-500 não é esperado nenhuma alteração nas propriedades originais do concreto. Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilização em larga escala.

Concretos produzidos com Xypex Admix C-500 podem desenvolver resistências iniciais e finais maiores que o concreto comum. Recomendamos que testes sejam executados sob as condições de cada projeto para se determinar o tempo de pega e a resistência do concreto.

Limitações

No momento da dosagem do Xypex Admix C-500, a temperatura do ambiente deve estar acima de 4 °C.

Assistência Técnica

Para informações mais detalhadas sobre métodos de aplicação alternativos ou referentes a compatibilidade do tratamento XYPEX com outros produtos e tecnologias, por favor consulte o Manual de Aplicação XYPEX ou o nosso departamento técnico.

Precaução

Xypex Admix C-500 é alcalino e como outros produtos cimentícios pode causar irritação na pele e nos olhos.

Durante o manuseio, recomendamos o uso de roupas e equipamentos de proteção adequados. Instruções para evitar e tratar estes problemas estão claramente detalhados em todas as embalagens. Também mantemos uma ficha técnica de segurança com informações atualizadas sobre segurança e saúde para a proteção dos nossos funcionários e clientes. Caso seja necessário, por favor, consulte o nosso departamento técnico para obter uma cópia desta ficha técnica antes de usar ou armazenar o produto.

XYPEX™ é uma marca registrada de propriedade da XYPEX CHEMICAL CORPORATION.

Dados Técnicos — Xypex Admix C-500

Característica	Unidade	Valor	Observações
Massa específica aparente	g/cm³	1,10	argamassa seca
Massa específica absoluta	g/cm³	2,90	argamassa seca
Dosagem	%	2,0	do peso de cimento

Características — Xypex Admix C-500

Tipo de produto	Impermeabilização e proteção química
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura entre 7 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Saco de 25 kg Caixa com 21 kg (3 sacos hidrossolúveis de 7 kg) Caixa com 24 kg (3 sacos hidrossolúveis de 8 kg)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
VOC	Isento

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Xypex Admix C-500 NF

Aditivo para impermeabilização e proteção do concreto



Propriedades

- Resiste a pressões hidrostáticas positivas e negativas
- Torna-se parte integrante do concreto
- Alta resistência a substâncias agressivas – pH 3 a 11 (contato permanente) e pH 2 a 12 (contato temporário)
- Contribui para selamento de fissuras de até 0,4mm
- Permite a respiração do concreto
- Não tóxico
- Melhores custos de aplicação em comparação a outros métodos
- Sistema permanente
- Deve ser adicionado ao concreto no momento da dosagem, portanto, não está sujeito as restrições climáticas
- Aumenta a flexibilidade no cronograma da construção

Áreas de aplicação

- Reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto e piscinas
- Túneis e sistemas de Metrô, câmaras subterrâneas, fundações, estacionamentos e pré-moldados

Aplicação

Descrição do Produto

Xypex Admix C-500 NF é um aditivo único para impermeabilização, proteção e melhoria da qualidade do concreto. Embalado na forma de pó, XYPEX ADMIX C-500 NF consiste em uma mistura de cimento Portland, sílica e diversas substâncias químicas ativas. Quando adicionado ao concreto, as substâncias ativas reagem com a umidade do concreto fresco e com os subprodutos da reação de hidratação do cimento, causando uma reação catalítica. Esta reação gera uma formação cristalina insolúvel nos poros e capilaridades do concreto tornando-o permanentemente selado contra a penetração da água ou substâncias agressivas de qualquer direção e também protegido contra a deterioração mesmo em condições ambientais severas.

Dosagem

A dosagem recomendada do XYPEX ADMIX C-500 NF é de 1% do peso de cimento.

Nota:

1. A dosagem mínima do XYPEX ADMIX C-500 NF é de 3 kg/m³ e a máxima de 6 kg/m³.

2. Para aumentar a resistência química, otimizar a performance do concreto ou atender a solicitações e condições de projetos específicos, por favor, consulte o nosso departamento técnico para assistência na determinação da dosagem apropriada.

Procedimentos para o uso

Xypex Admix C-500 NF deve ser adicionado ao concreto no momento da sua dosagem e mistura. A sequência dos procedimentos para a adição varia dependendo do tipo de operação e equipamentos utilizados no canteiro de obra ou usina.

1. Concreto Usinado – Operação de Dosagem a Seco

Adicione no caminhão-betoneira Xypex Admix C-500 NF juntamente com 150 a 250 kg de agregado e 60 a 70% da água. Em seguida, misture por 3 minutos para assegurar que o Xypex Admix C-500 NF esteja bem distribuído dentro da água de amassamento. A seguir, adicione o restante do material e continue a mistura de acordo com as práticas padrão.

2. Concreto Usinado – Operação de Dosagem Úmida

Misture Xypex Admix C-500 NF com a água de amassamento para formar uma pasta bem fluida (por exemplo, de 6 a 9 kg de pó misturados com 10 litros de água) e carregue o balão do caminhão-betoneira. A seguir, o agregado, cimento e a água devem ser dosados e misturados de acordo com as práticas padrões, levando em conta a quantidade de água já colocada dentro do caminhão. Após a dosagem, misture o concreto por pelo menos 5 minutos para assegurar uma distribuição homogênea do Xypex Admix C-500 NF.

3. Concreto Preparado em Obra – Operação c/ Betoneira

Adicione Xypex Admix C-500 NF, a brita e a areia e misture por 3 minutos antes de adicionar o cimento e a água. O processo de mistura deve ser feito de acordo com as práticas padrões.

4. Concreto Usinado – Sacos Hidrossolúveis

Sacos hidrossolúveis do Xypex Admix C-500 NF poderão ser lançados diretamente no balão do caminhão-betoneira. Para detalhes do procedimento de adição e cuidados imprescindíveis para homogeneização, consulte nosso departamento técnico.

Nota:

1. Concreto contendo a Xypex Admix C-500 NF não exclui a exigência de projeto de controle de fissuras, tratamento em juntas de concretagem, lançamento, adensamento e cura, assim como medidas de reparo, tais como segregação, pontos de amarração de fôrma e fissuras além dos limites especificados.

Aplicação

Tempo de Pega e Resistência

O tempo de pega do concreto normalmente é influenciado pela composição química e física de seus ingredientes, temperatura do concreto e as condições climáticas. Xypex Admix C-500 NF é formulado especificamente para atender as modernas práticas do concreto que incorpora adições como cinzas volantes e escórias. Para a maioria das dosagens de concreto aditivadas com Xypex Admix C-500 NF não é esperado nenhuma alteração nas propriedades originais do concreto. Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilização em larga escala.

Concretos produzidos com Xypex Admix C-500 NF podem desenvolver resistências iniciais e finais maiores que o concreto comum. Recomendamos que testes sejam executados sob as condições de cada projeto para se determinar o tempo de pega e a resistência do concreto.

Limitações

No momento da dosagem do Xypex Admix C-500 NF, a temperatura do ambiente deve estar acima de 4 °C.

Assistência Técnica

Para informações mais detalhadas sobre métodos de aplicação alternativos ou referentes a compatibilidade do tratamento XYPEX com outros produtos e tecnologias, por favor consulte o Manual de Aplicação XYPEX ou o nosso departamento técnico.

Precaução

Xypex Admix C-500 NF é alcalino e como outros produtos cimentícios pode causar irritação na pele e nos olhos.

Durante o manuseio, recomendamos o uso de roupas e equipamentos de proteção adequados. Instruções para evitar e tratar estes problemas estão claramente detalhadas em todas as embalagens. Também mantemos uma ficha técnica de segurança com informações atualizadas sobre segurança e saúde para a proteção dos nossos funcionários e clientes. Caso seja necessário, por favor, consulte o nosso departamento técnico para obter uma cópia desta ficha técnica antes de usar ou armazenar o produto.

XYPEX™ é uma marca registrada de propriedade da XYPEX CHEMICAL CORPORATION.

Dados Técnicos — Xypex Admix C-500 NF

Característica	Unidade	Valor	Observações
Massa específica aparente	g/cm³	1,10	argamassa seca
Massa específica absoluta	g/cm³	2,90	argamassa seca
Dosagem	%	1,0	do peso de cimento

Características — Xypex Admix C-500 NF

Tipo de produto	Impermeabilização e proteção química
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura entre 7 °C e 25 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Saco de 20 kg Caixa com 24 kg (3 sacos hidrossolúveis de 8 kg)
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens
VOC	Isento

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Xypex Concentrado

Impermeabilização e proteção de concreto



Propriedades

- Resiste a pressões hidrostáticas positivas e negativas
- Torna-se parte integrante do concreto
- Altamente resistente contra substâncias químicas agressivas
- Alta resistência a substâncias agressivas – pH 3 a 11 (contato permanente) e pH 2 a 12 (contato temporário)
- Contribui para selamento de fissuras de até 0,4mm
- Permite a respiração do concreto
- Não tóxico
- Não necessita de tempo e substrato seco para aplicação
- Não pode ser furado, rasgado ou retirado da superfície
- Não requer primer, regularização ou proteção da superfície
- Pode ser aplicado tanto pelo lado positivo como pelo negativo
- Baixo custo de aplicação

Áreas de aplicação

- Reservatórios, estações de tratamento de água potável e esgoto, túneis e sistemas de metrô
- Camadas subterrâneas, fundações, estacionamentos e piscinas

Aplicação

Descrição do Produto

Xypex Concentrado é um tratamento químico único para impermeabilização, proteção e recuperação de estruturas de concreto e foi especialmente formulado para ser aplicado como uma pintura sobre estruturas de concreto já existentes. Embalado na forma de pó, **Xypex Concentrado** consiste em cimento Portland, sílica e diversas substâncias químicas com propriedades ativas. Quando misturado com água e aplicado como uma pintura sobre superfícies de concreto, suas substâncias químicas ativas penetram profundamente e reagem com os subprodutos da reação de hidratação do cimento causando uma reação catalítica. Esta reação gera uma formação cristalina insolúvel nos poros e capilaridades do concreto, tornando-o permanentemente selado contra a penetração da água e substâncias agressivas de qualquer direção e também protegido mesmo em condições ambientais severas.

Xypex Concentrado pode ser aplicado como uma demão única e como a primeira nas aplicações de duas demãos. Também pode ser aplicado na forma de Dry Pack para o reparo de trincas, juntas, segregações e outros defeitos no concreto.

Preparação da Superfície

A superfície de concreto a ser tratada, deve estar limpa, livre da camada superficial de pasta, sujeiras, filmes, tintas, revestimentos e outros agentes contaminantes. A superfície deve possuir um sistema capilar aberto para obter-se porosidade e sucção para o tratamento **XYPEX**. Superfícies muito lisas deverão ser lixadas ou jateadas com água ou areia.

Reparos Estruturais

Trincas, juntas de concretagem mal executadas e outros defeitos no concreto devem ser tratados previamente. Abra uma cavidade de 2,5 cm de largura por 4,0 cm de profundidade sobre o defeito e aplique uma demão de **Xypex Concentrado**. Após um período de secagem de 10 minutos, preencha a cavidade compactando manualmente ou mecanicamente **Xypex Concentrado** na forma de Dry Pack, que consiste na mistura de 1 parte de água e 6 de pó (a mistura deve apresentar a presença de torrões). Caso haja a presença de fluxo de água é necessária a aplicação de Xypex Patch'n Plug ao invés do Dry Pack. Neste caso, após a aplicação de Xypex Patch'n Plug deve-se aplicar uma demão de **Xypex Concentrado**. Para o tratamento de juntas de dilatação e trincas com movimentação devem ser utilizados produtos flexíveis.

Umedecendo o Concreto

Para garantir uma completa penetração dos agentes químicos ativos do sistema **XYPEX**, antes da aplicação o concreto deve ser totalmente molhado com água limpa até que fique saturado. Todo o excesso de água deve ser retirado antes da aplicação.

Aplicando Xypex

Xypex Concentrado pode ser aplicado com uma trincha, escovão (grandes superfícies horizontais) ou com equipamento de spray (por favor, consulte nosso departamento técnico para maiores informações). A espessura deve ser de no máximo 1,25 mm, caso contrário dificultará a cura apropriada. Caso seja necessária a aplicação de uma segunda demão, aplique uma demão de Xypex Modificado enquanto a primeira ainda esteja 'verde', porém após o início da secagem (máximo 48 horas).

Aplicação

Cura

Após a secagem inicial, deve-se realizar a cura através de um fino spray de água. Em condições normais, as superfícies devem ser umedecidas 3 vezes ao dia durante 2 dias. Em climas quentes podem ser necessárias mais de 3 aplicações por dia. Para uma cura adequada, o tratamento **XYPEX** necessita do contato como ar, portanto coberturas plásticas ou lonas não devem ser colocadas diretamente sobre o tratamento. Para piscinas, reservatórios, etc. **XYPEX** deve ser curado por 3 dias e depois devem ser aguardados mais 12 dias antes do enchimento. Para estruturas que contenham líquidos quentes ou corrosivos, a cura deverá ser feita por 3 dias seguidos de uma espera de 18 dias. Após a aplicação, as superfícies tratadas devem ser protegidas do sol, chuva e temperaturas negativas por um período de 48 horas. Caso seja necessária a utilização de uma cobertura plástica, ela deverá ter uma altura que permita a respiração do tratamento. Em certos casos o agente de cura química Xypex Gamma Cure pode ser utilizado em substituição à cura com água. Por favor, consulte nosso departamento técnico para maiores informações.

Assistência Técnica

Para informações mais detalhadas sobre métodos de aplicação alternativos ou referentes a compatibilidade do tratamento **XYPEX** com outros produtos e tecnologias, por favor consulte o Manual de Aplicação **XYPEX** ou o nosso departamento técnico.

Precaução

Xypex Concentrado é alcalino e como outros produtos cimentícios pode causar irritação na pele e nos olhos. Durante o manuseio, recomendamos o uso de roupas e equipamentos de proteção adequados. Instruções para evitar e tratar estes problemas estão claramente detalhados em todas as embalagens. Também mantemos uma ficha técnica de segurança com informações atualizadas sobre segurança e saúde para a proteção dos nossos funcionários e clientes. Caso seja necessário, por favor, consulte o nosso departamento técnico para obter uma cópia desta ficha técnica antes de usar ou armazenar o produto.

XYPEX™ é uma marca registrada de propriedade da XYPEX CHEMICAL CORPORATION.

Dados Técnicos — Xypex Admix Concentrado

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,05	argamassa seca
Consumo	kg/m ²	0,8 a 1,0	
Proporção da mistura			
0,8 kg/m ²	em volume	5 : 2 (pó : água)	aplicação com trincha
1,0 kg/m ²	em volume	3 : 1 (pó : água)	aplicação com trincha
0,8 kg/m ²	em volume	5 : 3 (pó : água)	aplicação com spray
Tempo de trabalhabilidade	minutos	20	caso a mistura sofra uma falsa pega, não adicione mais água, apenas mexa novamente

Características — Xypex Admix Concentrado

Estado	Pó
Embalagens	Saco de 25 kg
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Xypex Concentrado DS-1

Impermeabilização e proteção de concreto



Propriedades

- Resiste a pressões hidrostáticas positivas e negativas
- Torna-se parte integrante do concreto
- Alta resistência a substâncias agressivas – pH 3 a 11 (contato permanente) e pH 2 a 12 (contato temporário)
- Contribui para selamento de fissuras de até 0,4mm
- Permite a respiração do concreto
- Não tóxico
- Não pode ser furado, rasgado ou retirado da superfície
- Não requer primer, regularização ou proteção da superfície
- Baixo custo de aplicação
- Sistema permanente

Áreas de aplicação

- Reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto
- Pisos, lajes de subpressão, estacionamento e pontes

Aplicação

Descrição do Produto

Xypex Concentrado DS-1 é um tratamento químico único para impermeabilização e proteção de estruturas de concreto e foi especialmente formulado para aplicações em superfícies horizontais de concreto fresco.

Embalado na forma de pó, **Xypex Concentrado DS-1** consiste em cimento Portland, sílica e diversas substâncias químicas com propriedades ativas. Quando aspergido sobre o concreto fresco, suas substâncias químicas ativas penetram profundamente e reagem com os subprodutos da reação de hidratação do cimento, causando uma reação catalítica. Esta reação gera uma formação cristalina insolúvel nos poros e capilaridades do concreto tornando-o permanentemente selado contra a penetração da água e substâncias agressivas de qualquer direção e também protegido mesmo em condições ambientais severas.

Procedimentos de aplicação

O concreto fresco deve ser lançado e nivelado. Espere até que o concreto suporte o peso de uma acabadora e que se possa caminhar sobre ele. Todo o excesso de água devido a eflorescência deve ser removido. Aplique a acabadora sobre a superfície. Imediatamente após a aplicação da acabadora, aplique de maneira uniforme **Xypex Concentrado DS-1** sobre a superfície. A aplicação pode ser manual ou mecânica.

Assim que o pó tenha absorvido a umidade da superfície, aplique a acabadora novamente para incorporar o produto ao substrato. Depois que o concreto tenha endurecido o suficiente, trate a superfície até obter o acabamento requerido.

Cura

A cura é importante e deve iniciar assim que o concreto inicie sua secagem final, porém, antes que a superfície comece a secar. Todos os métodos convencionais de cura podem ser utilizados. A cura deve prosseguir por pelo menos 48 horas. Em climas quentes ou secos, maiores cuidados devem ser tomados, neste caso, por favor, consulte nosso departamento técnico para maiores informações.

Notas:

É comum que os cantos de uma laje sequem primeiro que o corpo principal. Estas áreas podem ser tratadas e acabadas manualmente antes da aplicação no resto das áreas.

Para se obter os melhores resultados usando **Xypex Concentrado DS-1**, o teor de ar incorporado do concreto não deve ser superior a 3 %. Caso este teor seja superior a 3 %, por favor, consulte nosso departamento técnico para maiores informações sobre a aplicação.

Em climas quentes e secos ou em situações de incidência de sol e vento, recomenda-se o uso de agentes de cura para evitar uma rápida evaporação. Para o tratamento de juntas de dilatação e trincas com movimentação devem ser utilizados produtos flexíveis.

Para certos traços de concreto, recomendamos que sejam feitos testes para avaliar o acabamento. Por exemplo, concretos de alto desempenho com fator água/cimento baixo podem tornar o acabamento mais difícil.

Para melhorar a resistência a abrasão, aplique **Quickset** logo após o fim da cura. **Quickset** deve ser misturado com 1 parte de água e aplicado com um consumo de 100 g/m².

Aplicação

Assistência Técnica

Para informações mais detalhadas sobre métodos de aplicação alternativos ou referentes a compatibilidade do tratamento **XYPEX** com outros produtos e tecnologias, por favor consulte o Manual de Aplicação **XYPEX** ou o nosso departamento técnico.

Precaução

Xypex Concentrado DS-1 é alcalino e como outros produtos cimentícios pode causar irritação na pele e nos olhos.

Durante o manuseio, recomendamos o uso de roupas e equipamentos de proteção adequados. Instruções para evitar e tratar estes problemas estão claramente detalhados em todas as embalagens. Também mantemos uma ficha técnica de segurança com informações atuali-

zadas sobre segurança e saúde para a proteção dos nossos funcionários e clientes.

Caso seja necessário, por favor, consulte o nosso departamento técnico para obter uma cópia desta ficha técnica antes de usar ou armazenar o produto.

XYPEX™ é uma marca registrada de propriedade da XYPEX CHEMICAL CORPORATION.

Dados Técnicos — Xypex Concentrado DS-1

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,10	argamassa seca
Consumo	kg/m ²	1,0	em condições normais

Características — Xypex Concentrado DS-1

Estado	Pó
Embalagens	Saco de 25 kg
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Xypex Gamma Cure

Agente de cura química para o sistema Xypex



Propriedades

- Evita a perda de água do sistema
- Sem solventes
- Pode ser aplicado manualmente ou com equipamento de spray

Áreas de aplicação

- Evita a perda de água do sistema
- Sem solventes
- Pode ser aplicado manualmente ou com equipamento de spray

Aplicação

Descrição do Produto

Xypex Gamma Cure é um agente de cura química especialmente desenvolvido para a cura dos tratamentos com o sistema **XYPEX** e pode ser utilizado em detrimento à água em certas aplicações. Também pode ser utilizado para acelerar o processo de atuação dos produtos **XYPEX**.

Xypex Gamma Cure age como um retardador de evaporação, mantendo o máximo de umidade possível no tratamento. Isto também catalisa a reação dos produtos **XYPEX**. **Xypex Gamma Cure** não forma película e desaparece em um período aproximado de 3 dias.

Procedimentos de aplicação

Preparação do substrato em condições de calor, sol ou vento Após a saturação do substrato com água, aplique Xypex Gamma Cure diluído com 3 partes de água (1 : 3) antes da aplicação da pintura com o sistema **XYPEX**.

Cura do sistema Xypex

Dilua uma parte de Xypex Gamma Cure com 3 de água (1 : 3) em volume e aplique diretamente sobre o tratamento com **XYPEX** logo após o início da pega, porém enquanto ainda estiver fresco (aprox. 1 a 2 horas).

Assistência Técnica

Para informações mais detalhadas sobre métodos de aplicação alternativos ou referentes a compatibilidade do tratamento **XYPEX** com outros produtos e tecnologias, por favor consulte o Manual de Aplicação **XYPEX** ou o nosso departamento técnico.

Precaução

Xypex Gamma Cure é ácido e como outros produtos cimentícios pode causar irritação na pele e nos olhos. Durante o manuseio, recomendamos o uso de roupas e equipamentos de proteção adequados. Instruções para evitar e tratar estes problemas estão claramente detalhados em todas as embalagens. Também mantemos uma ficha técnica de segurança com informações atualizadas sobre segurança e saúde para a proteção dos nossos funcionários e clientes. Caso seja necessário, por favor, consulte o nosso departamento técnico para obter uma cópia desta ficha técnica antes de usar ou armazenar o produto.

XYPEX™ é uma marca registrada de propriedade da **XYPEX CHEMICAL CORPORATION**.

Dados Técnicos — Xypex Gamma Cure

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	aprox. 1,04	
Consumo	ml/m ²	50	material concentrado, sem diluição com água
pH		1,3 – 2,3	

Características — Xypex Gamma Cure

Tipo de Produto	Agente de Cura
Estado	Líquido
Cor	Azul
Embalagens	Balde de 18 litros
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Xypex Modificado

Impermeabilização e proteção de concreto



Propriedades

- Resiste a pressões hidrostáticas positivas e negativas
- Torna-se parte integrante do concreto
- Altamente resistente contra substâncias químicas agressivas
- Contribui para selamento de fissuras de até 0,4mm
- Permite a respiração do concreto
- Não tóxico
- Não necessita de tempo e substrato seco para aplicação
- Não pode ser furado, rasgado ou retirado da superfície
- Não requer primer, regularização ou proteção da superfície
- Pode ser aplicado tanto pelo lado positivo como pelo negativo
- Baixo custo de aplicação
- Sistema permanente

Áreas de aplicação

- Reservatórios, estações de tratamento de água e esgoto, túneis e sistemas de metrô
- Camadas subterrâneas, fundações, estacionamentos e piscinas

Aplicação

Descrição do Produto

Xypex Modificado é um tratamento químico único para impermeabilização, proteção e recuperação de estruturas de concreto e foi especialmente formulado para ser aplicado como uma pintura sobre estruturas de concreto já existentes.

Embalado na forma de pó, **Xypex Modificado** consiste em cimento Portland, sílica e diversas substâncias químicas com propriedades ativas. Quando misturado com água e aplicado como uma pintura sobre superfícies de concreto, suas substâncias químicas ativas penetram profundamente e reagem com os subprodutos da reação de hidratação do cimento causando uma reação catalítica. Esta reação gera uma formação cristalina insolúvel nos poros e capilaridades do concreto, tornando-o permanentemente selado contra a penetração da água e substâncias agressivas de qualquer direção e também protege mesmo em condições ambientais severas.

Xypex Modificado deve ser aplicado como uma demão de reforço do **Xypex Concentrado**.

Procedimentos de aplicação

Preparação da Superfície

A superfície de concreto a ser tratada, deve estar limpa, livre da camada superficial de pasta, sujeiras, filmes, tintas, revestimentos e outros agentes contaminantes. A superfície deve possuir um sistema capilar aberto para obter-se porosidade e sucção para o tratamento **XYPEX**. Superfícies muito lisas deverão ser lixadas ou jateadas com água ou areia.

Reparos Estruturais

Trincas, juntas de concretagem mal executadas e outros defeitos no concreto devem ser tratados previamente. Abra uma cavidade de 2,5 cm de largura por 4,0 cm de profundidade sobre o defeito e aplique uma demão de **Xypex Concentrado**. Após um período de secagem de 10 minutos, preencha a cavidade compactando manualmente ou mecanicamente **Xypex Concentrado** na forma de Dry Pack, que consiste na mistura de 1 parte de água e 6 de pó (a mistura deve apresentar a presença de torrões).

Caso haja a presença de fluxo de água é necessária a aplicação de Xypex Patch'n Plug ao invés do Dry Pack. Neste caso, após a aplicação de Xypex Patch'n Plug deve-se aplicar uma demão de **Xypex Concentrado**.

Para o tratamento de juntas de dilatação e trincas com movimentação devem ser utilizados produtos flexíveis.

Umedecendo o Concreto

Para garantir uma completa penetração dos agentes químicos ativos do sistema Xypex, antes da aplicação o concreto deve ser totalmente molhado com água limpa até que fique saturado. Todo o excesso de água deve ser retirado antes da aplicação.

Aplicando Xypex

Xypex Modificado pode ser aplicado com uma trincha, escovão (grandes superfícies horizontais) ou com equipamento de spray (por favor, consulte nosso departamento técnico para maiores informações). A espessura deve ser de no máximo 1,25 mm, caso contrário dificultará a cura apropriada.

Aplicação

Cura

Após a secagem inicial, deve-se realizar a cura através de um fino spray de água. Em condições normais, as superfícies devem ser umedecidas 3 vezes ao dia durante 2 dias. Em climas quentes podem ser necessárias mais de 3 aplicações por dia. Para uma cura adequada, o tratamento **XYPEX** necessita do contato como ar, portanto coberturas plásticas ou lonas não devem ser colocadas diretamente sobre o tratamento. Para piscinas, reservatórios, etc. **XYPEX** deve ser curado por 3 dias e depois devem ser aguardados mais 12 dias antes do enchimento. Para estruturas que contenham líquidos quentes ou corrosivos, a cura deverá ser feita por 3 dias seguidos de uma espera de 18 dias. Após a aplicação, as superfícies tratadas devem ser protegidas do sol, chuva e temperaturas negativas por um período de 48 horas. Caso seja necessária a utilização de uma cobertura plástica, ela deverá ter uma altura que permita a respiração do tratamento. Em certos casos o agente de cura química Xypex Gamma Cure pode ser utilizado em substituição à cura com água. Por favor, consulte nosso departamento técnico para maiores informações.

Assistência Técnica

Para informações mais detalhadas sobre métodos de aplicação alternativos ou referentes a compatibilidade do tratamento **XYPEX** com outros produtos e tecnologias, por favor consulte o Manual de Aplicação **XYPEX** ou o nosso departamento técnico.

Precaução

Xypex Modificado é alcalino e como outros produtos cimentícios pode causar irritação na pele e nos olhos. Durante o manuseio, recomendamos o uso de roupas e equipamentos de proteção adequados. Instruções para evitar e tratar estes problemas estão claramente detalhados em todas as embalagens. Também mantemos uma ficha técnica de segurança com informações atualizadas sobre segurança e saúde para a proteção dos nossos funcionários e clientes. Caso seja necessário, por favor, consulte o nosso departamento técnico para obter uma cópia desta ficha técnica antes de usar ou armazenar o produto.

XYPEX™ é uma marca registrada de propriedade da XYPEX CHEMICAL CORPORATION.

Dados Técnicos — Xypex Modificado

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,05	argamassa seca
Consumo	kg/m ²	0,8	
Proporção da mistura			
0,8 kg/m ²	em volume	5 : 2 (pó : água)	aplicação com trincha
0,8 kg/m ²	em volume	5 : 3 (pó : água)	aplicação com spray
Tempo de trabalhabilidade	minutos	20	caso a mistura sofra uma falsa pega, não adicione mais água, apenas mexa novamente

Características — Xypex Modificado

Estado	Pó
Embalagens	Saco de 25 kg
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Xypex Patch'n Plug



Argamassa de pega rápida para tamponamentos e reparos de concreto

Propriedades

- Monocomponente
- Pega rápida (2 a 3 minutos)
- Boas resistências iniciais e finais
- Durável como o concreto
- Não metálico (não corrói ou deteriora)
- Não é tóxico

Áreas de aplicação

- Bloqueio de infiltrações
- Reparo de defeitos no concreto antes da aplicação dos produtos Xypex

Aplicação

Descrição do Produto

Xypex Patch'n Plug é uma argamassa hidráulica de pega rápida e excelente aderência utilizada para o tamponamento de fluxos de água e reparos no concreto. **Xypex Patch'n Plug** estanca fluxos de água em segundos e pode ser utilizado para o tratamento de trincas, segregações e outros defeitos no concreto para os trabalhos de preparação da superfície no tratamento com o sistema **XYPEX**.

Procedimentos de aplicação

Preparação da superfície

Abra uma cavidade de no mínimo 2,5 cm sobre o local defeituoso. Os cantos devem possuir forma de U. Com auxílio de uma trincha e água, remova todo o material desagregado e a sujeira.

Mistura

Misture 3,5 partes de **Xypex Patch'n Plug** com 1 parte de água (em volume) até obter uma consistência pegajosa. Misture somente a quantidade de produto para ser usada imediatamente. Para se obtenção os melhores resultados, a água deve estar entre 15 °C e 20 °C.

Aplicação

Para o tamponamento, forme na mão uma "bola" de argamassa. Coloque a "bola" na cavidade pressionando firmemente até que a mesma endureça. No caso de trincas, comece sempre pelo ponto mais baixo.

Em locais com grande volume de água ou pressão extrema, pode ser necessário a instalação de um dreno provisório para diminuir a pressão, por favor, consulte nosso departamento técnico para maiores informações.

Assistência Técnica

Para informações mais detalhadas sobre métodos de aplicação alternativos ou referentes a compatibilidade do tratamento **XYPEX** com outros produtos e tecnologias, por favor consulte o Manual de Aplicação **XYPEX** ou o nosso departamento técnico.

Precaução

Xypex Patch'n Plug é alcalino e como outros produtos cimentícios pode causar irritação na pele e nos olhos. Durante o manuseio, recomendamos o uso de roupas e equipamentos de proteção adequados. Instruções para evitar e tratar estes problemas estão claramente detalhados em todas as embalagens. Também mantemos uma ficha técnica de segurança com informações atualizadas sobre segurança e saúde para a proteção dos nossos funcionários e clientes. Caso seja necessário, por favor, consulte o nosso departamento técnico para obter uma cópia desta ficha técnica antes de usar ou armazenar o produto.

XYPEX™ é uma marca registrada de propriedade da XYPEX CHEMICAL CORPORATION.



Dados Técnicos — Xypex Patch'n Plug

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade	g/cm ³	1,18	argamassa seca
Resistência à compressão	MPa	14,3	1 dia
	MPa	21,3	7 dias
	MPa	31,0	28 dias
Resistência ao arranque	MPa	0,8	28 dias

Características — Xypex Patch'n Plug

Tipo de Produto	Impermeabilização e Proteção
Estado	Pó
Cor	Cinza
Embalagens	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Armazenagem	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Validade	Sacos de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Zentrifix CR



Argamassa polimérica monocomponente para reparos em concreto com agente adesivo integrado

Propriedades do equipamento

- Não requer ponte de aderência e protetor contra corrosão
- Modificada com polímeros
- Reforçada com fibras
- Monocomponente
- Pode ser aplicada manualmente ou projetada
- Grande resistência à carbonatação
- Pode ser aplicada com espessuras entre 6 e 100 mm
- Excelentes propriedades adesivas
- Estável; para aplicação em paredes e tetos
- Baixo consumo por m³

Áreas de aplicação

- Reparos estruturais em edificações
- Reparos estruturais em obras de infra estrutura

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa e deve estar rugoso para a aplicação (agregado visível). Os cantos da área a ser reparada devem ter aproximadamente 45°. Antes da aplicação de Zentrifix CR a superfície deve ser umedecida. Em substratos muito absorventes, o mesmo deve ser umedecido várias vezes.

Mistura

Zentrifix CR é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve adicionado à água e misturado até obtenção de uma argamassa homogênea. Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. Não é permitida a mistura manual ou de pequenas quantidades. O produto deve ser misturado por pelo menos 5 minutos.

Proporção de mistura

100 partes em peso de Zentrifix CR
13 – 14 partes em peso de água

Para 1 saco de 25 Kg de Zentrifix CR são necessários aprox. de 3,25 a 3,50 litros de água. Como outros produtos cimentícios a quantidade de água pode variar levemente.

Aplicação

Zentrifix CR pode ser aplicado manualmente com desempenadeira metálica ou colher de pedreiro. Primeiramente a área a ser reparada deve ser “ni-

velada” através da aplicação de uma camada fina de Zentrifix CR e em seguida preenchida “fresco no fresco”. Para espessuras maiores que 40 mm, recomendamos que a aplicação seja feita em duas camadas.

Acabamento superficial

Para se obter uma superfície lisa Zentrifix CR pode ser acabado com uma desempenadeira de madeira ou de plástico

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Zentrifix CR depende das condições climáticas.

Temperaturas mais altas diminuem o tempo de trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam.

Durante a aplicação, as temperaturas do substrato e do ambiente devem estar entre 5 °C e 35 °C.

Aplicação de várias camadas

Deve-se aplicar a segunda camada após o início de cura da primeira. Caso a primeira camada já esteja curada, deve-se novamente umedecer a superfície antes da aplicação da segunda camada.

Cura

Deve-se prevenir a rápida secagem de Zentrifix CR, protegendo-o da incidência direta de sol e vento através de meios adequados. Recomendamos que a cura seja feita com panos molhados, lonas plásticas ou agentes de cura.

Dados Técnicos — Zentrifix CR

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	2	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm ³	2,0	NBR 13278:2005
Consumo	kg/ m ² / mm	1,70	
Resistência à compressão (teor de água 14%) NBR 13279:2005	MPa	≥25,0	1 dia
	MPa	≥45,0	7 dias
	MPa	≥60,0	28 dias
Resistência à tração na flexão	MPa	≥4	1 dia
	MPa	≥6	7 dias
	MPa	≥8	28 dias
Modulo de elasticidade	GPa	28	28 dias (NBR 8522:2008)
Resistência ao arrancamento	MPa	> 1,5	28 dias (NBR 15258:2005)
Variação dimensional	mm/m	-0,9	28 dias (NBR 15261:2005)
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	6	mínima por camada
	mm	25	máxima por camada
	mm	50	máxima total
	mm	100	máxima pontual
Proporção de mistura	partes em peso	100	Zentrifix CR
		13 – 14	água
Condições mínimas de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Dados Técnicos — Zentrifix CR

Tipo de produto	Argamassa polimérica
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades do equipamento

- Excelente trabalhabilidade na forma de Dry-Pack com baixo teor de água
- Excelentes resistências iniciais e finais e baixa permeabilidade
- Excelente aderência ao substrato
- Contém matérias primas selecionadas que garantem um alto desempenho
- Pronto para utilização, basta a adição de água
- Permite a execução de instalações e reparos rápidos de máquinas e equipamentos
- Para espessuras de 20 à 100 mm

Áreas de aplicação

- Reparos com aplicações na forma de Dry-Pack de defeitos em estruturas de concreto
- Assentamento preciso de calços para nivelamento e grauteamento de precisão
- Nivelamento de trilhos, monovias e pontes rolantes
- Nivelamento de placas de base de máquinas, turbinas e compressores

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve estar rugoso para a aplicação com os agregados aparentes. Recomendamos que o substrato seja umedecido até estar saturado, porém durante a aplicação todo o excesso de água deve ser removido.

Mistura

Zentrifix DP é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea. O produto deve ser misturado em função da consistência desejada. Recomendamos o uso de misturadores de baixa rotação.

Proporção de mistura

Para 1 saco de 25 Kg de Zentrifix DP são necessários de 2,0 a 2,5 litros de água, dependendo da consistência desejada.

Aplicação

O misturador deve ser colocado o mais próximo possível do local da aplicação. A argamassa deve apresentar uma consistência seca para permitir a fácil aplicação na forma Dry-Pack para assentamento de calços, nivelamento ou preenchimento de vazios a serem reparados sem a utilização de formas.

As camadas devem ser aplicadas em espessuras máximas de 20 mm, sendo que para espessuras maiores que 60 mm, recomenda-se introduzir agregados graúdos (brita 1) entre as camadas do Zentrifix DP, como forma de absorver o calor de hidratação da argamassa, reduzindo a retração térmica. Zentrifix DP é fornecido pré dosado e não se recomenda a adição de nenhuma carga mineral, já que poderá alterar as características do produto.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Zentrifix DP depende das condições climáticas. Temperaturas altas diminuem o tempo de trabalhabilidade do produto enquanto as baixas o aumentam. Durante a aplicação, a temperatura do substrato e do meio ambiente deve estar entre 5 °C e 35 °C.

Cura

Deve-se prevenir a rápida secagem do Zentrifix DP protegendo-o da incidência direta de sol e vento através de meios adequados.

Recomendamos que a cura seja feita com panos molhados, lonas plásticas ou agentes de cura.

Dados Técnicos — Zentrifix DP

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	2	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,2	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m²/mm	2,0	
Resistência à compressão NBR 13279:2005	MPa	31,0	1 dia
	MPa	45,0	7 dias
	MPa	52,0	28 dias
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	20	mínima por camada
	mm	50	máxima por camada
	mm	100	máxima total
Proporção de mistura	partes em peso	100	Zentrifix DP
		8 – 10	água
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Características — Zentrifix DP

Tipo de produto	Argamassa seca Dry-Pack
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades do equipamento

- Quimicamente modificada para reparos rápidos
- Monocomponente
- Pode ser aplicada manualmente ou grauteamento
- Excelentes resistências iniciais e finais
- Pode ser aplicada com espessuras entre 6 e 50 mm
- Excelentes propriedades adesivas
- Bom tempo de trabalhabilidade
- Permite a execução de instalação, reparos rápidos de bases de máquinas e equipamentos

Áreas de aplicação

- Reparos estruturais rápidos em pisos industriais de concreto
- Reparos estruturais rápidos em obras de infraestrutura

Aplicação

Propriedades e aplicações

Zentrifix FS é uma argamassa quimicamente modificada, monocomponente, indicada para reparos rápidos estruturais em pequenas ou grandes áreas. A argamassa Zentrifix FS é fluida, e caso seja utilizada em superfícies não horizontais haverá a necessidade do emprego de formas.

Preparo da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros contaminantes. O substrato deve estar rugoso para a aplicação. Antes da aplicação do Zentrifix FS a superfície deve ser umedecida até estar saturada, porém durante a aplicação todo o excesso de água deve ser removido. Em substratos muito absorventes, o mesmo deve ser umedecido várias vezes.

Ponte de aderência

Antes da aplicação do Zentrifix FS, a ponte de aderência Zentrifix KMH pode ser aplicada sobre o substrato já preparado. Zentrifix FS deve ser aplicado sobre a ponte de aderência ainda fresca.

Mistura

Zentrifix FS é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até a obtenção de uma argamassa homogênea. Recomendamos o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. O produto deve ser misturado por 3 minutos.

Proporção da mistura

100 partes em peso de Zentrifix FS
12 – 13 partes em peso de água

Para 1 saco de 25 kg de Zentrifix FS são necessários aproximadamente de 3,0 a 3,25 litros de água. Como outros produtos cimentícios, a quantidade de água pode variar levemente.

Aplicação

Zentrifix FS pode ser aplicado manualmente com desempenadeira metálica ou colher de pedreiro. Para a aplicação de grandes volumes, recomenda-se que o misturador deva ser colocado o mais próximo possível do local da aplicação. Pode ser necessário mais de um misturador. Para aplicação de várias camadas deve-se aplicar a segunda camada após o início de cura da primeira. Caso a primeira camada já esteja curada, deve-se umedecer a superfície e aplicar a ponte de aderência Zentrifix KMH antes da aplicação da segunda camada. Para se obter uma superfície lisa com Zentrifix FS, pode-se utilizar uma desempenadeira de madeira ou plástico.

Quando o reparo ultrapassar 50 mm de espessura, este deve receber uma tela soldada tipo Q138 ou Q196 chumbada com barras de aço Ø5mm com adesivo epóxi MC-DUR 1300 ao substrato de concreto, inclusive na lateral do pavimento. As barras podem ser dobradas em forma de L ou U invertido de modo a apoiarem a tela soldada e posicionar a tela soldada na metade da espessura do material de reparo Zentrifix FS.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Zentrifix FS depende das condições climáticas. Temperaturas mais altas diminuem o tempo de trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam. As condições ideais de aplicação: temperatura do ar e do substrato: entre 5 °C e 35° C.

Cura

Deve-se prevenir a rápida secagem de Zentrifix FS, protegendo-o da incidência direta do sol e vento através de meios adequados. Recomendamos a realização de cura com água sobre mantas de cura ou agentes de cura química.

Dados Técnicos — Zentrifix FS

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	2	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,28	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m²/mm	1,95	
Resistência à compressão NBR 13279:2005	MPa	21,7	2 horas
	MPa	35,7	24 horas
	MPa	43,1	3 dias
	MPa	51,2	7 dias
	MPa	54,0	28 dias
Resistência à tração na flexão	MPa		NBR 13279:2005
Módulo de elasticidade (secante)	GPa		NBR 15630:2008
Variação dimensional	mm/m	- 0,9	NBR 15261:2005
Resistência ao arrancamento	MPa		NBR 15258:2005
Tempo de trabalhabilidade	minutos	15	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	6	mínima por camada
	mm	25	máxima por camada
	mm	50	máxima total
Proporção de mistura	partes em	100	Zentrifix FS
	peso	12 – 13	água
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Características — Zentrifix FS

Tipo de produto	Argamassa fluida para reparos rápidos
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades do equipamento

- Modificada com polímeros
- Reforçada com fibras
- Monocomponente
- Pode ser aplicada manualmente ou projetada
- Grande resistência à carbonatação
- Pode ser aplicada com espessuras de até 50 mm e em pontos localizados até 100mm
- Excelentes propriedades adesivas
- Estável para aplicações em paredes e tetos
- Bom tempo de trabalhabilidade

Áreas de aplicação

- Reparos estruturais em áreas sujeitas ou não carregamento dinâmicos
- Reparos em estruturas hidráulicas

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Antes da aplicação de Zentrifix GM 2 a superfície deve ser umedecida. Em substratos muito absorventes, o mesmo deve ser umedecido várias vezes.

Ponte de aderência

Antes da aplicação de Zentrifix GM 2, a ponte de aderência Zentrifix KMH deve ser aplicada sobre o substrato já preparado. Zentrifix GM 2 deve ser aplicado sobre a ponte de aderência ainda fresca (fresco no fresco).

No caso da aplicação projetada, não é necessária a utilização da ponte de aderência.

Mistura

Zentrifix GM 2 é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até obtenção de uma argamassa homogênea.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. Não é permitida a mistura manual ou de pequenas quantidades. O produto deve ser misturado por pelo menos 5 minutos.

Proporção de mistura

100 partes em peso de Zentrifix GM 2
13 – 14 partes em peso de água Para 1 saco de 25 Kg de Zentrifix GM 2 são necessários aproxima-

damente de 3,25 a 3,5 litros de água. Como outros produtos cimentícios a quantidade de água pode variar levemente.

Aplicação

Zentrifix GM 2 pode ser aplicado manualmente com desempenadeira metálica ou colher de pedreiro. Para a aplicação projetada, recomenda-se o uso de bombas que possuam ajuste de pressão e volume.

Acabamento superficial

Para se obter uma superfície lisa, Zentrifix GM 2 pode ser acabado com uma desempenadeira de madeira ou de plástico.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Zentrifix GM 2 depende das condições climáticas.

Temperaturas mais altas diminuem o tempo de trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam.

Durante a aplicação, as temperaturas do substrato e do ambiente devem estar entre 5 °C e 35 °C.

Aplicação de várias camadas

Deve-se aplicar a segunda camada após o início de cura da primeira. Caso a primeira camada já esteja curada, deve-se umedecer a superfície e aplicar a ponte de aderência Zentrifix KMH antes da aplicação da segunda camada.

Cura

Zentrifix GM 2 deve receber cura química ou úmida. Proteger contra incidência direta de sol ou vento.

Dados Técnicos — Zentrifix GM 2

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	2	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,20	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m²/mm	1,90	
Resistência à compressão (teor de água 14%) NBR 13279:2005	MPa	≥25,0	1 dia
	MPa	≥45,0	7 dias
	MPa	≥55,0	28 dias
Resistência a tração na flexão NBR 13279:2005	MPa	≥5	1 dia
	MPa	≥6	7 dias
	MPa	≥7	28 dias
Módulo de elasticidade	GPa	30	NBR 8522:2008
Variação dimensional	mm/m	-0,8	NBR 15261:2005
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura:	mm	6	mínima por camada
	mm	25	máxima por camada
	mm	50	máxima total por operação
	mm	100	máxima pontual
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
Proporção de mistura	partes em peso	100	Zentrifix GM 2
		13 – 14	água

Características — Zentrifix GM 2

Tipo de produto	Argamassa polimérica
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Zentrifix KM 130



Sistema de recomposição de concretos sujeitos a carregamento dinâmico

Propriedades do equipamento

- Modificada com polímeros
- Monocomponente
- Bom acabamento
- Rápido desenvolvimento de resistência
- Pode ser aplicada com espessuras de até 40 mm
- Excelente aderência ao concreto
- Baixa retração
- Resistente aos sais das reações de gelo e degelo
- Atende aos requisitos da norma alemã ZTV-SIB 90 TL/TP BE PCC

Áreas de aplicação

- Recomposição de concreto de acordo com a norma ZTV-SIB 90 para aplicações de PCC I (argamassa cimentícia modificada com polímero) em áreas transitáveis e sujeitas a carregamento dinâmico
- Reparo de grandes áreas horizontais (máx. 10 % de inclinação) sujeitas a carregamento dinâmico, inclusive expostas ao tempo

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa. O substrato deve estar rugoso para a aplicação, os agregados devem estar visíveis.

Preparação da armadura

Toda a corrosão deve ser removida da armadura, que deve ser preparada segundo o padrão SA 2 ½. Quando não for possível cobrimento da armadura com pelo menos 4 cm, a mesma deve receber a aplicação de duas demãos de Zentrifix KMH.

Ponte de aderência

Antes da aplicação de Zentrifix KM 130 a superfície deve ser umedecida, evitando quaisquer empoçamentos de água. A ponte de aderência Zentrifix KMH deve ser aplicada sobre o substrato úmido, mas não saturado. O material preparado de Zentrifix KM 130 deve ser aplicado sobre a ponte de aderência ainda fresca (fresco no fresco).

Mistura

Zentrifix KM 130 é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até obtenção de uma argamassa homogênea. Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. Não é permitida a mistura manual ou de pequenas quantidades. O produto deve ser misturado por pelo menos 5 minutos.

Proporção de mistura

100 partes em peso de Zentrifix KM 130
8,5 – 9 partes em peso de água.

Para 1 saco de 25 kg de Zentrifix KM 130 são necessários aproximadamente de 2,15 a 2,25 litros de água. Como outros produtos cimentícios a quantidade de água pode variar levemente.

Aplicação

Zentrifix KM 130 deve ser aplicado somente em áreas horizontais ou com pequena inclinação (máx. 10 %). Para assegurar as espessuras planejadas, recomendamos o uso de taliscas. Sarrafear Zentrifix KM 130 sobre estas taliscas, nivelando com régua de alumínio. O acabamento pode ser manual ou com desempenadeira motorizada. A delimitação dos panos de aplicação devem acompanhar as juntas de dilatação do substrato. Devem ser tomados cuidados para compatibilizar os tempos de trabalhabilidade da aplicação de Zentrifix KMH e Zentrifix KM 130.

Condições de aplicação

Zentrifix KM 130 não deve ser aplicado em temperaturas abaixo de 5 °C (ar e substrato)

Cura

Cuidados devem ser tomados para que Zentrifix KM 130 seja adequadamente protegido dos efeitos da incidência direta do sol e vento, para prevenir sua secagem rápida. A cura pode ser executada com membranas de cura, lonas plásticas ou repetidas pulverizações de água. A cura com água deve ser de no mínimo de 5 dias.

Informações gerais

As superfícies a serem revestidas com resinas não devem ser preparadas com jateamento até 7 dias após a aplicação. Antes da aplicação do sistema de proteção, o material deve ser curado por no mínimo 14 dias em temperaturas abaixo de 10 °C e no mínimo 7 dias em temperaturas acima de 15 °C.



Dados Técnicos — Zentrifix KM 130

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	3	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,2	NBR 13278:2005
Resistência à compressão NBR 13279:2005	MPa	29,0	1 dia
	MPa	50,0	7 dias
	MPa	52,0	28 dias
Resistência à tração NBR 13279:2005	MPa	5,0	1 dia
	MPa	6,0	7 dias
	MPa	9,0	28 dias
Módulo de elasticidade dinâmico	GPa	38	NBR 15630:2009
Tempo de trabalhabilidade	minutos	45	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura	mm	10	mínima por camada
	mm	40	Máxima por camada
Consumo	kg/m²/mm	2,05	
Resistência ao tráfego de pedestres	horas	24	
Resistência ao carregamento mecânico	horas	48	
Proporção de mistura	em peso	100	Zentrifix KM 130
	°C	8,5 – 9	água
Condições mínimas de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato

Características — Zentrifix KM 130

Tipo de produto	Argamassa polimérica
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Zentrifix KM 250



Argamassa polimérica monocomponente para reparos em concreto

Propriedades do equipamento

- Modificada com polímeros, resistente a sulfatos
- Reforçada com fibras
- Monocomponente
- Pode ser aplicada manualmente ou projetada
- Grande resistência à carbonatação
- Pode ser aplicada com espessuras de até 50 mm e em pontos localizados até 100 mm
- Excelentes propriedades adesivas
- Estável para aplicações em paredes e tetos
- Bom tempo de trabalhabilidade

Áreas de aplicação

- Reparos estruturais em áreas sujeitas ou não carregamento dinâmicos
- Reparos em estruturas hidráulicas

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa. O substrato deve estar rugoso para a aplicação. Antes da aplicação de Zentrifix KM 250 a superfície deve ser umedecida. Em substratos muito absorventes, o mesmo deve ser umedecido várias vezes.

Ponte de aderência

Antes da aplicação de Zentrifix KM 250, a ponte de aderência Zentrifix KMH deve ser aplicada sobre o substrato já preparado. Zentrifix KM 250 deve ser aplicado sobre a ponte de aderência ainda fresca (fresco no fresco).

No caso da aplicação projetada, não é necessária a utilização da ponte de aderência.

Mistura

Zentrifix KM 250 é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até obtenção de uma argamassa homogênea.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. Não é permitida a mistura manual ou de pequenas quantidades. O produto deve ser misturado por pelo menos 5 minutos.

Proporção de mistura

100 partes em peso de Zentrifix KM 250
13 – 14 partes em peso de água

Para 1 saco de 25 Kg de Zentrifix KM 250 são necessários aproximadamente de 3,25 a 3,5 litros de água. Como outros produtos cimentícios a quantidade de água pode variar levemente.

Aplicação

Zentrifix KM 250 pode ser aplicado manualmente com desempenadeira metálica ou colher de pedreiro. Para a aplicação projetada, recomenda-se o uso de bombas que possuam ajuste de pressão e volume.

Acabamento superficial

Para se obter uma superfície lisa, Zentrifix KM 250 pode ser acabado com uma desempenadeira de madeira ou de plástico.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Zentrifix KM 250 depende das condições climáticas.

Temperaturas mais altas diminuem o tempo de trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam. Durante a aplicação, as temperaturas do substrato e do ambiente devem estar entre 5 °C e 35 °C.

Aplicação de várias camadas

Deve-se aplicar a segunda camada após o início de cura da primeira. Caso a primeira camada já esteja curada, deve-se umedecer a superfície e aplicar a ponte de aderência Zentrifix KMH antes da aplicação da segunda camada.

Cura

Zentrifix KM 250 deve receber cura química ou úmida. **Proteger contra incidência direta de sol ou vento.**



Dados Técnicos — Zentrifix KM 250

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	2	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm³	2,2	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m²/mm	1,9	
Resistência à compressão (teor de água 14%) NBR 13279:2005	MPa	25,0	1 dia
	MPa	45,0	7 dias
	MPa	50,0	28 dias
Resistência à tração na flexão NBR 13279:2005	MPa	5	1 dia
	MPa	6	7 dias
	MPa	7	28 dias
Módulo de elasticidade	GPa	29	NBR 15630:2009
Varição dimensional	mm/m	-0,8	NBR 15661:2009
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura:	mm	6	mínima por camada
	mm	25	máxima por camada
	mm	50	máxima total por operação
	mm	100	máxima pontual
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
Proporção de mistura	partes em peso	100	Zentrifix KM 250
		13 – 14	água

Características — Zentrifix KM 250

Tipo de produto	Argamassa polimérica
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Zentrifix KM 250 HS



Argamassa polimérica monocomponente para reparos em concreto resistente a sulfatos

Propriedades do equipamento

- Modificada com polímeros, resistente a sulfatos
- Reforçada com fibras
- Monocomponente
- Pode ser aplicada manualmente ou projetada
- Grande resistência à carbonatação
- Pode ser aplicada com espessuras de até 50 mm e em pontos localizados até 100 mm
- Excelentes propriedades adesivas
- Estável para aplicações em paredes e tetos
- Bom tempo de trabalhabilidade

Áreas de aplicação

- Reparos estruturais em áreas sujeitas ou não carregamento dinâmicos
- Reparos em estruturas hidráulicas
- Reparos estruturais em áreas sujeitas a ataque de sulfatos

Aplicação

Preparação da superfície

O substrato deve estar limpo e livre de partículas soltas, poeira, óleos, nata de cimento e outros agentes contaminantes. O substrato deve possuir uma resistência ao arranque superior a 1,5 MPa. O substrato deve estar rugoso para a aplicação.

Antes da aplicação de Zentrifix KM 250 HS a superfície deve ser umedecida. Em substratos muito absorventes, o mesmo deve ser umedecido várias vezes.

Ponte de aderência

Antes da aplicação de Zentrifix KM 250 HS, a ponte de aderência Zentrifix KMH deve ser aplicada sobre o substrato já preparado. Zentrifix KM 250 HS deve ser aplicado sobre a ponte de aderência ainda fresca (fresco no fresco).

No caso da aplicação projetada, não é necessária a utilização da ponte de aderência.

Mistura

Zentrifix KM 250 HS é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até obtenção de uma argamassa homogênea.

Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. Não é permitida a mistura manual ou de pequenas quantidades. O produto deve ser misturado por pelo menos 5 minutos.

Proporção de mistura

100 partes em peso de Zentrifix KM 250 HS
13 – 14 partes em peso de água

Para 1 saco de 25 kg de Zentrifix KM 250 HS são necessários aproximadamente de 3,25 a 3,5 litros de água. Como outros produtos cimentícios a quantidade de água pode variar levemente.

Aplicação

Zentrifix KM 250 HS pode ser aplicado manualmente com desempenadeira metálica ou colher de pedreiro. Para a aplicação projetada, recomenda-se o uso de bombas que possuam ajuste de pressão e volume.

Acabamento superficial

Para se obter uma superfície lisa, Zentrifix KM 250 HS pode ser acabado com uma desempenadeira de madeira ou de plástico.

Condições de aplicação

O tempo de trabalhabilidade do Zentrifix KM 250 HS depende das condições climáticas.

Temperaturas mais altas diminuem o tempo de trabalhabilidade, enquanto as mais baixas o aumentam. Durante a aplicação, as temperaturas do substrato e do ambiente devem estar entre 5 °C e 35 °C.

Aplicação de várias camadas

Deve-se aplicar a segunda camada após o início de cura da primeira. Caso a primeira camada já esteja curada, deve-se umedecer a superfície e aplicar a ponte de aderência Zentrifix KMH antes da aplicação da segunda camada.

Cura

Zentrifix KM 250 HS deve receber cura química ou úmida. **Proteger contra incidência direta de sol ou vento.**



Dados Técnicos — Zentrifix KM 250 HS

Característica	Unidade	Valor	Observações
Maior tamanho de grão	mm	2	
Densidade (argamassa fresca)	g/cm ³	2,2	NBR 13278:2005
Consumo	kg/m ² /mm	1,9	
Resistência à compressão NBR 13279:2005	MPa	20,0	1 dia
	MPa	45,0	7 dias
	MPa	50,0	28 dias
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Espessura:	mm	6	mínima por camada
	mm	25	máxima por camada
	mm	50	máxima total por operação
	mm	100	máxima pontual
Condições de aplicação	°C	≥ 5; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
Proporção de mistura	partes em peso	100	Zentrifix KM 250 HS
		13 – 14	água

Características — Zentrifix KM 250 HS

Tipo de produto	Argamassa polimérica
Estado	Pó
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagens	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser considerados durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.

Propriedades do equipamento

- Revestimento protetor anticorrosivo e ponte de aderência
- Monocomponente
- 2 produtos em 1
- Pequenos períodos de espera
- Aumenta a aderência da argamassa de reparo
- Parte integrante do sistema de reparos Zentrifix

Áreas de aplicação

- Protetor anticorrosivo para a armadura
- Ponte de aderência para argamassas de reparos aplicados manualmente

Aplicação

Preparação do substrato

Armadura

A armadura deve ser preparada conforme o padrão SA 2 1/2 e estar livre de oxidação, agentes contaminantes ou produtos originados da corrosão. A armadura deve ser tratada através do jateamento de materiais abrasivos (jateamento de areia ou outra técnica adequada).

Preparação da superfície

A superfície deve estar limpa e livre de partículas soltas, poeira, óleos e outros agentes contaminantes e possuir uma resistência ao arranque $\geq 1,5$ MPa. O substrato deve apresentar uma boa rugosidade (agregados visíveis).

Antes da aplicação de Zentrifix KMH a superfície deve ser umedecida, porém deve-se evitar a formação de um filme de água na superfície.

Mistura

Zentrifix KMH é monocomponente e deve ser misturado apenas com água. O pó deve ser adicionado à água e misturado até obtenção de uma argamassa homogênea. Recomenda-se o uso de misturadores mecânicos de baixa rotação. Não é permitida a mistura manual ou de pequenas quantidades. O produto deve ser misturado por pelo menos 5 minutos.

Relação de mistura

100 partes em peso de Zentrifix KMH
19 – 20 partes em peso de água.

Para uma embalagem de 25 kg de Zentrifix KMH são necessários aproximadamente de 4,75 a 5,0 litros de água. Como outros materiais cimentícios, a água adicionada pode variar levemente.

Aplicação

Proteção anticorrosiva

Zentrifix KMH deve ser aplicado com trincha sobre a armadura em duas demãos. Cuidados devem ser tomados para que os arames de armadura e as áreas entre a armadura e o concreto estejam totalmente recobertos.

Como ponte de aderência

Zentrifix KMH deve ser aplicado sobre a superfície já umedecida. Recomendamos a aplicação com trinchas de cerdas curtas. A argamassa de reparo deve então ser aplicada sobre a ponte de aderência ainda fresca.

Prepare apenas quantidades que possibilitem um trabalho “fresco no fresco”. Caso os tempos de trabalhabilidade sejam excedidos, reaplique Zentrifix KMH. Em superfícies horizontais, Zentrifix KMH também pode ser aplicado projetado. Para a aplicação projetada, recomenda-se o uso de bombas que possuam ajuste de pressão e volume.

Geral

O rendimento depende da textura e da porosidade do substrato. Para se determinar exatamente o rendimento, recomendamos a aplicação em uma área de teste.

Dados Técnicos — Zentrifix KMH

Característica	Unidade	Valor	Observações
Densidade (argamassa fresca)	g/cm ³	2,10	NBR 13278:2005
Consumo			
proteção anticorrosiva	g/m.linear	120	barra Ø 8 mm
ponte de aderência	kg/m ²	1,0 – 1,1	
Tempo de espera			
1a e 2ª demão	horas	3	
2a demão e ponte de aderência	horas	3	
Ponte de aderência e argamassa de reparo		fresco no fresco	
Tempo de trabalhabilidade	minutos	30	20 °C e 50 % de umidade relativa
Condições de aplicação	°C	≥ 5 ; ≤ 35	temperatura do ar, material e substrato
Proporção de mistura	partes em peso	100 19 – 20	Zentrifix KMH água

Características — Zentrifix KMH

Tipo de produto	Ponte de aderência / Protetor contra corrosão
Estado	Pó
Base	Mineral
Cor	Cinza
Armazenagem	Armazenar em local seco, coberto, arejado e com temperatura inferior a 20 °C
Validade	12 meses a partir da data de fabricação armazenada nas embalagens fechadas
Embalagem	Saco de 25 kg
Descarte	Para a preservação do meio ambiente, favor esvaziar completamente as embalagens

Nota: As informações contidas nesta ficha técnica estão baseadas em nossa experiência e no melhor do nosso conhecimento, porém devem ser ajustadas a cada projeto, aplicação e principalmente às condições locais. Nossos dados se referem a práticas aceitas na engenharia que devem ser consideradas durante a aplicação. Não nos responsabilizamos por aplicações erradas. Recomendações verbais diferentes das contidas aqui, não são válidas sem a confirmação por escrito da MC-Bauchemie.

Edição 08/2015. Esta ficha técnica substitui a anterior. Caso seja necessária atualização, uma nova edição pode ser impressa em substituição a esta.



A MC oferece suporte completo. Desde o auxílio na especificação, treinamento para aplicação de produtos até acompanhamento em campo. Precisa de alguma ajuda, entre em contato conosco.

Acesse todas as fichas técnicas atualizadas, confira nosso calendário de palestras e fique por dentro das novidades em nosso site: www.mc-bauchemie.com.br

Manual Técnico

Linha de Produtos 2015/16

- Concrete Finish
- Impermeabilização e Proteção
- Produtos de Obra
- Recuperação do Concreto
- Revestimento para Pisos
- Sistemas de Injeção

Fábrica São Paulo

Rua Henry Martin, 235
Vargem Grande Paulista - SP
Brasil - CEP: 06730-000

Tel: +55 11 4158-9158

Fábrica Pernambuco

Rodovia Luiz Gonzaga Km 42,2
Vitoria de Santo Antão – PE
Brasil - CEP: 55613-010

Tel: +55 81 3523-2343

info@mc-bauchemie.com.br
www.mc-bauchemie.com.br



CONSTRUIR É CUIDAR