## **SIGMADUR 520** (SIGMADUR HB FINISH)

## 聚氨脂面漆 520

共 三 页

2005年9月版

简 介 双组份厚浆型脂肪族哑光聚氨酯面漆

**主要性能** — 施工方便,可用无气喷涂或辊涂

一 无限可覆涂性,即使经过长期大气暴露后仍可覆涂

一 对暴露在大气条件下,有优良的保护性

一 优异的保色性及保光性能(铝色可能变灰色)

一 不粉化、不泛黄

一 低温至-5℃也能固化

一 坚韧、耐磨性好

一 能耐矿物及植物油、石蜡和脂肪族类的石油产品和轻度化学品的飞溅

**颜色与光泽** 各种颜色,包括 RAL 9006 铝色 - 半光

**基本数据(20℃)** (1 克/厘米 <sup>3</sup> =8. 25 磅/美加仑, 1 米 <sup>2</sup>/升=40. 7 英尺 <sup>2</sup> /美加仑)

白色 铝色

比重1.4克/厘米³1.1克/厘米³体积固体含量58% ±2%48% ±2%挥发性有机成份(VOC)最大 287 克/公斤(按 1999/13/EC, SED 标准)(白色)

最大 377 克/公斤(按 1999/13/EC, SED 标准)(铝色)

最大 383 克/升(约 3.2 磅/加仑)(白色)

最大 405 克/升(约 3.4 磅/加仑)(铝色) 50-75 微米,根据不同系统

理论涂布率 11.6 米 <sup>2</sup>/升, 50 微米厚; 7.7 米 <sup>2</sup>/升, 75 微米厚\*

表干时间 1小时

覆涂间隔 最小: 6小时\*

最大: 无限制

完全固化 4 天\*

贮藏有效期 至少24个月

(阴凉干燥处)

推荐干膜厚度

闪 点 基料 26℃, 固化剂 42℃

推荐底材 一 前涂层;(环氧或聚氨酯)应干燥且无任何污物,表面需足够粗糙

**状况与温度** — 只要底材无水或冰,施工和固化温度允许低达-5℃

一 底材温度至少高于露点 3℃

一 施工及固化时的最大相对湿度为85%

一 过早暴露于雨水或处于结露状态,其颜色和光泽会受影响

## **SIGMADUR 520** (SIGMADUR HB FINISH)

# 聚氨脂面漆 520

使用说明 混合体积比 基料: 固化剂 = 88:12

一 基料与固化剂混合温度需高于 10℃, 否则应添加稀释剂以达到

施工所需粘度

一 过多稀释剂会导致抗流挂性降低与固化减慢

一 稀释剂应在组份混合后加

**熟化时间** 无

混合后使用期 5 小时 (20℃)\*

无气喷涂

推荐稀释剂 稀释剂 21-06

稀释剂体积 0-5%,根据所需膜厚及施工条件

喷咀孔径 约 0.46 毫米 (0.018 英寸)

喷出压力 15 兆帕(约 150 大气压或 2130 磅/英寸<sup>2</sup>)

有气喷涂

推荐稀释剂 稀释剂 21-06

稀释剂体积 5-10%, 根据所需膜厚及施工条件

喷咀孔径 1-1.5毫米

喷出压力 0.3-0.4 兆帕(约 3-4 大气压或 43-57 磅/英寸 $^2$ )

刷涂/辊涂

推荐稀释剂 稀释剂 21-06

稀释剂体积 0-5%

**工具清洗** 稀释剂 90-53

安全防范 涂料及推荐的稀释剂见安全表 1430, 1431 和相关材料的安全数据

这是溶剂型涂料,必须避免吸入漆雾和溶剂,并尽量不使皮肤和眼睛暴露,

避免接触到未干的油漆

一 含有毒性的聚异氰酸酯固化剂

一 尽量避免气溶胶质的吸入

附 录

膜厚与涂布率

	理论涂布率(米²/升)	
彩色	11.6	7. 7
铝色	9.6	6. 4
干膜厚度 (微米)	50	75



# SIGMADUR 520 (SIGMADUR HB FINISH)

## 聚氨脂面漆 520

### 覆涂间隔时间表

(用 Sigmadur 覆涂时)

底材温度	-5°C	0℃	10℃	20℃	30℃	40℃
最小间隔时间(小时)	24	16	8	6	5	3
最大间隔时间	无限制	<b>」</b> ,清洁	<b>三</b> 无污物			

一 表面应干燥,并没有任何污物

### 固化时间表

底材温度	干硬(小时)	完全固化(天)
- 5°C	24	15
0℃	16	11
10℃	8	6
20℃	6	4
30℃	5	3
40℃	3	2

- 一 施工与固化时需足够通风量(请参阅表 1433 和 1434)
- 一 过早暴露于雨水或处于结露状态,其颜色和光泽会受影响

### 混合后使用期

#### (处于施工粘度时)

10℃	7 小时
20℃	5 小时
30℃	3 小时
40℃	2 小时
	10℃ 20℃

#### 全球适用性

SIGMA 涂料的意图是在全世界范围内提供相同的产品,但有时需要对产品作细小的修改以满足各地和国际规范/实情,在这些实情下,应使用变更的产品数据

#### 参考

产品数据说明 请参阅表 1411 安全指导 请参阅表 1430 密闭场所安全和健康安全 爆炸危害 - 毒品危害 请参阅表 1431 密闭舱室内的安全工作 请参阅表 1433 通风技术指导 请参阅表 1434

产品说明书编号

7524

