

铝及合金 C6 无黄烟化学抛光添加剂

产品说明书

适用于 1#2#3#4#5#6#7#等铝及合金抛光用

版本日期:2012 年 3 月 24 日

使用范围:

本产品适用于铝及铝合金表面处理,可广泛应用于铝型材行业、铝质五金行业,如工业铝型材、门窗铝材,卫浴铝材、家具铝制品、手机外壳、电视机边框等产品,适用性强,易操作,效果好,成本低。

产品特点:

1. 抛光效果好,在一定程度上可替代三酸抛光。粉剂产品,使用运输方便。不需重新开槽,可在原三酸抛光槽液中添加,即刻达到无黄烟效果。
2. 生产过程无黄烟,解决了三酸抛光烟雾大的难度,符合环保要求。
3. 长时间滴挂无流痕,无过腐蚀,克服了三酸抛光需要迅速转移的弊病,减少带出损耗,特别适合自动化生产。

开槽比例:

H3PO4 : 60%

H2SO4 : 40%

C6 无黄烟化学抛光添加剂 : 20kg/m³



槽液控制

H3PO4 : 59%

H2SO4 : 40%

HN03 : 1%

C6 无黄烟化学抛光添加剂: 20g/L

比重 : ≥ 1.76 g / ml

温度 : 100°C~110°C

时间 : 0.5~5min

吨耗:

1. 处理 100m² 铝材约消耗 C6 无黄烟化学抛光添加剂: 0.4~0.8kg。



铝及合金 C6 无黄烟化学抛光添加剂

产品说明书

适用于 1#2#3#4#5#6#7#等铝及合金抛光用

版本日期:2012 年 3 月 24 日

-
2. 正常生产时消耗补加可按磷酸：硫酸=3：2。添加少量硝酸可提高抛光亮度，但须控制在 1%内。
 3. 抛光槽液有较强的腐蚀性，操作时须佩戴耐酸碱手套及防护围裙。不生产时加盖槽液以防吸水。

包装及存储：

25kg 塑料桶装；避光、避碱、轻放、密封置干燥，阴凉处，防止泄漏。