



JH500 产品规格书

● 技术参数：

项目	JH500-08	JH500-10	Jh500-15
外观	白色膏状	白色膏状	白色膏状
相对密度(g/cm ³)	1.20~1.30	1.30~1.40	1.40~1.50
表干时间(min)	3~30	3~30	3~30
硬度(Shore A)	45±5	45±5	45±5
断裂伸长率(%)	≤100	≤100	≤100
剪切粘接强度(Mpa)	≥1.2	≥1.2	≥1.2
抗拉强度(Mpa)	≥1.0	≥1.0	≥1.0
体积电阻率(Ω·cm)	≥2.0×10 ¹⁴	≥2.3×10 ¹⁴	≥2.5×10 ¹⁴
绝缘击穿强度(Kv/mm)	≥12	≥13	≥15
介电常数(1.2MHz)	2.9	3.0	3.1
介电损耗因子(1.2MHz)	<0.002	<0.002	<0.002
温度范围(℃)	-50~200	-50~200	-50~200
导热系数 [W/(m·K)]	0.8	1.0	1.5

● 注意事项:

- 操作完成后,未用完的胶应立即拧紧盖帽,密封保存。再次使用时,若封口处有少许结皮,将其去除即可,不影响正常使用。胶在贮存过程中,管口部也有可能出现少量的固化现象,将之清除后可正常使用,不影响产品性能。

● 使用工艺：

- 清洁表面：将被粘或被涂覆物表面清理干净,并除去锈迹、灰尘和油污等。
- 施胶：拧开(或削开)胶管盖帽,将胶液挤到已清理干净的表面,使之分布均匀,将被粘面合拢固定。
- 固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间将会延长,如果温度较低,固化时间也将延长,6mm厚密封胶完全固化需7天以上时间。

● 包装规格：

- 45ml/支,200支/箱;100ml/支,100支/箱;300ml/支,25支/箱或50支/箱。

● 贮存及运输：

- 本产品的贮存期为6个月(25℃)。
- 此类产品属于非危险品,可按一般化学品运输。

- 固化：将被粘好或密封好的部件置于空气中让其自然固化。固化过程是一个从表面向内部的固化过程,在24小时以内(室温及55%相对湿度)胶将固化2~4mm的深度,如果施胶位置较深,尤其是不容易接触到空气的部位,完全固化的时间

公司地址: 深圳市龙华新区观澜街道观光路1144号观澜科技大厦D栋4楼

工厂地址: 惠州市惠阳区秋长镇西湖工业区

24小时电话: 18665859957

电话: 0755-21031082

邮编: 518000

邮箱: tanqs8868@163.com

传真: 0755-21031083