



產品說明書

A310/第2版
第1頁/共2頁
日期: 10/31/2001

產 品

產品編號	A310
產品名稱	特級浮雕漆

產品簡介

產品介紹	● 優異的遮蓋力、極佳的附著力。 ● 美麗的浮雕凹凸圖案、耐洗擦。 ● 極佳耐水、耐鹼及耐候性。 ● 優異的牆身保護及裝飾作用。 ● 幹膜堅硬、牢固、不開裂。
適用範圍	牆面為磚石，灰泥，混凝土的內外牆牆面

技術資料

基 料	丙烯酸共聚物	
顏 色	灰白	
完工表面	全啞	
幹結時間 (溫度: 25°C)	指觸幹	硬幹
	30 分鐘	48 小時
重塗時間	最短—不少於 48 小時	最長—三個月
固體體積含量	60 ± 2%	
理論塗刷面積	大花 — 0.40-0.50m ² /kg 或 2.50-2.00kg/ m ² 。 中花 — 1.00-1.18 m ² /kg 或 1.00-0.85kg/ m ² 。 小花 — 1.6 — 2.00m ² /kg 或 0.63-0.50 kg/ m ² 。 (噴塗面積和漆膜厚度會因漆膜的凹凸及牆面的粗糙程度不同而變化)	

表面處理

新牆牆面	● 施工前表面必須堅固、清潔、乾燥及無油污。 ● 確保牆壁沒有滲水現象。 ● 牆體水分 < 10%，pH < 10。 ● 應先塗上適當的底漆。
舊牆或粉牆	● 用硬刷子或高壓洗牆機徹底清除已粉化之舊漆膜。 ● 施工表面必須清潔、乾燥及堅固。 ● 必須在輕微粉化的表面塗上適當的底漆。



產品說明書

A310/第2版
第2頁/共2頁
日期: 10/31/2001

施工方法

施工次數	一次
塗布方法	噴塗 (Iwata MG6B 4~6 毫米口徑噴槍或相似類型)
稀釋比例 (體積比)	每 100 份漆油最多用 1 ~ 4 份水開稀。或重量比 100 份漆油用 0.5-2.2 份水 1 開稀。 (會因圖形及牆面粗糙程度等不同而變化)
清潔劑	清水

配套底漆

新牆牆面	A301 外牆水性抗碱封底漆、A325 亞加力封牆底漆或 A320 氯化橡膠底漆
舊牆或粉牆	A330 油性封底漆

包裝

包裝規格	15 公升
------	-------

注意事項

!	● 牆面溫度低於 8°C 不適宜施工 ● 使用前請先攪勻。 ● 不使用時，罐蓋要蓋緊，存放在涼爽，乾燥處。 ● 儲存溫度不宜低於 0°C。
---	---

安全守則

	● 施工場所需保持空氣流通。 ● 不慎入眼時，立即用清水沖洗，並盡速求醫治理。 ● 放置在兒童觸摸不到的地方。
--	---

此產品說明書是依據理論及本公司實驗所得，由於施工時的底材狀況時有不同，若需得到最佳效果或進一步的技術援助，請聯絡敝公司或代理商以獲得表面處理和施工方面的技術指導。我們將不斷改進產品的技術條件，本說明如有修訂，恕不另行通知。