



产品说明书

A50/第 2 版
第 1 页/共 2 页
日期：10/31/2001

产 品

产品编号	A50/A507
产品名称	高级油霸漆

产品简介

产品介绍	● 耐候、耐旋光性优。 ● 高光泽、高遮盖力。 ● 装饰性、保护好。 ● 耐化学清洗剂及溶剂。
适用范围	适用于室内外的砖石、混凝土墙面及钢铁、锌铁、ABS 塑料、木器和玻璃纤维

技术资料

基 料	聚酯树脂		
颜 色	可按要求配制指定色		
完工表面	全光		
干结时间 (温度：25)	指触干	硬干	烘烤时间
	20 分钟	24 小时	100 -15 分钟
重涂时间	最短—不少于 8 小时	最长—3 天	120 -10 分钟
固体体积含量	45-50% (因颜色不同而不同)		
理论涂刷面积	9-10 平方米/公升/遍 (干膜厚度：50 微米；湿膜厚度：100~110 微米。实际涂刷面积会因施工方法，表面粗糙度及施工环境而异。)		
闪 点	32		

施工方法

施工次数	一次或二次 (视乎工程需要)
涂布方法	刷涂、滚涂、一般喷涂或无风喷涂
组成	A50 聚酯漆，A507 聚酯漆固化剂
配比及稀释比例 (体积比)	A50 : A507 : T830 = 4 : 1 : 1 (稀释比例会因施工方法和表面粗糙度等而异)
预聚时间	15 分钟
胶化时间	8 小时
清 洁 剂	T830 油霸漆天那水



产品说明书

A50/第 2 版
第 2 页/共 2 页
日期：10/31/2001

表面处理

新墙墙面	● 施工前表面必须清洁、干燥、坚实、平整、无油脂。 ● 应先涂刷配套底漆。
钢铁或锌铁	● 施工表面必须清洁、干燥及不带油污，如有锈渍须打磨平滑。 ● 应先涂刷配套底漆。

配套产品

底 材	底漆	中涂	面漆
水泥墙面	A340/A347	——	A50/A507
钢铁	A340/A347	——	A50/A507
锌铁	A700/A707	A340/A347	A50/A507

包 装

包装规格（套装）	A50	4 公升罐装，实际容量为 3.2 公升	18 公升罐装，实际容量为 16 公升
	A507	1 公升罐装，实际容量为 0.8 公升	4 公升罐装，实际容量为 4 公升

注意事项

!	● 使用前请先搅匀。 ● 配好的混合漆需在胶化时间内用完。 ● 用过的工具应立即用天拿水清洗。 ● 混合后未用完的漆油，不得倒回原漆油中。 ● 不使用时，罐盖要盖紧，存放在凉爽，干燥处。
---	---

安全守则

	● 易燃产品、远离火种及热源。 ● 施工场所需保持空气流通。 ● 不慎入眼时，立即用清水冲洗，并尽速求医治理。 ● 放置在儿童触摸不到的地方。
--	---

此产品说明书是依据理论及本公司实验所得，由于施工时的底材状况时有不同，若需得到最佳效果或进一步的技术援助，请联络敝公司或代理商以获得表面处理和施工方面的技术指导。我们将不断改进产品的技术条件，本说明如有修订，恕不另行通知。

