



產品說明書

FE503 系列第 2 版

第 1 頁/共 2 頁

日期：2003/10/30

產 品

產品編號	FE503 系列
產品名稱	六合一超級啞光牆面漆（內牆）

產品簡介

產品介紹	● 極佳的耐洗擦性能。 ● 優良的耐水、耐鹼性能。 ● 極佳的防毒性能。 ● 施工爽手、流平性極佳。 ● 漆膜平滑、附著力好。 ● 高遮力。
適用範圍	牆面為磚石，灰泥，混凝土的內牆牆牆面

技術資料

基 料	丙烯酸共聚物	
顏 色	請參照“加麗色”內牆乳膠漆色卡，特殊顏色可按要求製作。	
完工表面	緞光	
幹結時間 (溫度：25℃)	指觸幹	硬幹
	30 分鐘	5 小時
重塗時間	最短—不少於 4 小時	最長—無限制
比 重	1.40±0.03	
固體體積含量	40±2% (因顏色不同而不同)	
理論塗刷面積	12 平方米/公升/遍 (幹膜厚度：32-36 微米；濕膜厚度：85 微米。實際塗刷面積會因顏色，厚度，施工方法，表面粗糙度及施工環境而異)	
閃點	不適用	

表面處理

新牆牆面	● 施工前表面必須堅固、清潔、乾燥及無油污。 ● 確保牆壁沒有滲水現象。 ● 牆體水分 < 10%，pH < 10。 ● 應先塗上適當的底漆。
舊牆或粉牆	● 用硬刷子或高壓洗牆機徹底清除已粉化之舊漆膜。 ● 施工表面必須清潔、乾燥及堅固。 ● 必須在輕微粉化的表面塗上適當的底漆。



產品說明書

FE503 系列/第 2 版

第 2 頁/共 2 頁

日期: 2003/10/30

施工方法

施工次數	二次
塗布方法	刷塗、滾塗、一般噴塗或無風噴塗
稀釋比例 (體積比)	每 10 份漆油最多用 2 份水開稀 (稀釋比例會因施工方法和表面粗糙度等而異)
清潔劑	清水

配套底漆

新牆牆面	FE100 水性抗碱封底漆
舊牆或粉牆	FE100 水性抗碱封底漆

包裝

包裝規格	5 公升、15 公升
------	------------

注意事項

!	● 牆面溫度低於 8°C 不適宜施工。 ● 使用前請先攪勻。 ● 不使用時，罐蓋要蓋緊，存放在涼爽，乾燥處。 ● 儲存溫度不宜低於 0°C。
---	--

安全守則

	● 施工場所需保持空氣流通。 ● 不慎入眼時，立即用清水沖洗，並盡速求醫治理。 ● 放置在兒童觸摸不到的地方。
--	---

此產品說明書是依據理論及本公司實驗所得，由於施工時的底材狀況時有不同，若需得到最佳效果或進一步的技術援助，請聯絡敝公司或代理商以獲得表面處理和施工方面的技術指導。我們將不斷改進產品的技術條件，本說明如有修訂，恕不另行通知。