



產品說明書

A11 系列/第 2 版

第 1 頁/共 2 頁

日期: 05/02/2002

產 品

產品編號	A11 系列
產品名稱	工程膠玉磁漆

產品簡介

產品介紹	● 高光澤 ● 具極佳的附著力和耐候性。 ● 良好的遮蓋力 ● 刷塗性和流平性好，施工方便。 ● 符合香港房屋署要求。
適用範圍	適用於室內外金屬和木器表面

技術資料

基 料	醇酸樹脂	
顏 色	包括白色和黑色共 30 種標準顏色(參照 A10 系列色卡)，特殊顏色可按要求製作。	
完工表面	全光	
幹結時間 (溫度：25℃)	指觸幹	硬幹
	3 小時	24 小時
重塗時間	最短—不少於 24 小時	最長—3 個月
固體體積含量	40 ~50% (因顏色不同而不同)	
理論塗刷面積	13~16 平方米/公升/遍 (幹膜厚度：30 微米；濕膜厚度：67.2 ~ 84 微米，因顏色不同而厚度不同。實際塗刷面積會因施工方法，表面粗糙度及施工環境而異。)	
閃 點	32℃	

表面處理

金屬（鋼鐵、鋅鐵）	● 用鋼絲刷或刮刀把鐵銹清除乾淨。 ● 施工表面必須清潔、乾燥。 ● 用石油溶劑或松節水把油污擦洗乾淨。
木器表面	● 施工表面必須乾燥。 ● 水分含量必須小於 10%。 ● 施工表面打磨平滑，如有裂縫或凹坑須填平。



產品說明書

A11 系列/第 2 版

第 2 頁/共 2 頁

日期: 05/02/2002

施工方法

施工次數	一次或二次。(視乎工程需要)
塗布方法	刷塗、滾塗、一般噴塗或無風噴塗
稀釋比例 (體積比)	每 10 份漆油最多用 1.2 份 T810 松節水開 (稀釋比例會因施工方法和表面粗糙度等而異)
清潔劑	T810 松節水

配套產品

底 材	底漆
鋼 鐵	A720 黃丹底漆
鋅 鐵	雙組分 (A700/A707) 磷化底漆
木 器	A510 木器銀底漆

包 裝

包裝規格	1 公升、4 公升、18 公升
------	-----------------

注意事項

!	● 易燃產品、遠離火種及熱源。 ● 使用前請先攪勻。 ● 不使用時，罐蓋要蓋緊。 ● 存放在陰涼，乾燥的地方。
---	---

安全守則

	● 施工場所需保持空氣流通。 ● 不慎入眼時，立即用清水沖洗，並盡速求醫治理。 ● 放置在兒童觸摸不到的地方。
--	---

此產品說明書是依據理論及本公司實驗所得，由於施工時的底材狀況時有不同，若需得到最佳效果或進一步的技術援助，請聯絡敝公司或代理商以獲得表面處理和施工方面的技術指導。我們將不斷改進產品的技術條件，本說明如有修訂，恕不另行通知。