



## 產品說明書

FE201 系列第 2 版

第 1 頁/共 2 頁

日期：2003/10/30

### 產 品

產品編號	FE201 系列
產品名稱	采樂家園超白牆面漆(內牆)

### 產品簡介

產品介紹	<ul style="list-style-type: none"><li>● 漆膜堅固、幼滑。</li><li>● 耐水性好。</li><li>● 遮蓋力好、耐鹼性佳。</li><li>● 施工方便、氣味小。</li></ul>
適用範圍	牆面為磚石，灰泥，混凝土的內牆牆面

### 技術資料

基 料	丙烯酸共聚物	
顏 色	請參照“加麗色”內牆乳膠漆色卡，特殊顏色可按要求製作。	
完工表面	全啞	
幹結時間 (溫度：25°C)	指觸幹	硬幹
	30 分鐘	4 小時
重塗時間	最短—不少於 4 小時	最長—無限制
比 重	1.53±0.03	
固體體積含量	38±2% (因顏色不同而不同)	
理論塗刷面積	10 平方米/公升/遍 (幹膜厚度：36-40 微米；濕膜厚度：100 微米。實際塗刷面積會因顏色，厚度，施工方法，表面粗糙度及施工環境而異)	
閃點	不適用	

### 表面處理

新牆牆面	<ul style="list-style-type: none"><li>● 施工前表面必須堅固、清潔、乾燥及無油污。</li><li>● 確保牆壁沒有滲水現象。</li><li>● 牆體水分 &lt; 10%，pH &lt; 10。</li><li>● 應先塗上適當的底漆。</li></ul>
舊牆或粉牆	<ul style="list-style-type: none"><li>● 用硬刷子或高壓洗牆機徹底清除已粉化之舊漆膜。</li><li>● 施工表面必須清潔、乾燥及堅固。</li><li>● 必須在輕微粉化的表面塗上適當的底漆。</li></ul>



## 產品說明書

FE201 系列/第2版

第2頁/共2頁

日期:2003/10/30

### 施工方法

施工次數	二次
塗布方法	刷塗、滾塗、一般噴塗或無風噴塗
稀釋比例 (體積比)	每 10 份漆油最多用 2 份水開稀 (稀釋比例會因施工方法和表面粗糙度等而異)
清潔劑	清水

### 配套底漆

新牆牆面	FE100 水性抗碱封底漆
舊牆或粉牆	FE100 水性抗碱封底漆

### 包裝

包裝規格	15 公升
------	-------

### 注意事項

	<ul style="list-style-type: none"><li>● 牆面溫度低於 8°C 不適宜施工。</li><li>● 使用前請先攪勻。</li><li>● 不使用時，罐蓋要蓋緊，存放在涼爽，乾燥處。</li><li>● 儲存溫度不宜低於 0°C。</li></ul>
--	--

### 安全守則

	<ul style="list-style-type: none"><li>● 施工場所需保持空氣流通。</li><li>● 不慎入眼時，立即用清水沖洗，並盡速求醫治理。</li><li>● 放置在兒童觸摸不到的地方。</li></ul>
--	---

此產品說明書是依據理論及本公司實驗所得，由於施工時的底材狀況時有不同，若需得到最佳效果或進一步的技術援助，請聯絡敝公司或代理商以獲得表面處理和施工方面的技術指導。我們將不斷改進產品的技術條件，本說明如有修訂，恕不另行通知。