

产品特性

HEUR 3030 是一种疏水基团改性的非离子缔合型增稠流变剂。具有出色的中剪 KU 粘度增稠效果、流变性和流平性，良好的成膜性能和光泽特性，广泛应用于高中档次的内外墙水性建筑涂料、水性工业漆（如木器、家具和金属漆）、水性油墨、水性粘合剂等体系。

化学组分

非离子疏水缔合型聚氨酯聚合物

物化性质

项 目	性 质
外 观	微浊乳白色粘稠液体
有效成分 %	30±1
溶 剂	H ₂ O
粘度 25℃, CP	≤4000
密度 25℃, g/cm ³	1.04
PH (5%水溶液)	6.5~7.0

产品优点

- 出色的流动、流平性和刷涂手感，极好的辊涂性和抗飞溅性
- 良好的耐水性、耐碱性、耐擦洗性和耐玷污性以及抗出水性能
- 优良的开罐效果、均匀漆膜丰满度，良好的成膜性能和光泽特性
- 流变性能不受 pH 值影响，可在较广的 pH 范围内使用
- 不含 VOC、重金属，抗微生物和酶的降解，环保型产品

使用方法

建议添加量为配方总量的 0.2~1.5%。客户根据生产、储存、施工和成膜上的不同要求与其它种类的增稠剂配合使用以达到配方设计的流变性能要求。

注意：不能与多元酸类分散剂共用。

储存运输

产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存，忌曝晒；冬季贮运时应采取一定的防冻措施；有效储存期为 18 个月。

*本资料的配方、数据依据我们所知而提供的。因众多的配方、生产和应用条件不同，客户有责任和义务通过检验和试验来确认，本公司不能做出任何担保，包括专利。根据技术的进步或发展，Amjet 保留作任何变更的权利。