产品说明书

日期：10/31/2001

产　品

产品编号	A740
产品名称	水性铅水铁底漆

产品简介

产品介绍	● 附着力佳。 ● 单组份水溶性，施工方便。 ● 防腐性能优良。 ● 无铅，环保。 ● 促进多种面漆的附着。
适用范围	适用于室内外用铅水铁(锌铁)和铝表面

技术资料

基　料	丙烯酸共聚物	
颜　色	浅黄色	
完工表面	全哑	
干结时间 **(温度：25℃)**	**指触干**	**硬干**
	30 分钟	2 小时
重涂时间	最短—不少于 2 小时	最长—无限制
固体体积含量	36 ± 2%	
理论涂刷面积	15-18 平方米/公升/遍 (干膜厚度：20-24 微米；湿膜厚度：100 微米。实际涂刷面积会因施工方法，表面粗糙度及施工环境而异。)	

表面处理

锌铁、铝	施工表面必须清洁、干燥及不带油污，如有锈渍须打磨平滑。

施工方法

施工次数	一次
涂布方法	刷涂或滚涂
稀释比例 **(体积比)**	每 10 份漆油用 5-8 份水开稀 (稀释比例会因施工方法和表面粗糙度等而异)
清 洁 剂	清水

产品说明书

日期：10/31/2001

配套产品

底　　材	底漆	中涂	面漆
锌铁、铝	A740	A710、A720、A730	A10 系列

包　　装

包装规格	4 公升

注意事项

!	● 温度低于 8℃不适宜施工 ● 使用前请先搅匀。 ● 不使用时，罐盖要盖紧，存放在凉爽，干燥处。 ● 储存温度不宜低于 0℃。

安全守则

+	● 施工场所需保持空气流通。 ● 不慎入眼时，立即用清水冲洗，并尽速求医治理。 ● 放置在儿童触摸不到的地方。

此产品说明书是依据理论及本公司实验所得，由于施工时的底材状况时有不同，若需得到最佳效果或进一步的技术援助，请联络敝公司或代理商以获得表面处理和施工方面的技术指导。我们将不断改进产品的技术条件，本说明如有修订，恕不另行通知。