

产品特性

Dispers H-32500 超分散剂是通过空间位阻稳定作用而使颜料解絮凝。对于各种有机颜料均有极好的润湿分散能力，有很强的降粘能力，降低研磨体系的粘度，提高颜料含量，与颜料衍生物类降粘剂配合使用效果更加出色，增加流动性，同时有极强的防止絮凝返粗的能力，可极大提高研磨好色浆的储存稳定性。改善漆膜的附着力，抑制因分散不良而产生的光泽差，浮色发花等缺陷。

- 与涂料树脂的匹配性好，通用性强
- 极好的颜料分散湿润能力，提高贮存稳定性
- 提高着色强度、光泽、展色性，降低雾影
- 优异的抗絮凝性，降低体系粘度、提高颜含量

化学组分

含有亲颜料基团的高分子嵌段共聚物溶液

物化性质

项 目	性 质
外观	淡黄色液体
密度（20℃）（g/ml）	0.90~1.00
活性有效成分 %	40
闪点 ℃	>47
溶剂	二甲苯

应用领域

Dispers H-32500 建议添加量：有机颜料 10~40%；碳黑 50~140%。

以上推荐用量受颜料颗粒大小影响较大，请在用本产品之前先作用量试验。

广泛用于硝基漆、醇酸漆、氨基漆、氯化橡胶漆、环氧漆、酚醛漆、丙烯酸漆、聚氨酯漆、氨基烤漆和胶印油墨等。

注意：含大量酰氨基和酰亚胺基的 HPP 颜料建议使用 Dispers H-161S 或使用 Dispers H-32500+Dispers H-22000 的组合配方。

储藏运输

产品应在密闭条件下，在阴凉、干燥、通风的库房内贮存。温度低于 0° C 时，可能发生分层和浑浊，使用前加热至 20° C 并充分混合。远离火源！

保质期 12 个月。

* 本资料的配方、数据依据我们所知而提供的。因众多的配方、生产和应用条件不同，客户有责任和义务通过检验和试验来确认，本公司不能做出任何担保，包括专利。根据技术的进步或发展，Amjet 保留作任何变更的权利。