

**駱駝牌
船舶光漆
320F號**

產品簡介

使用範圍	: 適用於長期浸水的木質表面。
產品介紹	: 此船舶漆專為保護船舶、碼頭及其他海岸設施而設, 漆膜堅硬及耐磨, 可抵受猛烈陽光, 雨水及海水, 以及海港污染物的侵蝕; 其防酸, 防鹼及防潮功能極高。
標準包裝	: 1 公升、4 公升及 20 公升

技術資料

基料	: 含油松脂
顏色	: 透明
粘度	: 約 70KU (在 25)
光澤	: 啞光
計算塗蓋面積	: 以乾膜厚度 40 微米計算, 每公升約可塗蓋 13 平方米, 而實際面積則視乎施工情況及損耗而定, 通常約為以上計算面積之 70 - 80%。
乾燥時間	: (以溫度 25 /相對濕度為 70%)
指觸乾	: 30 分鐘
硬 乾	: 8 小時

施工方法

調薄水	: 駱駝牌 206 松節水
施工方法	: 用於新木器上, 物面之木紋及不平之處須先用填坭填好, 磨平, 方可施工。 : 如舊油破損, 必須全部除去, 從新塗上兩次, 每次須隔三小時。 : 開罐後可直接使用, 如需稀釋, 可加入 1-5%駱駝牌松節水 206 號。

安全資料

危險品分類	: 第五類、第二組、第一部。
保質期	: 24 個月。
注意事項	: 施工前, 物面必須乾潔, 不含油脂及水份, 絕無鹽份及蠟滋長。 : 欲求漆面平滑, 每次塗掃後另用沙紙磨滑再塗。 : 宜於晴朗日子下施工。
安全資料	: 誤 服 : 立即送傷者求醫, 不得誘吐。 : 濺入眼睛 : 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 : 皮膚接觸 : 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善, 送傷者求醫。 : 吸 入 : 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原, 送傷者求醫。

備註：上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。

本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。