



產品說明書

FP502 第2版
第1頁/共2頁
日期:2003/10/30

產 品

產品編號	FP502
產品名稱	黑鬱金香半光清面漆(套裝)

產品簡介

產品介紹	- 漆膜特清透明、硬度高、耐衝擊性好。 - 附著力優越、豐滿度佳、手感舒適。 - 耐化學品性好、耐污染、易施工、流平性好。 - 可用於極深色底材上。
適用範圍	木器製品

技術資料

基 料	醇酸樹脂、聚氨酯加成物	
顏 色	微黃或淡黃	
完工表面	平光	
幹結時間 (溫度:25°C)	指觸幹	硬幹
	15-18 分鐘	24 小時
重塗時間	4-5 小時	
膠化時間	6 小時	
比 重	FP502A:1.03±0.03;FP500B:1.025±0.03	
固體體積含量 (混合後)	75%±2	
理論塗刷面積	12 平方米/公斤/遍 (幹膜厚度:60.5 微米;濕膜厚度:83 微米。實際塗刷面積會因施工方法,表面粗糙度及施工環境而異)	
閃點	25°C	

表面處理

木器表面	- 施工前表面用砂紙打磨去除粉塵 - 確保表面清潔乾淨、乾燥、不含油污、水珠
------	--

施工方法

施工次數	至少二次
塗布方法	刷塗或噴塗
混合稀釋比例 (體積比)	刷塗:FP502A:FP500B:FT801=2:1:1.8 噴塗:FP502A:FP500B:FT801=2:1:2.1
清 潔 劑	FT801 或 FT804

產品說明書

FP502/第2版
第2頁/共2頁
日期：2003/10/30

配套產品

底材	底漆	面漆
木器	FP500	FP502

包 裝

包裝規格	5KG(套裝)) (FP502A:2KG FP500B:1KG FT801:2KG)
------	--

注意事項

!	● 使用前請先攪勻 ● 不使用時,罐蓋要蓋緊,存放在涼爽,乾燥處
---	--

安全守則

+	● 易燃產品,遠離火種及熱源 ● 施工場所需保持空氣流通 ● 不慎入眼時,立即用清水沖洗,並盡速求醫治理 ● 放置在兒童觸摸不到的地方
---	---

此產品說明書是依據理論及本公司實驗所得，由於施工時的底材狀況時有不同，若需得到最佳效果或進一步的技術援助，請聯絡敝公司或代理商以獲得表面處理和施工方面的技術指導。我們將不斷改進產品的技術條件，本說明如有修訂，恕不另行通知。