



产品说明书

FP600 第2版
第1页/共2页
日期:2003/10/30

产 品

产品编号	FP600
产品名称	我心依旧清底漆(套装)

产品简介

产品介绍	• 透明度极高、硬度强、受冲击。 • 附着力优越、干燥快、易打磨、填充性好。 • 耐化学品性好、易施工、流平性好。 • 耐黄变性佳、可用于较浅色底材上。
适用范围	木器制品

技术资料

基 料	醇酸树脂、聚氨酯加成物	
颜 色	微黄或淡黄	
完工表面	平光	
干结时间 (温度:25°C)	指触干	硬干
	20-25 分钟	24 小时
重涂时间	4-5 小时	
膠化時間	6 小时	
比 重	FP600A:1.03±0.03;FP600B:1.025±0.03	
固体体积含量 (混合后)	75%±2	
理论涂刷面积	12 平方米/公斤/遍 (干膜厚度:60.5 微米;湿膜厚度:83 微米。实际涂刷面积会因施工方法,表面粗糙度及施工环境而异)	
闪点	25°C	

表面处理

木器表面	• 施工前表面用砂纸打磨去除粉尘 • 确保表面清洁干净、干燥、不含油污、水珠
------	--

施工方法

施工次数	至少二次
涂布方法	刷涂或喷涂
混合稀释比例 (体积比)	刷涂:FP600A:FP600B:FT801=2:1:1.8 喷涂:FP600A:FP600B:FT801=2:1:2.1
清 洁 剂	FT801 或 FT804

产品说明书

FP600/第2版
第2页/共2页
日期：2003/10/30

配套产品

底材	底漆	面漆
木器	FP600	FP601, FP602, FP603

包 装

包装规格	5KG(套装)) (FP600A:2KG FP600B:1KG FT801:2KG)
------	--

注意事项

!	● 使用前请先搅匀 ● 不使用时,罐盖要盖紧,存放在凉爽,干燥处
---	--

安全守则

+	● 易燃产品,远离火种及热源 ● 施工场所需保持空气流通 ● 不慎入眼时,立即用清水冲洗,并尽速求医治理 ● 放置在儿童触摸不到的地方
---	---

此产品说明书是依据理论及本公司实验所得,由于施工时的底材状况时有不同,若需得到最佳效果或进一步的技术援助,请联络敝公司或代理商以获得表面处理和施工方面的技术指导。我们将不断改进产品的技术条件,本说明如有修订,恕不另行通知。