CHN 002 2006.02.23

产品编号 6LRP3701H0

产品名称 PP GLOSS CLEAR TC-3/RP37 / WG65(BP)

透明亮面双向拉伸 PP 膜/永久性丙烯酸乳胶/65 克白色透明格拉辛底纸(背印)

表面材料 PP GLOSS CLEAR TC-3

透明亮面双向拉伸 PP 膜, 带表面涂层. 抗水, 抗油, 抗化学品性能优良, 适用于卫生间产品及化妆品上的标签, 适用于热转移打印.

典型技术参数

克重	47	g/m^2	DIN 53352
厚度	51	微米	DIN 53370
抗张强度(MD)	135.0	N/mm^2	DIN53455
抗张强度(CD)	275.0	N/mm^2	DIN53455
光泽度	85	%	DIN67530/2

特点:高光泽, 尺寸稳定, 不含增塑剂, 高抗张强度,耐撕裂度和挺度, 易于套印.

胶粘剂 RP37

永久性丙烯酸乳胶

专门用于合成类面材, 透明度高, 抗 UV, 抗热, 防水, 粘着性好.

典型技术参数

初粘力最低	8	N	FTM 9
持粘力最低	8.0	h	FTM 8
PE 初粘力	5	N	FTM 8
贴签温度最低	10	˚C	
最低使用温度	-20	˚C	
最高使用温度	100	˚C	

限制:低温条件下胶粘着力有所限制.制成标签的最高使用温度须结合面材一起考虑.

底纸 WG 65(BP)

65 克白色透明格拉辛底纸，用于卷筒材料的底纸，适用于光电监测贴标系统。

克重	62	g/m^2	ISO 536
厚度	55	microns	ISO 534
抗张强度(MD)	7.0	KN/m	ISO1924/1
抗张强度(CD)	2.7	KN/m	ISO1924/1
透明度	47	%	DIN 53147

宽度 1000mm

可印刷性

适用柔性版印刷,凸版印刷，胶版印刷, 丝网印刷 , 使用非吸收材料型油墨. 必要时请油墨厂商推荐油墨. 热转移打印时请选用特选碳带.

存放寿命

可在+20˚C/RH50%,原始包装, 避光环境下保存 1 年

保证

我们以上的推荐是根据我们的最新技术和经验作出的。由于产品是在我们的控制范围之外使用的，我们不能承担任何在使用过程中产品损坏所引起的责任。

此技术资料将替代所有以前同类技术资料。我们保留不预先通知而更改的权力。

蓝泰不干胶（上海）有限公司
上海闵行莘庄工业区颐戴路 2988 号
邮编：201100
电话：+86 21 5488 5050
传真：+86 21 5488 9292

蓝泰不干胶北京办事处
北京朝阳区北京汉威大厦 A703
邮编：100004
电话：+86 010 65613837
传真：+86 010 65610568