



产品编号 CHN 002 2006.10.17
H3RP3728H0
产品名称 PP Matt WH TC 50/RP37/HD70(BP)
亚白 PP 膜 /永久性丙烯酸乳胶/白色高密度 75 克格拉辛底纸(背印)

表面材料 PP Matt WH TC 50

亚白 PP 膜, 亚光效果。带表面涂层. 抗水, 抗油, 抗化学品性能优良, 适用香波、化妆品等包装上的高质量标签, 尤其适合贴 PP 瓶的标签。

典型技术参数

克重	55	g/m ²	DIN 53352
厚度	57	微米	DIN 53370
抗张强度(MD)	120	mN/mm ²	DIN53455
抗张强度(CD)	215	mN/mm ²	DIN53455
光泽度	14	%	DIN 67530/1

60°

特点: 良好的尺寸稳定性, 不含增塑剂。高的抗张强度, 适合印刷套印。

胶粘剂 RP37

永久性丙烯酸乳胶

专门用于合成类面材, 透明度高, 抗 UV, 抗热, 防水, 粘着性好。

典型技术参数

初粘力最低	8	N	FTM 9
持粘力最低	8.0	h	FTM 8
PE 初粘力	5	N	FTM 8
贴签温度最低	10	°C	
最低使用温度	-20	°C	
最高使用温度	100	°C	

限制: 低温条件下胶粘着力有所限制. 制成标签的最高使用温度须结合面材一起考虑。

底纸 HD70 WHITE(BP)

白色透明高密度 75 克格拉辛底纸。用于卷筒合成材料的底纸, 适用于光电管贴标系统。

克重	64	g/m ²	ISO 536
厚度	56	microns	ISO 534
透明度	52	%	DIN 53147
张力强度 (MD)	7.4	kN/m	ISO1924
张力强度 (CD)	2.9	kN/m	ISO1924

宽度 1000 mm

可印刷性

适用柔性版印刷, 凸版印刷, 胶版印刷, 丝网印刷, 使用非吸收材料型油墨。必要时请油墨厂商推荐油墨。

热转移打印时请选用特选碳带。

存放寿命

可在+20°C/RH50%, 原始包装, 避光环境下保存 1 年

保证

我们以上的推荐是根据我们的最新技术和经验作出的。由于产品是在我们的控制范围之外使用的, 我们不能承担任何在使用过程中产品损坏所引起的责任。

此技术资料将替代所有以前同类技术资料。我们保留不预先通知而更改的权力。

Member of UPM Group

蓝泰不干胶(上海)有限公司
上海闵行莘庄工业区顾戴路 2988 号
邮编: 201100
电话: +86 21 5488 5050
传真: +86 21 5488 9292

蓝泰不干胶北京办事处
北京朝阳区北京汉威大厦 A703
邮编: 100004
电话: +86 010 65613837
传真: +86 010 65610568