



CHN 002 2006.02.23

产品编号 04RH01IK
产品名称 RAFLACOAT/RH01/WG65S
铜版纸/热熔胶/65克白色透明格拉辛底纸

表面材料 RAFLACOAT

多用途标签纸，特别应用于需要精细印刷的高质量多色标签。

典型技术参数

| | | | |
|----------|-----|------------------|-------------|
| 克重 | 80 | g/m ² | ISO 536 |
| 厚度 | 72 | microns | ISO 534 |
| 抗张强度(MD) | 4.9 | KN/m | ISO1924/I |
| 抗张强度(CD) | 2.6 | KN/m | ISO1924/I |
| 白度 | 88 | % | ISO 2470/I |
| 粗糙度 | 0.8 | microns | ISO 8791 |
| 不透明度 | 89 | % | ISO 2471 |
| 光泽度 | 70 | % | HUNTER 75° |
| 挺度 (MD) | 0.2 | mNm | ISO/DP 2493 |
| 挺度 (CD) | 0.1 | mNm | ISO/DP 2493 |

胶粘剂 RH01

普通永久性热熔胶类胶粘剂

典型技术参数

| | | | |
|------------|-----|----|----------------|
| 初粘力(最低) | 14 | N | FTM 9 |
| 持粘性(最低) | 3.0 | h | FTM 8 |
| PE 初粘力(最低) | 10 | N | modified FTM 9 |
| 最低贴签温度 | 10 | °C | |
| 最低使用温度 | -20 | °C | |
| 最高使用温度 | 50 | °C | |

特点：可用于较潮湿表面和要求初粘力很大的场合。贴标后，有很好的低温性能。对非极性表面黏性很好。不适合在PVC表面上应用。

底纸 WG 65 S

65克白色透明格拉辛底纸，用于卷筒材料的底纸，适用于光电监测贴标系统。

| | | | |
|----------|-----|------------------|-----------|
| 克重 | 62 | g/m ² | ISO 536 |
| 厚度 | 55 | microns | ISO 534 |
| 抗张强度(MD) | 6.5 | KN/m | ISO1924/I |
| 抗张强度(CD) | 2.7 | KN/m | ISO1924/I |
| 透明度 | 47 | % | DIN 53147 |

宽度 1070mm

可印刷性

柔性版印刷，胶版印刷，凸版印刷，凹印和丝网印刷。热烫金。可以用于热转印，需用蜡基/树脂基碳带，建议先行测试。

存放寿命

自生产日起，可在+20°C/RH50%环境下保存1年

保证

以上的推荐是根据我们的最新技术和经验作出的。由于产品是在我们的控制范围之外使用的，我们不能承担任何在使用过程中产品损坏所引起的责任。

此技术资料将替代所有以前同类技术资料。我们保留不预先通知而更改的权力。

Member of UPM Group

蓝泰不干胶（上海）有限公司
上海闵行莘庄工业区顾戴路2988号
邮编：201100
电话：+86 21 5488 5050
传真：+86 21 5488 9292

蓝泰不干胶北京办事处
北京朝阳区北京汉威大厦A703
邮编：100004
电话：+86 010 65613837
传真：+86 010 65610568