

**HONGSUI
CHEMICAL**



产品使用说明书及检测报告

Product Data Sheet &
Material Safety Data Sheet

分 布 LOCATIONS

龔穗香港

Hongsui Hong Kong

龔穗东莞

Hongsui Dongguan

龔穗上海

Hongsui Shanghai

HS-PU120 防水尼龙浆

Water Propellant Fabric Paste

- 使用说明
Product Data Sheet
- 检测报告
Material Safety Data Sheet
- 联系方式
Contact Information

龔穗（东莞）实业投资有限公司
Hongsui Chem(Dongguan) Industry
Investment Co.,Ltd.

东莞市东莞大道17号汇业写字楼2009室
Room 2009, Huiye Building, No.17
Dongguan Road, Dongguan City

电话 Tel: +86-769-28632818

传真 Fax: +86-769-28632898

网址 website: www.hongsuichem.com

东莞市龔穗实业投资有限公司制



东莞市宏穗实业投资有限公司

东莞市东莞大道 17 号汇业写字楼 2009 室

电话: +86-769-28632818,28632816,28632815

网址: www.hongtsuichem.com

传真: +86-769-28632898

使用说明

使用说明

PU120W/C 属 PU 体系, 双组份, 是专为防水尼龙面料设计的一款浆料。加入 2%-8% 的 HS-300 固化剂(根据不同防水程度添加不同份量的 HS-300 固化剂, 最大添加量为 8%), 用透明浆打底两次, 再印要求颜色(盖在透明浆上面的浆料只需要添加 1% 的 HS-300 即可)。自然干 36 小时后可测试牢度。 -25 度仍然保持弹性。属于防冻型浆料。

解决方案

在防水尼龙面料上印花还是有部分面料未能解决牢固度。在使用 PU120W/C 浆料时, 测试牢固性能很重要。HS300 是一种慢干型高牢度的固化剂, 完全固化时间需要 36 小时分子排列。高温烘烤可以加快其固化时间。至目前还没有具体数据表。请留意宏穗 E 周刊。

安全资料数据

1. 产品组成和技术指标

特性:	脂肪族聚氨酯共聚涂料
外观:	半透明液体
含固量(%):	50 ±1
PH 值:	7.5 ± 0.5
粘度(mPa•s):	≤120000CPS
乳液粒径(nm):	≤200
玻璃化温度 Tg(°C):	-40
助溶剂含量(%):	5
机械稳定性:	好
延伸率(%):	1200
贮存:	常温下保存 12 个月
耐黄变性能:	涂膜不黄变
包装:	20Kg/塑桶、30Kg/塑桶



东莞市宏穗实业投资有限公司

东莞市东莞大道 17 号汇业写字楼 2009 室

电话: +86-769-28632818,28632816,28632815

网址: www.hongsuichem.com

传真: +86-769-28632898

2. 稳定性和反应活性

稳定性:	稳定
避免接触的条件:	45℃以上高温, -20℃以下低温
禁配物:	无
聚合危险:	无

3. 危险性概述

危险性综述:	不属于危险品
物理和化学危险性 (燃爆性) :	非燃爆性

4. 燃烧性

闪点:	无
燃烧性:	非燃性

5. 毒理学资料

刺激性:	无
致畸性:	无
致敏性:	无
致癌性:	无
亚急性和慢性毒性:	无

6. 防护措施

身体防护:	防护服或劳保工作服
其它防护注意事项:	避免长时间接触皮肤

7. 急救措施

眼睛接触:	立即用清水冲洗, 必要时到眼科医生医治
皮肤接触:	用清水冲洗

8. 环境资料

迁移性:	无
生态毒性:	无
生物积累性:	无
其它有害作用:	无

9. 泄漏应急处理

应急行动:	将冲洗泄漏物的污水排入工业废水池即可
环保措施:	避免参入土壤或水体

This document (including any attachments) is only for the use of the person(s) for whom it is intended. It may contain BVCPS confidential, proprietary and/or trade secret information. If you are not the intended recipient, you should not copy, distribute or use this information for any purpose, and you should destroy this document and inform the sender immediately.



东莞市宏穗实业投资有限公司

东莞市东莞大道 17 号汇业写字楼 2009 室

电话: +86-769-28632818,28632816,28632815

网址: www.hongsuichem.com

传真: +86-769-28632898

10. 废弃处理

废弃处置方法:	按一般工业废水液处理
废弃注意事项:	避免接触土壤和水体

11. 搬运与贮存

搬运处置注意事项:	轻吊轻放, 避免泄漏
贮存注意事项:	0-38℃ 荫凉处储存

12. 运输信息

危险性分类及编号:	一般化学品
包装标志:	无特别标志
包装方法:	30L、35L 塑桶
安全标签:	无

13. 法规信息

化学品安全管理法:	适用
作业场所安全使用化学品规定:	适用
环境保护法:	适用

14. 其它资料

参考文献东莞宏穗聚合物材料有限公司产品技术标准



东莞市宏穗实业投资有限公司

东莞市东莞大道 17 号汇业写字楼 2009 室

电话: +86-769-28632818, 28632816, 28632815

网址: www.hongsuichem.com

传真: +86-769-28632898

联系方式

香港宏穗实业投资有限公司

地 址:	香港九龙旺角花园街 2-16 号好景商业中心 10 楼 107 室 MNGZ2058
电 话:	+852-27100052
传 真:	+852-27100056
电子邮件:	raymond@hongsuichem.com
网 站:	http://www.hongsuichem.com

上海宏穗

地 址:	上海市化学工业园区平业路 155 号
电 话:	+86-21-67256811
传 真:	+86-21-67256820
邮 编:	201507
电子邮件:	raymond@hongsuichem.com

东莞宏穗

地 址:	广东省东莞市茶山镇南社东华工业园
电 话:	+86-769-81866733
传 真:	+86-769-81831733
邮 编:	523391
电子邮件:	raymond@hongsuichem.com

销售部

地 址:	广东省东莞市东莞大道 17 号汇业写字楼 2009 室
电 话:	+86-769-28632818, 28632816, 28632815
传 真:	+86-769-28632898
邮 编:	523000